

# Baumit AntiSulfat



- **Vorbehandlung von salzbelasteten Untergründen**
- **gegen Sulfate und Chloride**
- **Bindung von leicht löslichen Salzen**

<b>Produkt</b>	Wässrige Lösung zur chemischen Salzbehandlung von Sulfaten und Chloriden.	
<b>Zusammensetzung</b>	Wasser, Bariumphosphat.	
<b>Eigenschaften</b>	Baumit AntiSulfat wandelt leicht lösliche und somit mit Feuchtigkeit transportierbare Salze in schwerlösliche Verbindungen um. Diese bleiben im Mauerwerk unschädlich abgelagert.	
<b>Anwendung</b>	Zur chemischen Salzbehandlung bei der Mauerwerkssanierung, vor allem gegen Sulfate und Chloride, aber auch als Vorbehandlung von Salzausblühungen beim Verputzen von Neubauten.	
<b>Technische Daten</b>	Dichte:	1.04 kg/dm <sup>3</sup>
	Farbe:	durchsichtig

	Kanister 5 kg
Ergiebigkeit	ca. 6 - 10 m <sup>2</sup> /Kanister
Verbrauch	ca. 0.5 - 0.8 kg/m <sup>2</sup> je nach Salzbelastung des Untergrundes

<b>Lieferform</b>	Gebinde 5 kg
<b>Lagerung</b>	Kühl, frostfrei und verschlossen 24 Monate lagerfähig. Produkt vor Umgebungstemperaturen über 35° C, unter 5° C sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
<b>Qualitätssicherung</b>	Eigenüberwachung durch den Hersteller des Produktes.
<b>Einstufung lt. Chemikaliengesetz</b>	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
<b>Verarbeitung</b>	Vorhandene salzhaltige Putze bis ca. 1 m oberhalb der sichtbaren Versalzung abschlagen und Fugen mind. 2 cm tief auskratzen. Behandlung des Putzgrundes mit Baumit AntiSulfat in einem oder mehreren Arbeitsschritten durch Besprühen, Streichen oder Fluten. Frühestens 1 Tag nach der Vorbehandlung mit Baumit AntiSulfat kann mit dem Aufbringen eines Sanova Pre begonnen werden. Nach entsprechender Standzeit Fertigstellen des Putzaufbaus mit Baumit Sanova Putzen.
<b>Allgemeines und Hinweise</b>	Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +3° C liegen. Bei der Verarbeitung sind die für die Lösungen üblichen Schutzmaßnahmen (Schutzhandschuhe) einzuhalten. Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.