

# Baunit NHL Thermo / ThermoPutz



- wärmedämmend für behagliches Raumklima
- händisch und maschinell verarbeitbar
- zementfrei

**Produkt** Werksgemischter, wärmedämmender, zementfreier Leichtputzmörtel mit naturhydraulischem Kalk und mineralischen Leichtzuschlägen für maschinelle Verarbeitung im Innen- und Außenbereich.

**Zusammensetzung** Mineralisches Bindemittel, Zusätze, Wasser.

**Eigenschaften** Wärmedämmender, mineralischer, hochdiffusionsoffener, feuchteregulierender Naturkalkputz, maschinell zu verarbeiten .

**Anwendung** Auf allen gängigen mineralischen Untergründen. Besonders geeignet für denkmalgeschützte und historische Bauten zur Erzielung eines behaglichen Raumklimas mit temperierten Wandoberflächen. Nicht im Sockel- und Spritzwasserbereich anwendbar, nicht geeignet als Untergrund für Verfliesung.

**Technische Daten**

Mörtelgruppe:	LW-CSI-W0 /ÖNORM EN 998-1
Brandverhalten:	A1 (EN 13501-1)
Schichtdicke:	max. 30 mm je Arbeitsschritt
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
μ-Wert:	ca. 8
Trockenrohdichte:	< 400 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitzahl:	0.12 W/mK

	Sack 40 l
Größtkorn	2 mm
Putzdicke	min. 15 mm
Verbrauch	ca. 0.25 Sack/m <sup>2</sup> /cm
Ergiebigkeit	ca. 1 m <sup>2</sup> /Sack bei 4 cm Putzdicke
Wasserbedarf	ca. 16 l/Sack

**Lieferform** Sack 40 l, 1 Pal. = 40 Sack = 1600 l

**Lagerung** Trocken auf Holzrost 6 Monate foliiert lagerfähig.

**Qualitätssicherung** Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

**Einstufung lt. Chemikaliengesetz** Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter [www.baunit.com](http://www.baunit.com) oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

## Untergrund

Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig, und frei von losen Teilen sein.

Die angeführten Hinweise gelten für normgemäß hergestelltes Mauerwerk und setzen vor allem geschlossene Fugen voraus (ggf. zeitgerecht vorher verschließen). Auf allen mineralischen Untergründen ist als Untergrundvorbehandlung Baunit NHL Pre mit einer Standzeit von mind. 3 Tagen aufzubringen. Im Allgemeinen gelten die Ausführungen für Putzsysteme in den Anwendungstabellen der ÖNORM B3346, bzw. der Verarbeitungsrichtlinie für Werkputzmörtel der ÖAP.

## Untergrundvorbereitung

Installationsschlitz, Mauerwerksfugen, Löcher etc. sind mit geeignetem Material (z.B. Baunit NHL Manu) in einem getrennten Arbeitsgang zu verschließen. Vor Putzbeginn sind, zwecks einfacher Verarbeitung, bei allen Kanten und Ecken rostfreie Drahteckwinkel im Außenbereich und Putzeckleisten im Innenbereich mit Baunit SpeedFix: (keinesfalls Gips!) zu versetzen.

## Verarbeitung

Baunit NHL Thermo mit Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung in Raupen aufspritzen, abziehen und nach Ansteifen schneiden (planmäßig zurichten). Keine anderen Produkte zumischen. Mit der genässen Holzlatte abziehen und nach dem Ansteifen mit Rabott oder Trapezlatte ebnen. Bis 3 cm in einem Arbeitsgang verarbeitbar. Bei größeren oder schwankenden Putzdicken in mehreren Arbeitsschritten verarbeiten. Die vorher aufgetragenen Schichten ausreichend und rau ansteifen lassen. Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen je cm Putzdicke einzuhalten.

### Empfohlene Endbeschichtung/Systemaufbau:

Baunit NHL Thermo grob abgezogen:

Baunit NHL Multi mit Baunit TextilglasGitter als Armierungsschicht

Baunit NHL Multi verrieben als Feinputzschicht und Färbelung mit:

**Innen:** Baunit BiokalkColor, Baunit KlimaColor

**Außen:** Baunit SilikatColor, Baunit BiokalkColor

## Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Frische Putzflächen mind. 2 Tage lang feucht halten. Bei Verwendung von Heizgeräten insbesondere Gasheizgeräten, ist auf eine gute Querbelüftung zu achten (Karbonatisierung). Direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig. Zu beachten sind auch die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweils letztgültigen Version. Für die Ebenfächigkeit ist die DIN 18202 anzuwenden.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.