



## Duriment Tiefbaumörtel Fuge GK 2



**Produkt** DURIMENT Tiefbaumörtel Fuge GK 2 (TM/Fuge/2) ist ein einkomponentiger, hydraulisch erhärtender, schwindkompensierter Trockenfertigmörtel für Verfügarbeiten mit erhöhter Frischmörtelstandfestigkeit.

**Eigenschaften** TM/Fuge/2 ist einfach zu verarbeiten, pumpbar und neigt nicht zum Entmischen. Spezielle Zusätze bewirken Frost- und Frostaumittelbeständigkeit und eine leichte Expansion.

**Anwendung** TM/Fuge/2 wird für folgende Anwendungsgebiete empfohlen:  
■ Fugenverfüllung, z.B. Natursteinmauern

Unser Technischer Vertrieb steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte gerne zur Verfügung.

### Technische Daten

| Produkt                        |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten:                | A1                                                                                      |
| Druckfestigkeit nach 1 Tag:    | ca. 8 N/mm <sup>2</sup> (nach ÖNORM EN 196-1)                                           |
| Druckfestigkeit nach 7 Tagen:  | ca. 30 N/mm <sup>2</sup> (nach ÖNORM EN 196-1)                                          |
| Druckfestigkeit nach 28 Tagen: | ca. 40 N/mm <sup>2</sup> (nach ÖNORM EN 196-1)                                          |
| Expositionsklasse:             | XC4, XF4, XA1L (Sind nicht den Expositionsklassen gemäß ÖNORM B 4710-1 gleichzusetzen!) |
| Farbe:                         | grau                                                                                    |
| Form:                          | Pulver                                                                                  |
| pH-Wert:                       | ca. 12                                                                                  |
| Schüttdichte:                  | ca. 1650 kg/m <sup>3</sup>                                                              |
| Verarbeitungszeit:             | ca. 20 min.                                                                             |
| Wassergefährdungsklasse:       | 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS)                                                        |

| Variante(n)  | Sack 25 kg |
|--------------|------------|
| Wasserbedarf | ca. 17 M-% |

**Lieferform** Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg / lose auf Anfrage

**Lagerung** 6 Monate ab Herstellungsdatum, trocken lagern

**Qualitätssicherung** Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einstufung lt. Chemikaliengesetz</b> | Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Untergrundvorbereitung</b>           | Vor dem Aufbringen von TM/Fuge/2 sollen die Fugenflanken frei von losen und lockeren Teilen, trennenden Substanzen sowie frei von Algen- und Moosbewuchs sein. Etwaige sonstige Verunreinigungen sind ebenfalls zu entfernen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verarbeitung</b>                     | <p>TM/Fuge/2 wird mit Trinkwasser maschinell knollenfrei angemischt und dadurch eingebrauchsfertiges Produkt. Für das Einbringen eignen sich die handelsüblichen Mörtelpumpen und Injiziergeräte.</p> <p><b>Besondere Hinweise:</b><br/> TM/Fuge/2 ist zwischen +5 °C und +30 °C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur) zu verarbeiten. Bei tiefen Temperaturen ist mit einer langsameren Festigkeitsentwicklung zu rechnen. Die Verarbeitung hat gemäß der gängigen Verarbeitungsrichtlinien zu erfolgen.</p> <p><b>Materialbedarf:</b> ca. 2 kg/l Mörtel</p> |

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.