

Handelswarensortiment Jänner 2026

Baumit Holzweichfaserplatte Massiv

Steico

Baumit Holzweichfaserplatte Massiv (STEICO protect L dry)

Technische Daten:

Produktart:

WF-PT gem. ÖNORM B 6000

Brandverhalten:

E gem. ÖNORM EN 13501-1

Designation-Code:

WF-EN 13171-T5-DS(70,90)3-CS(10\Y)50-TR10-WS1,0-MU3

Rohdichte:

ca. 110 kg/m³

µ-Wert:

ca. 3

Wärmeleitzahl:

0,037 W/mK

Lieferform:

Palette foliert.

Plattenformat 1200 x 400 mm

Dicke (mm)	Stück / Palette	m² / Palette	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
80	56	13,44	-	W	flächenbündig
100	22	10,56	1	W	flächenbündig
120	18	8,64	1	W	flächenbündig
140	16	7,68	1	W	flächenbündig
160	14	6,72	1	W	flächenbündig
180	12	5,76	1	W	flächenbündig
200	12	5,76	1	W	flächenbündig
220	10	4,80	1	W	flächenbündig
240	10	4,80	1	W	flächenbündig

Weitere Dämmdicken auf Anfrage.

Baumit Holzweichfaserplatte Laibungsplatte (STEICO protect H)

Technische Daten:

λ_R:

0,034 W/mK

Lieferform:

Plattenformat 1350 x 500 mm

Dicke (mm)	Stück / Palette	m² / Palette	Stück/ Paket	m²/ Paket
20	112	75,6	6	4,05

Baumit Holzweichfaserplatte Laibungsplatte (STEICO protect dry H)

Technische Daten:

λ_R:

0,034 W/mK

Lieferform:

Plattenformat 1350 x 500 mm

Dicke (mm)	Stück / Palette	m² / Palette	Stück/ Paket	m²/ Paket
40	56	45,36	3	2,43

