

WDVSbaumit CreativTop Holzoptik

Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz einschließlich systembedingter Grundierung in Kornstärke aufgebracht und verrieben. Nachfolgend zweilagige Füllbeschichtung mit silikon verstärkten Modelierputz, zweite Füllbeschichtung wird in Holzoptik strukturiert, Lasur und abschließender Anstrich.

Die Putzdicke beträgt mindestens 3,0 mm.

z.B. BAUMIT SilikonTop K 1,5 im Farbton 0356 oder 0917 oder Gleichwertiges.

Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Silk im Farbton 0356 oder 0917 oder Gleichwertiges.

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 728 oder 055345 oder Gleichwertiges

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT PuraColor im Farbton 0391 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ...

WDVSbaumit CreativTop Rostoptik

Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modelierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Baunit CreativTop Fine wird aufgezogen, durchgekämmt und geglättet im Anschluss wird die Oberfläche durchstrukturiert. Nachfolgend vollflächige Metalleffektbeschichtung mit abschließendem Lasuranstrich. Die Putzdicke beträgt mindestens 2,0 mm. Feldbegrenzungen für die Bearbeitung sind im Vorfeld zu definieren.

z.B. BAUMIT CreativTop Fine im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Metalleffektbeschichtung im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Metallic im Farbton 75 oder Gleichwertiges

Lasur im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 726, 730 oder 085018 oder Gleichwertiges

WDVSbaumit CreativTop Sandsteinoptik

Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modelierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Silikon- Dünnputz wird aufgezogen und verrieben, Fugenbild erstellen. Nachfolgende Füllbeschichtung mit silikon verstärkten Modelierputz strukturiert, Fugenbild nachgezogen, Anstrich mittels Lasur.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm.

z.B. BAUMIT SilikonTop K 1,5 im Farbton 0185 oder Gleichwertiges.

Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Pearl im Farbton 0217 oder Gleichwertiges

Anstrich

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 085018, 726, 730, 732 oder Gleichwertiges

WDVSbaumit CreativTop Besenstrich FEIN

Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modelierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Zweilagig aufgezogen und grob abgeglättet, danach mit Besen strukturiert.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm.

z.B. BAUMIT CreativTop Fine oder Gleichwertiges

WDVSbaumit CreativTop Besenstrich GROB

Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modelierputz einschließlich systembedingter Grundierung. In Kornstärke aufgetragen und mit Besen strukturiert.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

z.B. BAUMIT CreativTop Trend oder Gleichwertiges

WDVSbaumit CreativTop Schlämmtechnik

Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modelierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Im gewünschten Farbton in Kornstärke aufgetragen und strukturiert und anschließend mit feuchtem Schwamm oder Bürste abgeflacht.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

z.B. BAUMIT CreativTop Trend oder Gleichwertiges

WDVSbaumit CreativTop Betonoptik

Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modelierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Silikon verstärkter Modelierputz wird aufgezogen, verrieben und grob abgeschliffen. Nachfolgende Füllbeschichtung mit silikon verstärkten Modelierputz strukturiert, Fugenbild nachgezogen und mit Silikonharzfassadenfarbe überstrichen. Anstrich mittels Lasur und mit Schwamm Lasur teils wieder abnehmen.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

z.B. BAUMIT CreativTop Trend im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Pearl im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT SilikonColor, BAUMIT StarColor im Farbton 0927, 0447 oder Gleichwertiges

Lasur im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 055345, 075395 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ...

WDVSbaunit CreativTop Spritztechnik 0388

Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modelierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Zweilagig aufgezogen und grob abgeglättet. Anschließend zweilagig im Kreuzgang aufspritzen.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

z.B. BAUMIT CreativTop Fine

z.B. BAUMIT CreativTopMax

WDVSbaunit CreativTop Spritztechnik Rustikal

Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modelierputz einschließlich systembedingter Grundierung. In zwei Arbeitsgängen kreuzlagenweise aufspritzen.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

z.B. BAUMIT CreativTopMax