

Handelswarensortiment Jänner 2026

Baumit Holzweichfaserplatte Massiv

Steico

Baumit Holzweichfaserplatte Massiv (STEICO protect L dry)

Technische Daten:

Produktart:	WF-PT gem. ÖNORM B 6000
Brandverhalten:	E gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	WF-EN 13171-T5-DS(70,90)3-CS(10\Y)50-TR10-WS1,0-MU3
Rohdichte:	ca. 110 kg/m ³
μ-Wert:	ca. 3
Wärmeleitzahl:	0,037 W/mK

Lieferform:

Palette foliert.
Plattenformat 120 x 40 cm

Dicke (mm)	Stück / Palette	m ² / Palette	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
80	56	13,44	-	W	flächenbündig
100	22	10,56	1	W	flächenbündig
120	18	8,64	1	W	flächenbündig
140	16	7,68	1	W	flächenbündig
160	14	6,72	1	W	flächenbündig
180	12	5,76	1	W	flächenbündig
200	12	5,76	1	W	flächenbündig
220	10	4,80	1	W	flächenbündig
240	10	4,80	1	W	flächenbündig

Weitere Dämmdicken auf Anfrage.

Gutex

Baumit Holzweichfaserplatte Massiv (Gutex Thermowall-L)

Technische Daten:

Produktart:	WF-PT gem. ÖNORM B 6000
Brandverhalten:	E gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	WF-EN13171:2012+A1:2015-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)50-TR10-MU3-AFr100
Rohdichte:	ca. 110 kg/m ³
μ-Wert:	ca. 3
Wärmeleitzahl:	0,037 W/mK

Lieferform:

Palette foliert.
Plattenformat 120 x 40 cm
Kantenausbildung: stumpfe Kante

Dicke (mm)	Stück / Palette	m ² / Palette	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
100	20	9,60	1	W	flächenbündig
120	16	7,68	1	W	flächenbündig
140	16	7,68	1	W	flächenbündig
160	12	5,76	1	W	flächenbündig
180	12	5,76	1	W	flächenbündig
200	10	4,80	1	W	flächenbündig
220	10	4,80	1	W	flächenbündig
240	8	3,84	1	W	flächenbündig

Weitere Dämmdicken auf Anfrage.