

Rockwool

Baumit FassadenDämmplatte Mineral (Coverrock X-2)

Technische Daten:

Produktart:	MW-PT10 gem. ÖNORM B 6000
Brandverhalten:	A1 (Euroklasse) gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	MW-EN 13162-T5-DS(70.-)-CS(10)20-TR10-WL(P)-MU1-SDi*-AFr40
Rohdichte:	ca. 90 kg/m³
μ-Wert:	ca. 1
Wärmeleitzahl:	0,034 W/mK

Lieferform:

Foliet im Paket.
Plattenformat 80 - 200 mm: 120 x 40 cm

Dicke (mm)	Stück / Paket	m² / Paket	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
80	3	1,44	3	flächenbündig	W	-	-	T
100	3	1,44	3	flächenbündig	W	-	-	T
120	3	1,44	1	flächenbündig	W	-	-	T
140	2	0,96	1	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
160	2	0,96	1	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
180	2	0,96	1	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
200	2	0,96	1	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
220	1	0,48	1	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
240	1	0,48	1	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
260	1	0,48	1	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
280	1	0,48	1	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
300	1	0,48	1	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T

Knauf

Baumit FassadenDämmplatte Mineral (Knauf FKD-Light C2)

Technische Daten:

Produktart:	MW-PT5 gem. ÖNORM B 6000
Brandverhalten:	A1 (Euroklasse) gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	MW-EN 13162-T5-DS(70.-)-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1
Rohdichte:	ca. 90 kg/m³
μ-Wert:	ca. 1
Wärmeleitzahl:	0,034 W/mK

Lieferform:

Foliet im Paket.
Plattenformat: 400 x 1200 cm

Dicke (mm)	Stück / Paket	m² / Paket	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
60	4	1,92	3	flächenbündig	W	-	-	T
80	3	1,44	2	flächenbündig	W	-	-	T
100	2	0,96	2	flächenbündig	W	-	-	T
120	2	0,96	2	flächenbündig	W	-	-	T
140	2	0,96	2	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
160	2	0,96	1 / 2	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
180	2	0,96	1 / 2	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
200	2	0,96	1 / 2	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
220	1	0,48	1 / 2	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
240	1	0,48	1 / 2	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
260	1	0,48	1 / 2	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
280	1	0,48	1 / 2	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T
300	1	0,48	1 / 2	flächenbündig / versenkt (≤ 20 mm)	W	-	-	T