

Baunit EstrichZement



- **Bindemittel für Estriche**
- **gleichbleibende Qualität**
- **universell einsetzbar**

Produkt	Portlandzement mit speziell auf die Estrichherstellung abgestimmten optimierten Eigenschaften. Baunit EstrichZement ist für alle üblichen Estrich- und Betonanwendungen (außer bei treibenden Angriff durch Sulfate) und als hydraulisches Bindemittel besonders zur Herstellung von schwimmenden-, gleitenden- und Verbundestrichen geeignet.	
Zusammensetzung	Portlandkalksteinzement der Festigkeitsklasse CEM II/A-L 42,5 N gemäß ÖNORM EN 197-1. (Portlandzementklinker mit Kalkstein als Zumahlstoff, Gips.)	
Eigenschaften	Mit Baunit EstrichZement hergestellte Estriche sind gut förderbar, bleiben über einen längeren Zeitraum gut verarbeitungsfähig sowie verdichtungswillig. Für eine optimale Estrichqualität sind eine gute Verdichtung und Nachbehandlung besonders zu beachten.	
Anwendung	Als Zement für übliche Estrichanwendungen und zur Herstellung von gebundenen Beschüttungen (Splitt, EPS), Mauer- und Putzmörtel geeignet. Baunit EstrichZement ist ohne Zusätze auch zur Herstellung von beheiz- und kühlbaren Estrichen und als Unterlagsestrich für die Anwendung im Freien verwendbar.	
Technische Daten	Klassifizierung:	CEM II/A-L 42,5 N nach ÖNORM EN 197-1
	Druckfestigkeit:	ca. 23 N/mm ² (nach 2d)
	Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	ca. 50 N/mm ²
	Sack 25 kg	
Verbrauch	ca. 230 kg/m ³ Splitt, ca. 100 l Wasser Estrich E 225	
Lieferform	1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg	
Lagerung	Trocken auf Holzrost 3 Monate foliert lagerfähig.	
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werklabors. Fremdüberwachung gemäß ÖNORM EN 197-1.	
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.	
Untergrund	Vor Arbeitsbeginn Prüfung des Untergrundes auf Festigkeit, Ebenfächigkeit und Feuchtigkeitsgehalt.	

Verarbeitung

Baumit EstrichZement wird mit der empfohlenen Wassermenge im Mischer vorgelegt danach mit Zuschlagsstoff bis zur richtigen Verarbeitungskonsistenz aufgefüllt. Es soll eine homogene und gut zu verarbeitende Mischung erreicht werden. Die Zugabe Mengen und die Mischdauer sind an die Größe und Art des Mixers anzupassen. Die Mischzeit ist so zu wählen, dass eine homogene Mischung entstehen kann. Freifall-, Zwangsmischer oder Estrichmischpumpen sind dafür ideal geeignet.

Zement ist ein hydraulisches Bindemittel. Es erhärtet sich an der Luft und auch unter Wasser. Für die jeweiligen Eigenschaften ist das richtige Mischungsverhältnis der Masseanteile Wasser zum Bindemittel EstrichZement (W/B-Wert) maßgebend.

Empfohlene Mischungsverhältnisse*:

Estrich E225: 100 l Wasser / 230 kg EstrichZement / 1 m³ Sand
Estrich E300: 120 l Wasser / 290 kg EstrichZement / 1 m³ Sand
EPS gebunden: 100 l Wasser / 180 kg EstrichZement / 1 m³EPS
Splitt gebunden: 55 l Wasser / 80 kg EstrichZement / 1 m³ Splitt

*) Die Mengenangaben sind nur Richtwerte, der Wassergehalt muss an die Eigenfeuchte der jeweiligen Zuschlagsstoffe angepasst werden bzw. es können sich dadurch unterschiedliche Festigkeitswerte ergeben.

Bei der Verarbeitung als Estrich und danach sind die aktuell gültigen Richtlinien und ÖNORMEN zu berücksichtigen, insbesondere die ÖNORM B 3732.

Für die Verarbeitung als Zement ist die ÖNORM B 4710, für die Verarbeitung baustellengemischter Mauer- und Putzmörtel sind die ÖNORMEN B 3344, B 2204 und B 3346 zu beachten.

Die Mengenanteile hängen sehr vom Anwendungsbereich ab und sind durch Eignungsprüfungen festzulegen bzw. aus den Tabellen der ÖNORM B 3344 zu ersehen. Optimale Eigenschaften können nur erreicht werden, wenn die Rezepturen beachtet werden. Auf eine ordnungsgemäße Nachbehandlung ist unbedingt zu achten.

Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5 °C liegen.

Bei hohen Temperaturen können kürzere Abbinde- und Erhärungszeiten auftreten.

Baumit EstrichZement ist ein chromatarmer Zement gemäß EU-Richtlinie 2003/53/EG.

Hautkontakt mit Zement kann in jedem Fall zu dauerhaften Schädigungen der Haut, einschließlich Hautkrankheiten führen, deshalb Hautkontakt mit Zement unbedingt vermeiden.

Dieser Zement enthält Reduktionsmittel, das den Gehalt an löslichem Chrom VI auf 0,0002% oder weniger reduziert. Das Reduktionsmittel ist – Lagerung in unbeschädigter Originalpackung und unter trockenen Bedingungen vorausgesetzt – für eine Dauer von drei Monaten (siehe Datum an der Sacklängsseite) wirksam. Nach Ablauf dieser Frist lässt die Wirkung des Reduktionsmittel so weit nach, dass der Gehalt an löslichem Chrom VI den Grenzwert von 0,0002% der Trockenmasse des Zements überschreiten kann. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Festigkeitseigenschaften des Zements.

Zementhaltige Waschwasser können als Anmachwasser bei der Betonherstellung eingesetzt werden. Bei der Einleitung von zementhaltigen Waschwassern in ein Fließ- oder Grundwasser oder in die öffentliche Kanalisation sind insbesondere die rechtlichen Bestimmungen über den Gewässerschutz und über die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu beachten.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.