



# Baumit Metallic



- **Metallicbeschichtung**
- **für die Fassade**
- **metallisch und modern**

**Produkt** Verarbeitungsfertige, hochwiderstandsfähige Metalliceffektbeschichtung für den Außenbereich.

**Zusammensetzung** Organische Bindemittel (Reinacrylat), mineralische Farbpigmente, Metalliceffektpigment, Additive, Wasser.

**Eigenschaften** Baumit Metallic ist eine edle, dekorative Beschichtung mit metallischem Effekt und zeichnet sich durch eine sehr gute maschinelle Verarbeitung aus. Sie ist eine wetterbeständige, hoch beanspruchbare, stark wasserabweisende und diffusionsfähige Effektbeschichtung. Baumit Metallic ist umweltschonend und wasserverdünnbar.

**Anwendung** Baumit Metallic ist eine Effektbeschichtung für Untergründe, welche zusätzlich einen Metalliceffekt bewirkt.

<b>Technische Daten</b>	Farbe:	8 Farben
	Glanzgrad:	G1 glänzend
	pH-Wert:	8.5
	Rohdichte:	ca. 1 kg/dm <sup>3</sup>
	Trockenzeit:	je nach Untergrund und Witterung ca. 2 - 6 Stunden/Auftrag, bei tiefen Temperaturen kann sich die Trockenzeit verlängern
	μ-Wert:	ca. 150
	VOC: Istwert:	< 40 g/l
	VOC: EU-Grenzwert:	40 g/l Buchstabe A: Kategorie c (Wb);

	Kübel 14 l	Kübel 5 l
Ergiebigkeit	ca. 45 m <sup>2</sup> /Kübel	ca. 16 m <sup>2</sup> /Kübel
Verbrauch	ca. 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> für 2 Anstrichen	ca. 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> für 2 Anstrichen

**Lieferform** Kübel 14 l, 1 Pal. = 32 Kübel = 448 l  
Kübel 5 l, 1 Pal. = 64 Kübel = 320 l

**Lagerung** Kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig. Nach dem Öffnen des Kübels innerhalb von 14 Tagen zu verbrauchen. Produkt vor Umgebungstemperaturen über 35 ° C, unter 5 ° C sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

**Qualitätssicherung** Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.

**Einstufung It. Chemikaliengesetz** Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter [www.baumit.com](http://www.baumit.com) oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

## **Untergrund**

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfähig, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe führen zu Schäden wie z.B. Blasenbildung in der Metallicbeschichtung. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 2230, B 3346 und B 6400-1 zu erfolgen.

### **Geeignet auf:**

- Kalk/Zement- und Zementputzen verrieben
- gut haftenden Mineral- und Silikatfarbanstrichen und –putzen
- gut haftenden Dispersionsfarbanstrichen und –putzen
- gut haftenden Silikonfarbanstrichen und –putzen

### **Bedingt geeignet auf (Probeflächen anlegen):**

- Kalkputzen- und Anstrichen (**unbedingt Karbonatisierung beachten!**)

### **Nicht geeignet auf:**

- Kunststoffen und Harzen
- Lack- bzw. Ölfilmen und Leimfarben

## **Untergrund- vorbereitung**

- Stark oder ungleichmäßig saugende Oberflächen mittels Baumit MultiPrimer egalisieren
- Kreidende bzw. leicht sandende Oberflächen mit Baumit MultiPrimer verfestigen
- Stark sandende oder mürbe Putzflächen mit Baumit Sanova Primer verfestigen (Produktdatenblatt beachten)
- Sinterhaut mechanisch entfernen
- Schalölrückstände auf Beton mit Heißdampf oder Schalölentferner bzw. durch Anschleifen entfernen
- Verschmutzte Flächen reinigen
- Algen- und/oder pilzbefallene Untergründe mit Spezialmittel (z.B. Baumit FungoFluid) behandeln
- Schlecht haftende, verwitterte Anstriche entfernen
- Schadhafte bzw. rissige, mineralische Flächen mittels Spachtelmasse (z.B. Baumit KlebeSpachtel) überziehen und ggf. mit Baumit TextilglasGitter bewehren

## **Verarbeitung**

Grundanstrich mit Baumit StarColor in Weiß (für eine bessere Farbtonentwicklung) durchführen. In Abhängigkeit vom Untergrund und der Witterung kann die Farbe mit Wasser verdünnt werden nach einer Standzeit des Grundanstrichs von mind. 12 Stunden wird Baumit Metallic in 2 Arbeitsgängen mittels Lammfellwalze (Florlänge auf Untergrund und Verarbeitung abgestimmt) oder Spritzgerät (Druckluftkompressor (200l – 1000l bis 10 bar)) mit Untertopfpistole (Düsengröße 0,7 – 3 mm) aufgebracht.

**Der Verdünnungsgrad ist von der Anlieferungskonsistenz und der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig!** Zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz kann eine Verdünnung bis zu 5% mit reinem Wasser erfolgen.

Bei maschinellen Auftragen von Baumit Metallic ist auf eine konstante Bewegungsgeschwindigkeit und einen konstanten Abstand der Düse zur Oberfläche zu achten (Wind beobachten!). Die Fläche muss zuerst vorgespritzt werden und anschließend im Kreuzgang fertig beschichtet werden.

### **Wichtig:**

**Wir empfehlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen in einer repräsentativen Größe anzulegen! Unebenheiten (z.B. Reibstöße und Reibspiegel) aus dem Untergrund zeichnen sich stärker ab!**

**Bei Flächen, welche eine sehr glatte Oberfläche aufweisen sollen, ist auf eine dementsprechende Vorbehandlung und Vorbereitung zu achten (Schleifen mit feiner Körnung! Gründliches Entstauben und Reinigen!)! Für weitere Arbeitsgänge wie Grundieren und Vorstreichen empfehlen wir für eine einheitliche Oberflächenqualität eine maschinelle Verarbeitung.**

## **Allgemeines und Hinweise**

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges für einen Zeitraum von 8 Stunden mindestens +5 °C betragen.

**Witterungsschutz:** Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels geeigneter Gerüstschutzznetze). Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen (z.B. Spätherbst) können die Trocknungszeit deutlich verlängern und den Farbton ungleichmäßig verändern. Hohe Temperaturen im Sommer verkürzen die Trocknungszeit (Aufbrennen der Beschichtung möglich).

**Farbton:** Die Farbtonentwicklung kann durch die Untergrundverhältnisse, Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden. Vor allem Fassadenteilflächen (Gerüstschatten), Ungleichmäßigkeiten im Untergrund (Struktur, Saugverhalten) bzw. unterschiedliche Witterungsbedingungen ergeben Farbunterschiede (Flecken). Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Produktionscharge gewährleistet werden. Bei Verwendung von verschiedenen Chargen sind diese unbedingt vor Beginn zu vermischen.

**Sicherheitsvorkehrungen:** siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Reinigungshinweise:** Augen und Hautflächen, sowie die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspülen, nicht bis zum Austrocknen und Erhärten des Putzes warten. Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

### **Hinweise zur Renovierung bzw. Überarbeitung**

Baumit Metallic kann mit Baumit StarColor überstrichen werden. Beschichtungsaufbau und Vorbereitungsmaßnahmen siehe Produktdatenblatt. Bestehende Baumit Metallic Beschichtungen können unabhängig von Alter, Zustand und etwaigen Vorbereitungsmaßnahmen nicht mit einer weiteren Schicht Baumit Metallic überarbeitet werden und sind vor einer erneuten Beschichtung zu entfernen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.