



Baumit StückKalk

(Branntkalk, Konverterkalk)



Produkt	Durch sorgfältige Kalksteinauswahl, weiches und gleichmäßiges Brennen mit Erdgas wird Baumit StückKalk hergestellt.	
Zusammensetzung	Branntkalk, stückig, CaO	
Anwendung	Baumit StückKalk findet Verwendung: <ul style="list-style-type: none">■ im Industriebereich für die Stahlproduktion und Gerbereien■ im Umweltschutz, in Kläranlagen und zur Wasseraufbereitung■ in der Papierindustrie zur Herstellung von PCC (gefälliges Calciumcarbonat) als Füll- und Streichmittel■ in der Landwirtschaft als Düngemittel■ in der Bauindustrie für die Herstellung von Löschkalken, für baustellengemischten Mörtel zum Mauern und Putzen sowie für Anstriche	
Technische Daten	Schüttdichte:	ca. 1000 kg/m ³
	Chemische Analyse:	
	CaO+MgO:	ca. 96%
	MgO:	ca. 2,0%
	CO ₂ :	ca. 2,0%
	SiO ₂ :	ca. 0,6%
	Al ₂ O ₃ :	ca. 0,4%
	Fe ₂ O ₃ :	ca. 0,2%
	SO ₃ :	ca. 0,1%
	Korngrößen:	
	0 - 3	mm
	3 - 10	mm
	(10 - 30)	mm
	10 - 40	mm
Lieferform	0 - 3 mm:	lose: Silo-LKW (ca. 27 t)
	1 - 3 mm:	Bigbag: 1.000 kg lose: Silo-LKW (ca. 27 t), im Kipp - LKW auf Anfrage
	3 - 10 mm:	gesackt: 25 kg Säcke, 40 Säcke = 1.000 kg pro Palette Bigbag: 1.000 kg lose: Silo-LKW (ca. 27 t), im Kipp-LKW auf Anfrage
	10 - 40 mm:	lose: Kipper - LKW (ca. 27 t)
Lagerung	Trocken auf Holzrost 3 Monate foliert lagerfähig. Silo: sofortige Verarbeitung	
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabor.	

**Einstufung It.
Chemikaliengesetz**

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.