



Baunit NHL Fine | Feinputz

Vorteile

- zementfreier Feinputz
- auf NHL Putzsystemen
- verriebene Oberfläche



Produkt

Zementfreier, mineralischer Feinputz mit natürlich hydraulischem Kalk als Bindemittel. Anwendbar sowohl in historischen Bauwerken als auch in modernen Objekten.

Zusammensetzung

Natürlich hydraulischer Kalk (NHL 3,5 lt. EN 459-1), Kalkhydrat, Kalksande, minimale Zusätze an Zellulose zur einfacheren Verarbeitbarkeit. Frei von Portlandzement, organischen Bindemitteln und hydrophoben Zusätzen.

Eigenschaften

Hochdiffusionsoffener, spannungsarmer, mineralischer Putz für innen und außen, händisch und maschinell verarbeitbar.

Anwendung

Zum händischen, oder maschinellen Verputzen von saugenden, mineralischen Untergründen, wie Kalk- und Zementputzen, vorzugsweise auf Baunit NHL MP oder Baunit NHL Manu.

Technische Daten

Produkt	
EWC & Abfallschlüssel nach ÖNORM S2100:	10 13 14, 15 01 10, 31607
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen:	ca. 0.5 N/mm ²
Brandverhalten:	A1
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	ca. 1.5 N/mm ²
E-Modul:	1500 N/mm ²
Haftzugfestigkeit:	< 0.08 N/mm ²
Klassifizierung:	GP - CS I nach ÖNORM EN 998-1
Trockenrohdichte:	ca. 1250 kg/m ³
μ-Wert:	ca. 5
Wärmeleitzahl:	0.450 W/mK Tabellenwert für P=50% nach EN 1745

Variante(n)	Körnung 0,6 mm	Körnung 1 mm
Ergiebigkeit	ca. 5 m ² /Sack bei 4 mm Putzdicke	ca. 5 m ² /Sack bei 4 mm Putzdicke
Körnung	0.6 mm	1 mm
Putzdicke	min. 2 mm	min. 2 mm
Verbrauch	ca. 5 kg/m ² /4mm	ca. 5 kg/m ² /4mm
Wasserbedarf	ca. 8 l/25kg	ca. 8 l/25kg

Lieferform

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Lagerung

Trocken auf Holzrost 6 Monate foliert lagerfähig.

Qualitätssicherung Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Nicht feste, absandende Untergründe mit Baunit SanovaPrimer verfestigen. Untergründe müssen vor Aufbringen des Baunit NHL Fine ausreichend vorgehäst werden, sonst besteht die Gefahr des Aufbrennens! Schlecht saugende, oder versinterter Untergründe müssen zuvor behandelt werden.

Verarbeitung Mit sauberem Wasser mittels Freifallmischer, oder Quirl anmischen. Mischzeit 3-5 Minuten. Alternativ auch mit herkömmlicher Putzmaschine. Baunit NHL Fine wird generell zweilagig (max. 2-3mm je Schichtstärke) verarbeitet. Die erste Lage dient als Ausgleichsschicht, die zweite wird „frisch-in-frisch“ aufgetragen. Nach einer Standzeit von ca. 5 - 10 Minuten leicht annässen und anschließend mit dem Schwammbrett verreiben. Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen einzuhalten, vor silikathaltigen Anstrichen: ca. 4 Wochen.

Endbeschichtung

Innen:

Färbelung mit Baunit BiokalkColor, Baunit KlimaColor.

Außen und Innen:

Färbelung mit Baunit Sumpfkalk, Baunit BiokalkColor

Variante Fresko-Technik:

Baunit BiokalkColor oder Baunit Sumpfkalk werden auf die bereits druckfeste aber noch feuchte Putzoberfläche aufgebracht. Eine allenfalls gewünschte Farbgebung, bzw. Abtönung muss mit kalkechten, alkalistabilen Pigmenten erfolgen. Eine etwaige Folgebeschichtung kann nach ca. 1 Woche auf der bereits durchgetrockneten Putzschicht durchgeführt werden (Secco-Technik).

Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Ebenso ist der Putz vor direkten Witterungseinflüssen (Sonnenbestrahlung, Regen) zu schützen.

Im Innenbereich: Kalkputze benötigen Frischluft zum Abbinden. Um eine optimale Festigkeitsentwicklung zu gewährleisten, ist daher besonders auf ausreichendes Lüften zu achten.

Im Außenbereich: Bei Wind und hohen Temperaturen ist der Putz feucht zu halten, bei niedrigen Temperaturen ist auf ausreichende Austrocknung/Standzeit zu achten (evt. Frostgefahr!)

Farbschwankungen im Produkt sind aufgrund der natürlichen Rohstoffe möglich. Zu beachten sind auch die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweils letztgültigen Version. Für die Ebenflächigkeit ist die ÖNORM DIN 18202 anzuwenden.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.