

Handelswaren sortiment Oktober 2025

Baumit FassadenDämmplatte Resolution

Austrotherm									
Baumit FassadenDämmplatte Resolution (Austrotherm Resolution)									
<u>Technische Daten:</u>									
Produktart: PF gemäß ÖNORM EN 13166									
Brandverhalten: E d0 (Euroklasse) gem. ÖNORM EN 13501-1									
Designation-Code: PF-EN 13166-L1-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR60-CV									
Rohdichte: ca. 35 kg/m³									
μ-Wert: ca. 10 - 20									
Wärmeleitzahl: 0,022 W/mK (gilt für Kernmaterial)									
<u>Lieferform:</u>									
Foliert im Paket.									
Plattenformat 100 x 50 cm									
Dicke (mm)	Stück / Paket	m² / Paket	Systemklassen	Dübelposition	DüBELschema	Systemklassen	Dübelposition	DüBELschema	
30	15	6,5	-	flächenbündig	W	-	-	-	T
40	10	5,0	-	flächenbündig	W	-	-	-	T
50	8	4,0	-	flächenbündig	W	-	-	-	T
60	6	3,0	2	flächenbündig	W	-	-	-	T
70	5	2,5	2	flächenbündig	W	-	-	-	T
80	5	2,5	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
90	4	2,0	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
100	4	2,0	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
120	3	1,5	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
140	2	1,0	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
160	2	1,0	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
180	2	1,0	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
200	2	1,0	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
220	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
240	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
260	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
280	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T
300	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (\leq 20 mm)	W	-	-	-	T