

Baumit Nivello 30

Samonivelirajuća izravnavajuća masa 2 – 30 mm



- Samonivelirajuća masa
- Za unutrašnju primjenu
- Neosjetljiva na vlagu

Proizvod	Tvornički zamiješana, samonivelirajuća, masa za izravnavanje niske emisije, na bazi cementa.		
Sastav	Vezivo na bazi cementa, pijesak, organski dodaci.		
Svojstva	Izvrсна svojstva površine i razlijevanja, brzo protvrdnjavanje i isušivanje.		
Namjena	Za brzo izravnavanje neravnih betonskih površina i estriha prije polaganja keramičkih pločica, tepiha i drugih podnih obloga. Prikladna za podno grijanje. Za debljine sloja 2-30 mm.		
Tehnički podaci	klasifikacija:	C35 F6 prema EN 13183	
	vrijema obrade:	max. 30 - 35 min	
	spremno za oblaganje:	cca. 36 h	
	max. debljina sloja:	30 mm	
	prohodnost:	cca. 3 h	

Obrada

Baumit Nivello 30 usuti u hladnu, čistu vodu i uz pomoću prikladne, spororotirajuće mješalice (maks. 600 min⁻¹) izmiješati dok se ne dobije homogena masa bez grudvica (vrijeme miješanja ca. 3-5 min.). Vrijeme obrade na 20 °C iznosi 30 - 35 minuta, pri čemu niske temperature produžuju vrijeme obrade, a više temperature skraćuju. Već stvrdnuti materijal nikako se ne smije miješati s vodom kako bi ponovno postao upotrebljiv. Zabranjeno je dodavanje aditiva (npr. sredstvo za zaštitu od smrzavanja, sredstvo za brzo vezivanje).

Primjena:

Svježe zamiješanu izravnavajuću masu izliti na podlogu i uz pomoć strugalice ili zidarske lopatice ili gladilice ravnomjerno rasporediti na željeni nivo. Zatim Baumit Nivello 30 ozračiti pomoću bodljikavog valjka. Masa će se sama izjednačiti i zagladiti. Kod višeslojnog nanošenja slijedeći sloj se mora nanijeti odmah nakon što je prethodni prohodan (ca. 3 sata). Ukoliko je interval duži onda premazati sa Baumit Grund-om. Baumit Nivello 30 se može pumpati (sa kontinuiranim pužnim pumpama).

Naknadno njegovanje:

Svježu nivelir masu, 1 dan nakon nanošenja, odgovarajućim mjerama zaštititi od propuha, direktne sunčeve svjetlost ili izloženosti toploti.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i vezivanja mora biti minimalno +5° C. Spriječiti direktnu izloženost propuhu i sunčevim zrakama. Podno grijanje mora biti isključeno najmanje 24 sata prije i nakon obrade. Obrada se mora provoditi u skladu s važećim normama i smjernicama za ugradnju.



Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.