

Baumit Nivello 10

Samonivelirajuća, cementno vezana izravnavajuća masa



- Samonivelirajuća izravnavajuća masa
- Za unutra
- Neosjetljiva na vlagu

Proizvod	Tvornički zamiješana, samonivelirajuća, masa za izravnavanje niske emisije, na bazi cementa.		
Sastav	Vezivo na bazi cementa, pijesak, organski dodaci.		
Svojstva	Samorazlijevajuća, neosjetljiva na vlagu, dobro obradiva.		
Namjena	Za brzo izravnavanje neravnih betonskih površina i estriha prije polaganja keramičkih pločica, tepiha i drugih podnih obloga. Prikladna za podno grijanje. Za debljine sloja3 - 10 mm.		
Tehnički podaci	klasifikacija:	C30 F7 prema EN 13183	
	vrijema obrade:	max. 30 - 35 min	
	spremno za oblaganje:	cca. 36 h	
	max. debljina sloja:	10 mm	
	prohodnost:	cca. 6 - 8 h	
	</		

Obrada

Baumit Nivello 10 usuti u hladnu, čistu vodu i uz pomoću prikladne, spororotirajuće mješalice (maks. 600 min⁻¹) izmiješati dok se ne dobije homogena masa bez grudvica (vrijeme miješanja ca. 3-5 min.). Vrijeme obrade na 20 °C iznosi 30 - 35 minuta, pri čemu niske temperature produžuju vrijeme obrade, a više temperature skraćuju. Već stvrdnuti materijal nikako se ne smije miješati s vodom kako bi ponovno postao upotrebljiv. Zabranjeno je dodavanje aditiva (npr. sredstvo za zaštitu od smrzavanja, sredstvo za brzo vezivanje).

Primjena:

Svježe zamiješanu izravnavajuću masu izliti na podlogu i uz pomoć strugalice ili zidarske lopatice ili gladilice ravnomjerno rasporediti na željeni nivo. Zatim Baumit Nivello 10 ozračiti pomoću bodljikavog valjka. Masa će se sama izjednačiti i zagladiti. Kod višeslojnog nanošenja slijedeći sloj se mora nanijeti odmah nakon što je prethodni prohodan (ca. 6-8 sati). Ukoliko je interval duži onda premazati sa Baumit Grund-om. Baumit Nivello 10 se može pumpati (sa kontinuiranim pužnim pumpama).

Naknadno njegovanje:

Svježu nivelir masu, 1 dan nakon nanošenja, odgovarajućim mjerama zaštititi od propuha, direktne sunčeve svjetlost ili izloženosti toploti.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i vezivanja mora biti minimalno +5° C. Spriječiti direktnu izloženost propuhu i sunčevim zrakama. Podno grijanje mora biti isključeno najmanje 24 sata prije i nakon obrade. Obrada se mora provoditi u skladu s važećim normama i smjernicama za ugradnju.



Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.