

# Baumit openContact

## Visokoparopropusno mineralno ljepilo i masa za armiranje



- Visoko paropropusno
- Bijelo
- Jednostavno za obradu

**Proizvod** Tvornički zamiješano, praškasto mineralno ljepilo i ljepilo za izravnavanje i armiranje za ručnu i mašinsku obradu za Baumit Open fasadni sistem.

**Sastav** Bijeli cement, organska veziva, pijesak, dodaci.

**Svojstva** Paropropusno ljepilo i masa za zaglađivanje za primjenu na otvorenom s velikom moći lijepljenja, vodoodbojno, lako obradivo.

**Namjena** Za lijepljenje i armiranje u Baumit povezanom sistemu za toplinsku izolaciju Baumit Open.

<b>Tehnički podaci</b>	boja:	Bijela
	norma:	ETAG 004
	nominalna debljina:	3 mm
		5 mm
	μ-vrijednost:	cca. 18
	suha specifična gustoća:	cca. 1350 kg/m <sup>3</sup>

	openContact
veličina zrna	max. 0.8 mm
potrošnja	cca. 4 - 5 kg/m <sup>2</sup> za lijepljenje
	cca. 3.5 - 4.5 kg/m <sup>2</sup> armiranje
dodavanje vode	cca. 6 l/vreća

**Isporuka** Vreća 25 kg

**Skladištenje** 12 mjeseci na suhom mjestu, na drvenim paletama u foliji.

**Kontrola kvaliteta** Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

**Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama** Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražite u Baumitu.

**Podloga** Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscjetavanja na površini, nosiva i bez otpadajućih dijelova. Ispitivanje podloge provesti u skladu s normama ÖNORMEN B 2259, B 3346 i B 6410. Ravnina zida mora odgovarati normi EN 18202.

## Obrada

### Miješanje:

Praškasto ljepilo sipati u čistu vodu i promiješati odgovarajućom miješalicom u masu bez grudvica (u protočnoj miješalici konstantno dodavanje vode; potrebno je naknadno miješanje miješalicom). Ostaviti da odstoji oko 5 min i još jednom dobro promiješati. Vrijeme obrade: oko 1,5 sat. Netom stvrdnuti materijal ne smije ni u kom slučaju doći u kontakt s vodom. Zabranjeno je svako dodavanje aditiva (npr. sredstva za zaštitu od smrzavanja, sredstva za brzo vezanje).

### Nanošenje ljepila:

Ljepilo se nanosi metodom nanošenja rubno - tačkasto. Kod dovoljno ravnih podloga moguće je nanošenje ljepila punoplošno nazubljenom gladilicom srednje veličine zuba.

### Armaturni sloj:

Baumit openContact se nanosi srednje nazubljenom gladilicom, te se openTex polaže u neprekinutim trakama, sa međusobnim preklapima od 10 cm, u svježe ljepilo i završno zagradi. Zaglađivanje na čvrstim podlogama:

Na betonu: podlogu temeljito očistiti i oprati od sredstava za odvajanje oplata (kao npr. vosak, ulje i sl.). Potom isprati čistom vodom sa aparatom pod pritiskom.

Na krečno/cementnim malterima: podlogu oprati, u posebnom radnom koraku zatvoriti pukotine.

Na postojećim organskim završnim slojevima i premazima: obavezno provesti probu prionljivosti prema Baumit Smjernice za toplinske sisteme. Podlogu temeljito oprati i očistiti, pukotine zatvoriti.

## Upute i opće napomene

Prije bilo kakve dalje obrade potrebno je pričekati vrijeme sušenja od min 7 dana<sup>1</sup>, kod čega je prije svega važno obratiti pažnju na izgled ljepila, koji mora odavati sliku jednolične površine, bez vlažnih mjesta (tamne fleke na fasadi). Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi najmanje +5°C. Zaštita od vremenskih prilika: Fasadu zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom na skeli). Visoka vlaga u zraku i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme stvrdnjavanja (sušenja).

1) uz temperaturu okoline od +20°C i relativnom vlagom zraka od ≤ 70%. Nepovoljni klimatski uvjeti mogu produžiti vrijeme stvrdnjavanja.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.