

Baumit MM 50

Mort za zidanje



- Za normalno statičko opterećenje
- Homogena smjesa sa idealnim sastavom
- Malter grupe M5 po SIST EN 998-2

Proizvod	Tvornički zamješani suhi gotovi mort.
Sastav	Hidratizirani kreč, cement, pijesak za mortove, dodaci.
Svojstva	Mort grupe M5 (po BAS EN 998-2).
Namjena	Za sve uobičajene zidove od opeke, posebno za nosive i nenosive zidove, za zidanje dimnjaka.

Tehnički podaci	klasifikacija:	M5 - G po BAS EN 998-2
	tlačna čvrstoća:	> 5 N/mm ² M 5 (28 dana)
	suha specifična gustoća:	cca. 1800 kg/m ³

	MM 50 30 kg	MM 50 silos
veličina zrna	4 mm	4 mm
izdašnost	cca. 18 l/30 kg	cca. 1 l/to
dodavanje vode	cca. 4 l/vreća	cca. 133 l/to

Isporuka	Vreća 30 kg Silos
Skladištenje	12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji
Kontrola kvaliteta	Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.
Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama	Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražite u Baumitu.
Upute za pripremu podloge	Ukoliko je potrebno podlogu prethodno navlažiti.
Obrada	<p>Baumit MM 50 možete miješati u mješalici sa slobodnim padom ili u protočnoj mješalici sa napravom za doziranje sa punjenjem neposredno iz silosa. Kod miješanja u mješalici sa slobodnim padom prvo uspmo vodu a onda dodajemo suhi mort (vrijeme miješanja 3-5 minuta, u protočnoj mješalici 2-3 minute). Uvijek treba izmiješati cijeli sadržaj vreće. Ukoliko se mort miješa u protočnoj mješalici sa napravom za doziranje dodavanje vode je automatsko.</p> <p>Ugradnja</p> <p>Zidanje opeke mora biti izvedeno u skladu za normama za zidarske radove (npr. ÖNORM B 2206). Kod zidanja se mora pridržavati smjernica i uputa proizvođača opeke. Zidati nanošenjem morta po cijeloj površini poravnato sa ivicama zida.</p>

Upute i opće napomene

Upute i opšte napomene

Temperatura zraka materijala i opeke mora tokom ugradnje i vezivanja iznositi najmanje +5 °C. Koristimo samo čistu vodu iz vodovodne mreže. Dodavanje drugih proizvoda (npr. protiv smrzavanja) nije dozvoljeno. Svježi mort je preporučljivo ugraditi jedan do dva sata nakon pripreme, u zavisnosti od vremenskih prilika.

Za gradilišta sa silosima potrebni priključci:

- struja: 380 V; 25 Ampera; (nosivo, zaštićeno)
- voda: min. 3 bara priključak ¾ Zoll
- prilaz: mora biti prohodan za teške kamione i uvijek slobodan
- površina za silose: min 3x3 m na nosivom tlu

Podaci o masi i težini silosa i vozila za transport silosa su data u listu o silosima.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.