



# Baumit CrystalTop

## Ekstra otporni premium mineralni završni fasadni malter



- najveća zaštita od prljavštine
- niski troškovi održavanja
- prirođan i prozračan

### Proizvod

Mineralni pastozni završni malter spremjan za upotrebu sa svojstvima protiv nakupljanja prljavštine i sivila za iznimno dugotrajnu i čistu fasadu. **CrystalSet** se sastoji od dvije komponente, predpremaza odnosno aktivatora - Baumit CrystalActivator i završne žbuke **Baumit CrystalTop**. Kako bi se osigurala funkcionalnost CrystalSet-a, završni malter Baumit CrystalTop obavezno se uvijek mora koristiti u kombinaciji sa predpremazom Baumit CrystalActivator. Proizvod je ispitivan prema EN 15824 i u sistemu prema EAD 040083-00-0404. CrystalTop sadrži ≤ 5% masenog udjela organskih komponenti.

### Sastav

Mineralno vezivo, mineralno punilo, organsko vezivo < 5%, obojeni i bijeli pigmenti, aditivi i voda.

### Svojstva

- CrystalSet dvokomponentni sustav ( specijalni predpremaz CrystalActivator + CrystalTop završni malter)
- CrystalEffect - protiv prašine i sivila na fasadi
- Mineralno Visoka paropropusnost
- Iznimno trajna i postojana fasada

### Primjena

Inovativni završni fasadni malter za primjenu na svim Baumit ETICS sistemima ( sistemi sa toplinsko-izolacijskim pločama) kao i za primjenu na svim mineralnim malterima.

### Tehnički podaci

Otpornost na požar:	A2 s1 d0
Čvrstoća na pritisak:	≥ 0.3 MPa
Zatezna čvrstoća:	≥ 0.3 MPa
Kategorija kvaliteta:	Premium
sd-vrijednost:	< 0.1 m na 2 mm debljine sloja
V-vrijednost:	V1
W-vrijednost:	W2

	struktura 1,5K	struktura 2K	struktura 3K	struktura 2R
Izdašnost	cca. 10 m <sup>2</sup> /kanta	cca. 8.6 m <sup>2</sup> /kanta	cca. 6.4 m <sup>2</sup> /kanta	cca. 9.6 m <sup>2</sup> /kanta
Zrno	max. 1.5 mm			
Potrošnja	cca. 2.5 kg/m <sup>2</sup>	cca. 2.9 kg/m <sup>2</sup>	cca. 3.9 kg/m <sup>2</sup>	cca. 2.6 kg/m <sup>2</sup>



### Oblik isporuke

25 kg kanta, 1paleta = 32 kante = 800 kg

### Skladištenje

Skladištiti na suhom, hladnom mjestu, zaštićenom od smrzavanja i u zatvorenoj ambalaži 12 mjeseci. Proizvod zaštititi od temperature okoline iznad 35 °C, kao i ispod 5 °C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.

### Kontrola kvaliteta

Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

## Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražite u Baumitu.

## Podloga

Podloga mora biti čista, suha, ne smrznuta, bez prašine, upijajuća, bez izcvijetavanja, stabilna i bez labavih dijelova.

### Prikladne podloge:

- Armaturalni slojevi toplinsko-isolacijskih sistema
- Krečno-cementni i cementni malteri dobre prionjivosti
- Beton

### Neprikladne podloge:

- Umjetni materijali i lakovi
- Plastika i smole
- Krečni malteri i premazi
- Drvo i metal

## Priprema podloge

- Jako ili neravnomjerno upojne podloge tretirajte s Baumit MultiPrimer-om
- Kredaste ili pjeskovite površine učvrstite s Baumit SanovaPrimer ( obratite pozornost na tehnički list proizvoda)
- Mehanički uklonite sinter sloj
- Uklonite ostatke oplatnog ulja vrućom parom ili sredstvom za uklanjanje
- Očistite prljave površine
- Površine sa algama/glijicama tretirajte posebnim proizvodom (npr.Baumit FungoFluid)
- Uklonite slabo prijanjuću boju
- Oštećene ili napuknute mineralne površine sanirajte odgovarajućim mortom (npr.baumit StarContact) i prema potrebi ojačajte mrežicom StarTex/OpenTex

**Pored svih navedenih mjera, sve podloge moraju uvijek biti premazane Baumit CrystalActivator-om ( Vrijeme sušenja: najmanje 24 sata). Podloga mora biti stabilna i suha.**

## Obrada

Nanošenja sistema:

- Nanesite jedan sloj Baumit CrystalActivator-a obavezno po cijeloj površini, ravnomjerno, bez prekida/praznina
- Nakon što se Baumit CristalActivator sušio najmanje 24 sata, nanesite Baumit CrystalTop fasadni završni malter.

**Baumit CrystalActivator** se prije nanošenja dobro promiješa spororotirajućom miješalicom i ne smije se razrijediti vodom. CrystalActivator nanesite potpuno i ravnomjerno pomoću odgovarajućeg valjka ili četke.

**Baumit CrystalTop** se temeljito miješa spororotirajućom miješalicom prije nanošenja i ne smije se razrijediti vodom. Završni malter se nanosi po cijeloj površini nerhrđajućim čeličnim gleterom u debljini zrna ili se šprica odgovarajućom mašinom za završne maltere. Struktura se izvodi plastičnim gletererom odmah nakon nanošenja. Radite ravnomjerno i bez prekida.

## Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i procesa sušenja biti min+5 °C. **Zaštita od vremenskih utjecaja:** Fasade treba odgovarajuće zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom za skele). Visoka vlažnost u zraku i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme sušenja i neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju vrijeme sušenja. **Ton boje:** Na nijansu mogu utjecati karakteristike podloge, temperatura i vlaga u zraku. Prije svega dijelovi fasadnih površina (sjena od skele), nejednakosti na podlozi (struktura, upojnost), tj. Različiti vremenski utjecaji mogu različito utjecati na promjene boje (mrlje). Istočvjetnost boje može se garantovati samo unutar jedne proizvodne šarže. Na nijansu mogu uticati karakteristike podloge, temperatura i vlaga u zraku. Ako se upotrebljavaju različite šarže, one se prije početka obavezno moraju pomiješati. **Pjesci** koji su primjenjeni u Baumit završnim slojevima su prirodni. Upravo zbog ovog razloga postoji mogućnost da su pojedina zrna lagano tamnija. Ovo nije greška u materijalu, već se radi samo o optički vidljivoj razlici u nijansama pjeska, zbog prirodnih svojstava sirovina koje se koriste u Baumit materijalima. U slučaju mehaničkih utjecaja na površinu, u tim se točkama mogu pojaviti promjene boje (lom punila). Ovakve promjene boja/nijansi ne utječu ni na funkcionalnost ni na kvalitet proizvoda. **Referentni faktor refleksije:** Baumit Life nijanse s faktorom refleksije HBW ≥20 prikladne su kao ETICS završni sloj bez ograničenja. Baumit Life nijanse s faktorom refleksije HBW<20 prikladne su kao ETICS površinska obrada samo u slučaju Baumita PuraTop, Baumit StarTop i Baumit CrystalTop. Baumit Life nijanse sa površinskim obradama Baumit PuraTop, Baumit StarTop i Baumit CrystalTop imaju ukupni koeficijent solarne refleksije TSR > 25 zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih specijalnih pigmenata (tzv. cool pigmenti). Baumit Life nijanse s faktorom refleksije HBW<20 prikladne su kao ETICS površinska obrada samo u slučaju Baumita PuraTop, Baumit StarTop i Baumit CrystalTop. Baumit Life nijanse sa površinskim obradama Baumit PuraTop, Baumit StarTop i Baumit CrystalTop imaju ukupni koeficijent solarne refleksije TSR > 25 zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih specijalnih pigmenata (tzv. cool pigmenti). Upute za obradu: Prije nanošenja bilo kakvih drugih slojeva ili opterećenja kišom treba se pridržavati vremena sušenja od min. 48 sati (pri temperaturi od +20° C i r.v.z. od 60 %). **Mikrobi:** Ovaj završni sloj ima osnovnu komponentu za zaštitu od algi i glijivica. Time se postiže preventivni i učinak odgode. Za objekte u kritičnim uvjetima okoliša (npr. izloženost iznad prosječnoj vlažnosti zraka, oborinama, blizini vode, zelenim površinama, šumi, itd.) preporučujemo dodavanje pojačanih sredstava za zaštitu od nastanka algi i glijivica. Trajna zaštita protiv pojave alga i glijivica ne može se garantovati. (Pogledati: Smjernice HUPFAS Alge i glijivice na fasadama). **Sigurnosne mjere:** Upotrijebiti sigurnosne mjere navedene u sigurnosno-tehničkom listu (STL). **Upute za čišćenje:** Zaštititi oči i kožu kao i okolne površine oko površina koje se obrađuju, pogotovo staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen, lak i metal. Eventualne poprskane dijelove isprati s puno vode. Ne čekati da se materijal osuši i stvrdne. Alate i uređaje očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.