



Baumit ThermoExtra

Termoizolacioni malter sa dodatkom EPS-a za ručnu i mašinsku obradu.



- Gotovi visoko termoizolacioni podložni malter
- Za mašinsku obradu
- Paropropustan

Proizvod

Tvornički zamješan termoizolacioni, suhi gotvi malter sa lakin dodacima za mašinsku i ručnu (manje površine) obradu. Za vanjsku i unutrašnju primjenu.

Sastav

Hidraulično vezivo, organski laki dodaci, dodaci.

Svojstva

Jednostavna obrada, visoka termoizolacija, paropropusnost, viša površinska temperatura zidova za ugodniju klimu u prostorijama, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

Namjena

Kao visoko termoizolacioni malter za mineralne podloge za unutrašnju i vanjsku primjenu, nije pogodan za područje sokla i područja izložena špricanju vode, nije pogodan kao podloga za postavljanje pločica.

klasifikacija:

T1-CS I prema ÖNORM EN 998-1

tlačna čvrstoća nakon 28 dana:

> 0.5 N/mm²

μ-vrijednost:

cca. 8

suha specifična gustoća:

cca. 280 kg/m³

koeficijent topotne provodljivosti λR:

cca. 0.09 W/mK

veličina zrna	
debljina maltera	min. 40 mm vani
	min. 20 mm unutra
potrošnja	cca. 0.25 Vreća/ m ² /cm kod 40 mm debljine sloja
dodavanje vode	cca. 9 l/Sack

Skladištenje

Na suhom u foliji na drvenim paletama, 6 mjeseci.

Podloga

Ispitivanje podloge provesti u skladu s normom ÖNORM B 3346. Podloga mora biti čista, suha, bez smrzavanja, otpaćena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.

Upute za pripremu podloge

Navedene napomene odnose se na zidove izrađene u skladu sa važećom normom te podrazumjevaju popunjene fuge (ukoliko je potrebno fuge treba zapuniti u odvojenom radnom koraku).

Vani: Na sve mineralne podloge nanijeti Baumit Spritz, koji će se sušiti min. 3 dana.

Na kombi pločama preporučuje se izvesti sistem sa laganim malterom GrundPutz Leicht ili termoizolacioni sistem sa fasadnim pločama.

Ako su površine sa kombi pločama male ili samo mjestimične (serklaž, nadvoj, kutije za roletne), potrebno je na takvim mjestima Baumit Thermo Extra primjeniti na armirani Baumit Spritz ¹⁾ (vrijeme sušenje 7 dana) ili zaglađeni Baumit ProContact u koji će se utopiti Baumit StarTex, svježe na svježe. Unutra: Na kombi ploče potrebno je nabaciti cementni špic koji se suši 14 dana, na ostalim podlogama špic se suši tri dana.

¹⁾ armiranje : pocićana žičana mrežica, tačkasto varena 20 x 20 mm – 25 x 25 mm širine otvora, Ø 1 mm

Obrada

Ručno (manje površine): Uvijek se miješa cijela vreća u mješalici sa slobodnim padom sa ca. 9 l vode po vreći. Obavezno se treba pridržavati vremena miješanja 3-5 min! Nije dozvoljeno mješanje sa drugim materijalima.
Nekoliko sati prije malterisanje zid temeljito navlažiti. Na uglove i rubove oko otvora, kao i na sokl, postaviti postaviti odgovarajuće profile (žičani ugaoni profil, sokl profil) sa Baumit SpeedFix (ne koristiti gips!).
Za poboljšanje prijanjanja preporučuje se najprije razvući jedan tanki sloj ThermoExtra i svježe na svježe nabaciti Baumit ThermoExtra zidarskom lopaticom i razvući navlaženom drvenom letvom. Nakon protvrđnjavnja odgovarajućom gladicom za grebanje ili trapez-astom letvom povrnatiti.
Mašinski: Baumit ThermoExtra nabaciti gusjeničasto mašinom za malterisanje sa odgovarajućim dodatkom, razvući i nakon protvrđnjavanja rezati (poravnati). Površinu ne zaglađivati niti zaribavati. Debljine maltera do 5 cm moguće je raditi u jednom radnom koraku. Kod većih debljina ili različitih debljina maltera raditi u više radnih koraka. Potrebno je uvijek pričekati da se prethodni sloj odgovarajuće stvrdne.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja uvijek biti iznad +5 °C. Kod upotrebe uređaja za zagrijavanje, posebno plinskih uređaja, nužno je osigurati dobru poprečnu ventilaciju (karbonatizacija). Direktno zagrijavanje maltera nije dozvoljeno. Svježe omalerisane površine min. 2 dana zaštiti od isušivanja.

Kodobradeprispazitinauputstva izsmjernicaobradumašinskih malteraustriskogudruženja izvođača malterisanja premazadnjojovaže čojverziji.

Zid mora biti ravan u skladu sa normom EN 18202.

Vrijeme sušenja prije nanošenja sljedećeg sloja iznosi min. 5 dana po cm debljine maltera.

Ovaj prizvod nije pogodan za obradu područja sokla, kao ni za područja izložena špricanju vode, također nije pogodan kao podloga za postavljanje pločica. Otvore od elektro priključaka i instalacija prije malterisanja popuniti odgovarajućim materijalom u odvojenom radnom koraku (npr. Baumit SpeedFill).

Kod različitih podloga za malter nepohodno je prije završnog sloja uraditi međusloj sa mrežicom (npr. Baumit StarContact White ili Baumit ProContact sa Baumit StarTex). Armiranjem se ne može sprječiti pojave pukotina ali se rizik od pojave istih može smanjiti. Za procjenu pukotina je mjerodavna ÖNORM B 3346.

Završni slojevi za vanjsku primjenu:

- na ThermoExtra grubo razvučen: Baumit Clasico i po potrebi Baumit UniPrimer
- na ThermoExtra sa međuslojem od Baumit PutzSpachtel, ili Baumit SanovaFein Putz ili Baumit UniPutz Weiß:
 - Baumit NanoporColor
 - Baumit SilikatColor
 - Baumit GranoporColor
 - Baumit SilikonColor

- na Baumit ThermoExtra sa međuslojem Baumit StarContact White ili ProContact:

- Baumit NanoporTop i Baumit UniPrimer
- Baumit SilikatTop i Baumit UniPrimer
- Baumit GranoporTop i Baumit UniPrimer
- Baumit SilikonTop i Baumit UniPrimer
- Baumit PuraTop i Baumit UniPrimer
- Baumit Classico Extra i Baumit UniPrimer

Završni slojevi za unutrašnju primjenu:

- na ThermoExtra sa međuslojem od Baumit PutzSpachtel-a, Baumit KlimaSpachtel, Baumit KlimaGlätte, Baumit FertigFein Weiß ili Baumit Fein Putz:
 - Baumit KlimaColor

Pridržavati se smjernica i uputa za svaki pojedinačni proizvod/završni sloj.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.