



ClassicoCreativ

Enduit minéral noble pour des épaisseurs d'application de 2 à 10 mm

Avantages

- Structurable de multiples façons
- Facile à appliquer
- Mise en oeuvre de 2 à 10 mm



Produit

Enduit de finition minéral pour les structures les plus diverses, pour une application manuelle ou mécanique. Mortier d'enduit noble CR et CS II selon DIN EN 998-1.

Composition

Granulats, chaux de construction, ciment blanc ainsi que des additifs pour une meilleure mise en œuvre et une meilleure adhérence.
Les enduits colorés contiennent en outre des pigments résistants à la lumière.

Caractéristiques

- Enduit noble minéral, facile à travailler, souple, applicable à la machine et pouvant être structuré individuellement.
- Après durcissement, résistant aux intempéries et au gel avec une faible tendance à l'encrassement.
- Incombustible, bonne perméabilité à la vapeur d'eau et au CO₂

Application

- Mortier d'enduit destiné à être utilisé comme enduit intérieur et extérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et les cloisons.
- Enduit minéral noble comme revêtement final (enduit de finition) sur les sous-enduits minéraux, les enduits d'assainissement et les enduits de lissage.
- Pour la réalisation de surfaces décoratives, finement et grossièrement modelées, comme les enduits au peigne et au balai, les enduits à la truelle ou au feutre et les enduits grattés fins classiques, les surfaces d'enduit blanc naturel ou colorées, à l'intérieur et à l'extérieur.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	15 01 10*; 17 01 01; 17 09 04
Le comportement du feu:	A1, onbrandbaar
Résistance à la compression:	1.5 N/mm ² - 5 N/mm ²
Couleur:	blanc et coloré selon le programme de couleurs Baunit Life®.
GISCODE:	ZP1
Résistance à l'adhérence à la traction:	≥ 0.08 N/mm ²
Groupe de mortier de plâtre:	Mortier de plâtre fin CR selon DIN EN 998-1 P II
Valeur μ:	≤ 20
Absorption d'eau par capillarité:	Wc 2 selon DIN EN 998-1
Coefficient de conductivité thermique λ:	≤ 0.820 W/(m·K) (pour P = 50 %)
Valeur tabulaire selon EN 1745:	≤ 0.89 W/(m·K) (pour P = 90 %)

Variante(s)	ClassicoCreativ blanc	ClassicoCreativ colorés
Rendement	9 m ² /sac	9 m ² /sac
Granulation	0 mm - 1 mm	0 mm - 1 mm
Épaisseur minimale de la couche	2 mm	2 mm
Consommation	environ. 3.5 kg/m ² pour une épaisseur de couche de 2 mm	environ. 3.5 kg/m ² pour une épaisseur de couche de 2 mm
Besoins en eau	5.5 l/sac - 6.5 l/sac = 220 - 260 l/t	5.5 l/sac - 6.5 l/sac = 220 - 260 l/t

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.

La déclaration de performance est disponible sous forme électronique à l'adresse www.baumit.de.



Conditionnement Sacs en papier, contenu du sac 25 kg (42 sacs par palette = 1.050 kg)

Espace de stockage Au sec et à l'abri. La durée de stockage ne devrait pas dépasser 12 mois.

Assurance de la qualité Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.

Classification selon la loi sur les produits chimiques Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).

Surface Le support doit être porteur, hors gel et exempt d'efflorescences et de résidus réduisant l'adhérence (saleté et poussière). Le sous-enduit ou la surface à enduire doit être plane, bien rugueuse, suffisamment sèche et avoir complètement pris (temps de repos : 1 jour/mm d'épaisseur d'enduit). Les surfaces en béton doivent être préalablement traitées avec un agent d'adhérence approprié (par ex. multiContact MC 55 W). Les sous-enduits et les ragréages doivent être préalablement traités avec PremiumPrimer DG 27 (non dilué sur les supports contenant du plâtre). Consolider les sous-enduits très sableux avec SanovaPrimer. Laisser sécher la couche de fond pendant au moins 24 heures.

Traitement Mélange à la main avec un outil approprié, les petites quantités devant être mélangées au fouet avec un mélangeur à vitesse lente. Il est plus rationnel de travailler avec tous les malaxeurs continus ou à mélange forcé disponibles sur le marché (temps de mélange max. 3 minutes) avec la consistance habituelle du mortier, en mélangeant uniquement avec de l'eau propre sans autres additifs. Lors du mélange et de l'application, il convient de veiller à la propreté des machines, des récipients et des outils. Appliquer une couche de 2 à 10 mm d'épaisseur à l'aide d'une truelle en acier inoxydable ou projeter et répartir le produit à l'aide d'une machine à crépir appropriée. Après le durcissement, feutrer finement ou structurer librement en temps voulu. Travailler de manière régulière et sans interruption. Pour éviter les raccords d'échafaudage, il faut travailler simultanément, en décalant les couches d'échafaudage. Il est préférable de réaliser les surfaces grattées le lendemain à l'aide d'un robot à grille finement dentée («miracle abrasif»).

Informations générales et notes

Protéger d'un fort rayonnement solaire ; en cas de séchage rapide (vent, soleil), mouiller une ou plusieurs fois, le cas échéant protéger la façade jusqu'au durcissement complet (filet d'échafaudage). Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de prise.

Des irrégularités dans le support (structure, comportement d'absorption) ou des conditions météorologiques différentes entraînent des différences de couleur (taches).

Les différences de structure, les variations naturelles des matières premières et les conditions de traitement et de séchage peuvent entraîner des différences de teinte par rapport aux surfaces d'échantillons et aux nuanciers. Cela ne constitue pas un motif de réclamation pour le matériau. Pour les granulométries d'enduit de finition inférieures à 2 mm, il convient d'appliquer à l'extérieur un enduit d'armature sur toute la surface du multiContact MC 55 W et du treillis d'armature StarTex Fein sur l'enduit de fond.

Protéger l'environnement des surfaces de revêtement, en particulier le verre, la céramique, la brique, la pierre naturelle, la peinture et le métal. Rincer immédiatement les éclaboussures à grande eau. Ne pas attendre le durcissement. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Afin d'éviter les écarts de couleur, les besoins en matériaux pour un objet entier doivent être commandés en un seul lot ; en cas de livraison ultérieure, ils doivent être mélangés à la marchandise livrée précédemment.

La livraison est également possible en quantités partielles. En cas d'application sur des enduits calorifuges ou des maçonneries légères, respecter les valeurs de référence de luminosité (HBW) (pas en dessous de 20 !).

En cas d'utilisation de plusieurs palettes du même matériau, traiter les sacs en alternance.

Veillez noter que : Les valeurs de consommation indiquées sont les valeurs de consommation minimales sur un support plat et apprêté. Les supports rugueux (par ex. sous-enduit raboté) ou l'absence de couche de fond entraînent des consommations plus élevées.

Les enduits de finition minéraux doivent en principe être recouverts d'une peinture à l'extérieur (si nécessaire d'une peinture de protection de façade ou d'un revêtement de façade).

Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter la fiche technique «Peinture d'égalisation sur enduits nobles», les normes DIN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 et DIN 18350 (VOB, partie C).

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Bauplan GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://bauplan.de/produkte> ou sur demande.