



KratzPutz KRP Jura

Enduit minéral à grain grossier, à base de calcaire concassé

Avantages

- Grande durabilité sans peinture
- Très peu sensible à la saleté
- Surface robuste



Produit

Enduit noble minéral, blanc naturel ou coloré, pour enduits de finition en couches épaisses, aussi bien pour l'application manuelle que mécanique. Mortier d'enduit noble CR et CS I selon DIN EN 998-1.

Composition

Granulats, chaux de construction, ciment blanc et additifs pour une meilleure mise en œuvre et une meilleure adhérence. Les enduits colorés contiennent en outre des pigments résistants à la lumière.

Caractéristiques

- Enduit gratté minéral, facile à travailler, souple, applicable à la machine.
- Différences de structure grâce à un grain de 2 mm, 3 mm et 4 mm au choix.
- Après durcissement, hydrofuge, résistant aux intempéries et au gel, incombustible, bonne perméabilité à la vapeur d'eau et au CO₂
- Tendance à l'encrassement particulièrement faible grâce au farinage noble de la couche d'enduit grattée.

Application

- Mortier d'enduit destiné à être utilisé comme enduit extérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et les cloisons.
- Enduit minéral gratté comme revêtement final (enduit de finition épais) sur les sous-enduits minéraux habituels, directement sur les enduits isolants, les enduits d'assainissement et les enduits adhérents.
- Pour la réalisation de structures grattées, principalement à l'extérieur, mais pas dans la zone du socle.
- Composant des systèmes composites d'isolation thermique Baunit.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	15 01 10*; 17 01 01; 17 09 04
Le comportement du feu:	A1, onbrandbaar
Résistance à la compression:	0.4 N/mm ² - 2.5 N/mm ²
GISCODE:	ZP1
Résistance à l'adhérence à la traction:	≥ 0.08 N/mm ²
Groupe de mortier de plâtre:	Mortier de plâtre fin CR selon DIN EN 998-1 P II
Valeur μ:	≤ 20
Absorption d'eau par capillarité:	Wc 2 selon DIN EN 998-1
Coefficient de conductivité thermique λ:	≤ 0.820 W/(m·K) (pour P = 50 %)
Valeur tabulaire selon EN 1745:	≤ 0.89 W/(m·K) (pour P = 90 %)

Variante(s)	KratzPutz KRP Jura 02 blanc	KratzPutz KRP Jura 02 colorés	KratzPutz KRP Jura 03 blanc	KratzPutz KRP Jura 03 colorés
Rendement	environ. 1.6 m ² /sac	environ. 1.6 m ² /sac	environ. 1.3 m ² /sac	environ. 1.3 m ² /sac
Granulation	0 mm - 2 mm	0 mm - 2 mm	0 mm - 3 mm	0 mm - 3 mm
Épaisseur minimale de la couche	6 - 8 mm + épaisseur du grain	6 - 8 mm + épaisseur du grain	10 mm + épaisseur du grain	10 mm + épaisseur du grain
Consommation	environ. 16 kg/m ² en état non rayé	environ. 16 kg/m ² en état non rayé	environ. 20 kg/m ² en état non rayé	environ. 20 kg/m ² en état non rayé
Besoins en eau	5 l/sac - 6 l/sac	5 l/sac - 6 l/sac	4.5 l/sac - 5.5 l/sac	4.5 l/sac - 5.5 l/sac

Variante(s)	KratzPutz KRP Jura 04 blanc	KratzPutz KRP Jura 04 colorés
Rendement	environ. 1.2 m ² /sac	environ. 1.2 m ² /sac
Granulation	0 mm - 4 mm	0 mm - 4 mm
Épaisseur minimale de la couche	10 mm + épaisseur du grain	10 mm + épaisseur du grain
Consommation	environ. 22 kg/m ² en état non rayé	environ. 22 kg/m ² en état non rayé
Besoins en eau	4.5 l/sac - 5.5 l/sac	4.5 l/sac - 5.5 l/sac

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.

La déclaration de performance est disponible sous forme électronique à l'adresse www.baumit.de.

Conditionnement Sacs en papier, contenu du sac 25 kg (42 sacs par palette = 1.050 kg)

Espace de stockage Au sec et à l'abri. La durée de stockage ne devrait pas dépasser 12 mois.

Assurance de la qualité Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.

Classification selon la loi sur les produits chimiques Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).

Surface Le support doit être solide, porteur, hors gel et exempt d'efflorescences et de résidus réduisant l'adhérence (saleté et poussière). Le sous-enduit ou la surface à enduire doit être plane, rugueuse, suffisamment sèche et avoir parfaitement pris (temps de repos : au moins 1 jour/mm d'épaisseur d'enduit). Les surfaces en béton lisses doivent être préalablement traitées avec un agent d'adhérence approprié (par ex. multiContact MC 55 W), les sous-enduits très absorbants peuvent être préalablement traités avec PremiumPrimer DG 27. Consolider les sous-enduits très sableux avec SanovaPrimer. Ne pas prémouiller les couches d'enduit d'armature (par ex. ProContact DC 56).

Traitement Mélanger l'enduit grattant KRP Jura en respectant la consistance de travail habituelle. Pour les grandes surfaces, conserver la même quantité d'eau par sac. Bien mélanger à l'aide d'un malaxeur à rotation lente avec un grand panier de mélange. En cas d'application sur une grande surface, il est recommandé d'utiliser des machines à enduire et à mélanger en équipement d'enduit gratté, disponibles sur le marché. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le site : <https://baumit.de/silo-maschinentechnik-kombi> En cliquant sur ce lien, vous trouverez les indications correspondantes pour une combinaison optimale du matériel et de la technique des machines.

Mélanger uniquement avec de l'eau propre et ne pas ajouter d'autres matériaux. Lors du mélange et de l'application, il convient de veiller à la propreté des machines, des récipients et des outils.

L'enduit de finition est appliqué avec une épaisseur de grain d'environ 4 fois. L'enduit frais est égalisé, en utilisant impérativement une truelle dentée pour éviter les poches d'air. Lorsque l'enduit est suffisamment durci (cela dépend des conditions météorologiques), c'est-à-dire lorsque le grain «saute», il est possible de gratter. L'épaisseur de l'enduit de finition fini est d'environ 3 fois l'épaisseur du grain.

Les enduits isolants Baumit peuvent être directement enduits avec l'enduit gratté KRP Jura. Pour cela, les enduits isolants doivent être suffisamment durcis et bien rugueux à l'horizontale.

Afin d'éviter les amorces d'échafaudage, il faut travailler simultanément, en décalant les couches d'échafaudage.

Informations générales et notes

Protéger d'un fort rayonnement solaire ; en cas de séchage rapide (vent, soleil), mouiller une ou plusieurs fois, le cas échéant protéger la façade jusqu'au durcissement complet (filet d'échafaudage). Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de prise.

En cas d'utilisation de profilés pour enduit, il convient d'utiliser des profilés inoxydables appropriés et de les mélanger avec du mortier de pose VarioSpeed (pas de plâtre !).

Afin d'éviter les écarts de couleur, les besoins en matériaux pour un objet entier doivent être commandés en un seul lot ; en cas de livraison ultérieure, ils doivent être mélangés à la marchandise livrée précédemment. La livraison est également possible en quantités partielles. En cas d'application sur une ITE ou des enduits isolants, tenir compte des valeurs de référence de luminosité (HBW) (pas inférieures à 20 !).

En cas d'utilisation de plusieurs palettes du même matériau, traiter les sacs en alternance.

Les différences de structure, les variations naturelles des matières premières et les conditions de traitement et de séchage peuvent entraîner des différences de teinte par rapport aux surfaces d'échantillons et aux nuanciers. Cela ne constitue pas un motif de réclamation pour le matériau.

Après un durcissement suffisant, balayer les parties non adhérentes avec un balai.

Protéger les zones à risque (verre, céramique, métal, etc.). Nettoyer les outils immédiatement après utilisation.

Les décolorations foncées sont normales après des précipitations ou la rosée et disparaissent après le séchage.

Pendant le traitement, porter des lunettes de protection et des pantalons longs, se protéger les mains avec des gants étanches et résistants.

Si le crépi entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologue. Eviter tout contact prolongé de la peau avec l'enduit frais, nettoyer immédiatement et soigneusement les parties de la peau concernées à l'eau.

Plus le crépi frais reste longtemps sur la peau, plus le risque de dommages cutanés graves est élevé.

Tenir les enfants à l'écart du plâtre frais !

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité du fabricant pendant la phase d'application.

Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter les «Directives pour l'enduisage de la maçonnerie et du béton», les normes DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 et DIN 18350 (VOB, partie C) ainsi que les dispositions particulières des «autorisations générales de la surveillance des chantiers» (abZ).

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baunit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baunit.de/produkte> ou sur demande.