



MultiPrimer

Hydrosol Apprêt profond



Avantages

- Grande profondeur de pénétration
- Raffermissement en surface
- Perméable à la vapeur d'eau

Produit

Concentré de fond Hydrosol à liant organique, ultra finement dispersé, exempt de solvants, pour l'extérieur et l'intérieur.

Composition

Liants organiques, additifs spéciaux, eau.

Caractéristiques

- Couche de fond ultra-dispersée, aqueuse, sans solvants, pour la consolidation de tous les supports minéraux et organiques sablonneux courants dans le bâtiment.
- Grâce à son pouvoir de pénétration particulièrement élevé et à son resserrement des pores, le pouvoir absorbant des supports est réduit.
- MultiPrimer réduit l'extraction de liant et d'eau par les matériaux de construction absorbants, de sorte que le processus de prise et de séchage des revêtements suivants puisse se dérouler de manière optimale.
- La composition de la couche de fond améliore l'adhérence et a un fort effet de consolidation de la surface.
- Résistant aux intempéries, inodore, incombustible.
- Peut également être utilisé dans des pièces mal ventilées et pour le stockage de denrées alimentaires.
- Sans solvant ni plastifiant et à faible émission (ELF).
- EMICODE EC 1 plus.

Application

- Pour le traitement préalable des supports absorbants (par ex. enduits des groupes de mortiers P II, P III et P IV, béton, maçonnerie en briques, mastic, carton-plâtre) avant l'application des peintures Baunit à l'intérieur et à l'extérieur.
- Convient pour la couche de fond des enduits liés au plâtre avant l'application de peintures à base de silicate de dispersion pour l'intérieur, comme par exemple Baunit KlimaColor, afin d'éviter des réactions dommageables entre les liants.
- Pouvoir de pénétration particulièrement élevé pour consolider les peintures à dispersion et minérales farinantes mais solides.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 12; 15 01 02
Densité ISO 2811:	environ. 1.02 kg/l
Couleur:	coloré en vert
GISCODE:	BSW20
TVOC 3d:	EMICODE EC 1 PLUS
Dilution:	extérieur maximum 1:1, intérieur maximum 1:5
COV: valeur limite européenne:	30 g/l Lettre A : Catégorie h (Wb) ;
COV: valeur réelle:	< 1 g/l respectivement < 60 µg/m ³
Formulaire d'état:	liquide

Variante(s)	MultiPrimer 10 I
Rendement	environ. 80 m ² - 200 m ² dépend du support (dilution 1:1)
Rendement_2	environ. 240 m ² - 500 m ² dépend du support (dilution 1:5)
Consommation	environ. 0.1 l/m ² - 0.25 l/m ² (en fonction du support) env. 40 m ² - 100 m ² (non dilué)

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.



Conditionnement	Bidons en plastique, capacité 10 l (60 bidons par palette = 600 l)
Espace de stockage	Dans un bidon fermé et non ouvert, au frais mais pas en dessous de + 5 °C. La durée de stockage ne doit pas dépasser 24 mois. Fermer les bidons entamés immédiatement après utilisation et les consommer rapidement.
Assurance de la qualité	Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.
Classification selon la loi sur les produits chimiques	Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).
Surface	Les supports appropriés sont les enduits et peintures minéraux et organiques fortement sableux ou différemment absorbants, les surfaces en béton, les chapes, les plaques de plâtre et autres matériaux de construction liés à la chaux et/ou au ciment, à condition qu'ils soient solides, stables, propres, exempts de poussière et secs (temps de repos d'au moins 7 jours). Le support ne doit pas être exposé à l'humidité. Les parties détachées et les parties creuses, les couches de frittage ainsi que les anciennes couches de peinture non portantes doivent être entièrement enlevées, les enduits fortement dégradés doivent être décollés et remplacés. Les peintures à la colle doivent être entièrement lavées, vérifier la capacité de charge du support, enlever les couches de frittage. Protéger les éléments qui ne doivent pas être traités contre les éclaboussures.
Traitement	MultiPrimer peut être appliqué non dilué. Dilution en fonction du pouvoir absorbant : maximum 1:1 à l'extérieur, 1:3 à 1:5 à l'intérieur. Ne pas ajouter d'autres matériaux que de l'eau. Bien mélanger / agiter le bidon avant l'application. MultiPrimer peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Pour améliorer le pouvoir de pénétration, il convient, si nécessaire, de travailler avec une dilution plus forte lors de la première application. N'appliquer que la quantité nécessaire pour éviter l'apparition de surfaces brillantes après le séchage. Il est donc recommandé de toujours faire des essais préalables. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Le cas échéant, rincer immédiatement à l'eau les zones contaminées sans attendre qu'elles sèchent. Laisser sécher complètement avant d'appliquer d'autres couches.
Informations générales et notes	Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent ou protéger la façade en conséquence (filet d'échafaudage). Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage. Protéger les zones à risque (verre, céramique, métal, etc.). Rincer immédiatement les éclaboussures à grande eau. Ne pas attendre le durcissement. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Recueillir l'eau de lavage et l'éliminer conformément aux prescriptions administratives. Ne pas laisser pénétrer dans le sol, les eaux ou les eaux usées. MultiPrimer ne peut pas être utilisé comme revêtement final pour la protection des façades. Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter les normes DIN 18550, DIN 18350, DIN 18363 (VOB, partie C, paragraphe 3.1.1) et les fiches techniques BFS correspondantes. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baunit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baunit.de/produkte> ou sur demande.