



ReMineral

Fond pigmenté à base de silicate et de quartz

Avantages

- Rebouchage des fissures
- Élevée perméable à la vapeur d'eau et au CO₂
- Pont d'adhérence pour revêtements silicatés



Produit

Fond siliceux fin, pigmenté, favorisant l'adhérence, pour application intérieure et extérieure.

Composition

Verre de potassium avec stabilisation organique (< 5 %), poudre de quartz, matières de charge, additifs, eau, pigments.

Caractéristiques

- Couche de fond pour les peintures et enduits suivants à base de silicate et/ou de résine synthétique.
- Promotion de l'adhérence sur des supports solides et peu absorbants.
- Reminéralisation d'enduits et de peintures solides à base de liants organiques pour des peintures ultérieures à base de silicate.
- Haut pouvoir de remplissage.
- Pigmenté pour l'égalisation optique du support.
- Microporeux, hautement perméable à la vapeur d'eau (classe 1), à faible tension et au CO₂
- Remplit bien les fissures grâce à un grain de quartz fin.
- Convient pour les surfaces murales intérieures et extérieures.
- Disponible en blanc ou en couleur.

Application

- Comme couche d'accrochage sur des supports bien adhérents, à base de minéraux et de liants organiques, pour une application ultérieure de peintures et d'enduits à base de silicate et/ou de liants organiques.
- Bon effet d'envasement. En cas de petites fissures capillaires dormantes jusqu'à 0,3 mm, convient comme couche d'apprêt complète.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 12; 15 01 02; 15 01 04
Densité ISO 2811:	environ. 1.6 kg/dm ³
GISCODE:	BSW40
COV: valeur limite européenne:	30 g/l Lettre A : Catégorie h (Wb) ;
COV: valeur réelle:	< 30 g/l
Formulaire d'état:	pâteux

Variante(s)	ReMineral 15 l blanc
Rendement	environ. 50 m ² /seau - 75 m ² /seau
Type de couleur	blanc
Granulation	0 mm - 0.3 mm
Consommation	environ. 0.2 l/m ² - 0.3 l/m ² Par couche (en fonction du support)

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.



Conditionnement Seau en plastique, capacité 15 l (24 seaux par palette = 360 kg)

Espace de stockage Dans un seau fermé, au sec et au frais, mais pas en dessous de + 5 °C ou au-dessus de + 30 °C. La durée de stockage ne doit pas dépasser 12 mois. Fermer les récipients entamés immédiatement après usage et les utiliser si possible dans les 4 semaines.

Assurance de la qualité Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.

Classification selon la loi sur les produits chimiques Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).

Surface Les supports appropriés sont les enduits minéraux et autres matériaux de construction liés à la chaux et/ou au ciment, ainsi que les peintures et enduits pâteux, à condition qu'ils soient solides, stables, propres et secs. Le support ne doit pas être exposé à l'humidité. Les parties non adhérentes et les zones creuses, les anciennes couches de peinture non adhérentes et les salissures doivent être entièrement éliminées, les enduits fortement dégradés doivent être décollés et remplacés. Consolider les supports très sableux avec MultiPrimer, traiter les surfaces de façades attaquées par des champignons et/ou des algues avec FungoFluid si nécessaire. Le temps de repos du système d'enduit avant l'application de la peinture dépend de l'épaisseur d'application de l'enduit et des conditions climatiques prédominantes (mais au moins 7 jours). Les surfaces qui ne doivent pas être traitées doivent être protégées par un masquage. En cas de risque de formation de taches dues à des colorants saignant du support (plaques de plâtre, nicotine, maculature, etc.), un traitement préalable avec SperrGrund peut être nécessaire. Ne pas utiliser sur des peintures plasto-élastiques.

Traitement Ne pas mélanger d'autres matériaux. Le cas échéant, une dilution régulière avec de l'eau peut être effectuée jusqu'à 5 % maximum. Bien mélanger avant l'application (avec un agitateur à vitesse lente). Sur les supports appropriés à l'extérieur, ReMineral doit être appliqué au pinceau ou au rouleau sur toute la surface et de manière uniforme. ReMineral est une couche de fond et doit être recouvert après le séchage.

Informations générales et notes Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent ou protéger la façade en conséquence (filet d'échafaudage).

Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de prise.

Protéger soigneusement l'environnement des surfaces de revêtement, en particulier le verre, la céramique, la brique, la pierre naturelle, la peinture et le métal (risque de brûlure chimique). Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Recueillir l'eau de lavage et l'éliminer conformément aux prescriptions administratives.

Afin d'éviter des différences de couleur, les besoins en matériaux pour un objet entier doivent être commandés en un seul lot.

En cas d'application sur l'ITE ou sur des enduits isolants, respecter les valeurs de référence de luminosité (HBW) (> 20). En cas de valeur inférieure, se renseigner sur les possibilités auprès du service de conseil en construction Baumit.

Ne pas laisser pénétrer dans le sol, les eaux ou les eaux usées.

Ne pas appliquer en dessous de + 8 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter les normes DIN 18550 et DIN 18350 (VOB, partie C) ainsi que les dispositions particulières des «autorisations générales de la surveillance des chantiers» (abZ).

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.