



SinterFluid

Solution de toner acide acétique

Avantages

- Élimination de la peau frittée
- Amélioration de la porosité ouverte
- Amélioration de l'adhérence



Produit

Solution de toner acide prête à l'emploi.

Composition

Acide acétique, acides de fruits, argile, eau.

Caractéristiques

- Liquide légèrement jaunâtre, exempt d'autres composants organiques.

Application

- Pour l'élimination de la peau de frittage sur les surfaces d'enduit, pour l'amélioration de la porosité ouverte et de l'adhérence sur les surfaces d'enduit denses, pas ou peu absorbantes, en particulier sur les enduits à la chaux historiques.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 12; 15 01 02
Densité ISO 2811:	environ. 1 kg
Valeur du pH:	environ. 2
Catégorie de qualité:	Professional

Variante(s)	SinterFluid, 10 l
Rendement	environ. 50 m ² /10l conteneur
Consommation	environ. 0.2 l/m ² par couche

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.



Conditionnement

Bidon de 10 l

Espace de stockage Se conserve env. 36 mois au sec, au frais et à l'abri du gel.

Assurance de la qualité

Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.

Classification selon la loi sur les produits chimiques Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).

Surface Surfaces d'enduits minéraux frittés, peu ou pas absorbants.

Traitement Le Baumit SinterFluid s'applique non dilué à saturation sur le support à l'aide d'un pinceau, d'une houppette ou d'un rouleau ou d'un pulvérisateur approprié. En cas de très faible absorption ou de couche de frittage épaisse, il est recommandé d'appliquer deux couches. Il est recommandé de réaliser des surfaces d'essai. Ne pas appliquer en dessous de +5°C. Protéger contre les effets du gel pendant l'application et le temps de séchage. Recouvrement ou travaux de crépisage ou de peinture possibles après séchage et élimination des parties non adhérentes (env. 12 heures).

Informations générales et notes La température de l'air, du matériau et du support doit être d'au moins +5 C pendant l'application et le séchage. Nos recommandations techniques d'application, écrites et orales, que nous donnons pour aider l'acheteur/l'applicateur sur la base de notre expérience, conformément à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne justifient aucun rapport juridique contractuel ni aucune obligation accessoire découlant du contrat de vente. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier lui-même l'adéquation de nos produits à l'utilisation prévue.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.