



SuperPrimer

Apprêt adhésif pour supports absorbants et non absorbants



Avantages

- Haute adhérence composite
- Sans solvants
- Une association sûre

Produit

Apprêt adhésif universel, prêt à l'emploi, sans solvant, avec une très forte adhérence pour les murs et les sols à l'intérieur et à l'extérieur, dans le cadre de rénovations et de constructions neuves.

Composition

Styrène-acrylate, eau, sable de quartz, additifs.

Caractéristiques

- Pont d'adhérence prêt à l'emploi, sans solvant, pour presque tous les supports courants dans le bâtiment.
- Adhérence exceptionnelle sur les supports absorbants et non absorbants.
- Crée une liaison sûre avec les masses de nivellement et d'égalisation, les colles à carrelage ou les enduits de ragréage.
- Adapté au chauffage au sol.
- Séchage très rapide.
- Utilisation universelle.
- Protège les chapes en sulfate de calcium contre la formation d'ettringite.
- Peu odorant.

Application

- Apprêt polyvalent pour les supports absorbants tels que les enduits à la chaux ou les supports cimentaires.
- Comme pont d'adhérence et couche de fond pour les surfaces murales et les sols peu ou pas absorbants, à l'intérieur et à l'extérieur. Convient par exemple aux supports à base de ciment, de chaux et de plâtre à durcissement hydraulique.
- Convient pour les anciens carreaux, dalles et briques émaillés, le terrazzo, les pierres artificielles, les surfaces lisses en béton, les sols en PVC bien adhérents (poncés) et les planchers en bois.
- Ne convient pas pour les colles à base de solvants.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 20; 15 01 02
Densité ISO 2811:	environ. 1.3 kg/dm ³ - 1.4 kg/dm ³
Couleur:	Bleu-violet
GISCODE:	BSW20
Valeur du pH:	environ. 8.5
Temps de séchage:	environ. 30 min. absorbants / 45 à 60 minutes non absorbants
COV: valeur limite européenne:	30 g/l Lettre A : Catégorie h (Wb) ;
COV: valeur réelle:	< 1 g/l ou < 60 µg/m ³ .
Formulaire d'état:	liquide

Variante(s)	SuperPrimer, 1 kg	SuperPrimer, 10 kg
Rendement	environ. 6.7 m ² /bouteille - 20 m ² /bouteille selon le support	environ. 66.7 m ² /10kg bidon - 200 m ² /10kg bidon selon le support
Consommation	environ. 0.05 kg/m ² - 0.15 kg/m ² en fonction du support	environ. 0.05 kg/m ² - 0.15 kg/m ² en fonction du support

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.



Conditionnement	Bouteille en plastique, contenu 1 kg (576 bouteilles par palette = 576 kg) Bidon en plastique, contenance 10 kg (60 bidons par palette = 600 kg)
Espace de stockage	Dans un récipient fermé, au frais mais pas en dessous de + 5 °C. La durée de stockage ne doit pas dépasser 18 mois. Fermer les emballages entamés immédiatement après utilisation et les utiliser dans les 4 semaines.
Assurance de la qualité	Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.
Classification selon la loi sur les produits chimiques	Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).
Surface	Le support doit être solide, exempt de gel et de résidus réduisant l'adhérence (par exemple, couches de colle à ciment ou résidus de savon sur les revêtements carrelés). Vérifier l'adéquation, la résistance à l'adhérence et la solidité des supports. Égaliser au préalable les irrégularités importantes avec un matériau approprié. Convient à tous les supports minéraux tels que le béton (même lisse de décoffrage), les enduits de ciment et de chaux, les chapes en ciment et en sulfate de calcium, les matériaux de construction en plâtre, les briques, les dalles, les maçonneries en briques, béton cellulaire et grès calcaire, les chapes en magnésie et en asphalte coulé, les pierres naturelles, les carreaux (émaillés). Peut également être utilisé sur les planchers en bois et les anciens résidus de colle fortement adhérents. Tous les supports doivent être suffisamment durcis, avoir pris complètement et être secs. L'humidité résiduelle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes (mesure avec un appareil CM) : - Supports liés au ciment: 2,5 CM-% - Chapes en anhydrite / sulfate de calcium non chauffées: 0,5 CM-% - Chapes en anhydrite / sulfate de calcium chauffées: 0,3 CM-% - Enduits liés au plâtre: blanc sec Les supports métalliques conviennent sous réserve, avec la remarque suivante : Une application en tant qu'agent adhésif sur des surfaces métalliques (acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium brut) est possible. sporadique et de petite surface sous réserve des conditions suivantes: Le support doit être suffisamment indéformable, ne doit pas présenter de couches réduisant l'adhérence (par ex. revêtements en poudre) et doit être nettoyé et dégraissé en conséquence. Une application à grande échelle sur des supports métalliques est généralement exclue.
Traitement	SuperPrimer est prêt à l'emploi. Bien mélanger avant l'utilisation (remuer impérativement le sable de quartz déposé !). Ne pas ajouter d'autres matériaux. Une couche suivante ne peut être appliquée que lorsque SuperPrimer est sec et ne colle plus ; en règle générale, après environ 30 minutes. En cas de températures basses et d'humidité élevée, le séchage peut se prolonger considérablement !
Informations générales et notes	Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent fort, ou protéger les surfaces en conséquence. Ne pas pré-mouiller le support et le protéger d'un séchage trop rapide. Une forte humidité de l'air, des supports non absorbants et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage. Protéger les zones à risque (verre, céramique, métal, etc.). Rincer immédiatement les éclaboussures à grande eau. Ne pas attendre le durcissement. * Les données de consommation indiquées sont basées sur des études minutieuses. Des différences dans la consommation de matériau sont possibles en fonction de la nature du support (rugosité, planéité, surface, capacité d'absorption) et de la manipulation ainsi que de l'état des outils et des appareils. Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 25 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Les règles générales de la technique de construction (en particulier DIN 18352, DIN 18353 ainsi que les fiches techniques du ZDB, du TKB et du BEB) doivent être respectées lors de l'exécution des travaux. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baunit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baunit.de/produkte> ou sur demande.