



UniPrimer

Enduit de fond pigmenté au quartz pour finitions pâteuses

Avantages

- Favorisant l'adhérence
- Compensation de la pression d'aspiration
- Bases économiques



Produit

Couche de fond aqueuse à base d'acrylate, remplie de quartz et prête à l'emploi, pour l'extérieur.

Composition

Liants organiques, sable de quartz, additifs siliconés, charges, eau, pigments.

Caractéristiques

- Couche de fond finement dispersée, aqueuse, prête à l'emploi, sans solvants.
- Promotion de l'adhérence par réticulation avec le support.
- Unifie le comportement d'absorption du support.
- La capacité d'absorption des supports est en partie réduite par le rétrécissement des pores.
- La couche d'apprêt permet de réduire l'extraction de liant et d'eau par des matériaux de construction minéraux absorbants (supports) de manière à ce que le processus de durcissement puisse se dérouler de manière optimale.
- La diffusion de la vapeur d'eau n'en est pas affectée.

Application

- Préparation d'enduit pour surfaces minérales et organiques, comme égalisation d'absorption et agent d'adhérence pour le revêtement ultérieur avec tous les enduits de finition pâteux, comme par ex. StarTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop et MosaikTop.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 12; 15 01 02
Densité ISO 2811:	environ. 1.65 kg/dm ³
Couleur:	blanc
Teneur en matières solides:	environ. 59 %
GISCODE:	BSW20
Valeur du pH:	environ. 8.5
COV: valeur limite européenne:	30 g/l Lettre A : Catégorie g (Wb) ;
COV: valeur réelle:	< 30 g/l
Formulaire d'état:	liquide

Variante(s)	UniPrimer, 25 kg
Rendement	environ. 62.5 m ² /seau
Consommation	environ. 0.4 kg/m ² En fonction du support

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.

Conditionnement

Seau en plastique, contenu 25 kg (32 seaux par palette = 800 kg)

Espace de stockage Dans un seau non ouvert, au frais mais pas en dessous de + 5 °C. La durée de stockage ne doit pas dépasser 12 mois. Fermer les récipients entamés immédiatement après usage et les utiliser si possible dans les 4 semaines.

Assurance de la qualité Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.

Classification selon la loi sur les produits chimiques Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).

Surface Les supports appropriés sont les enduits minéraux absorbants et autres matériaux de construction liés à la chaux et/ou au ciment, à condition qu'ils soient solides, porteurs, propres et secs. Les parties non adhérentes, les zones creuses et les anciennes couches de peinture non portantes doivent être entièrement éliminées, les enduits fortement dégradés doivent être décollés et remplacés. Les supports très sableux doivent être consolidés avec MultiPrimer. Le sous-enduit doit être durci, avoir pris complètement et être suffisamment sec. Le temps de repos du système d'enduit avant l'application de la couche de fond dépend de l'épaisseur d'application de l'enduit et des conditions climatiques prédominantes (mais au moins 7 jours). Il ne doit pas y avoir d'humidité sur le support. Les surfaces qui ne doivent pas être traitées doivent être protégées par un masquage. En cas de risque de formation de taches dues à des colorants saignant du support, par exemple des taches d'eau, un prétraitement avec un multi-fluide est nécessaire.

Traitement Ne pas mélanger d'autres matériaux. Le cas échéant, une dilution régulière avec de l'eau peut être effectuée jusqu'à 5 % maximum. Avant l'application, mélanger soigneusement avec un agitateur à vitesse lente. Appliquer UniPrimer sur le support préparé, au pinceau ou au rouleau, sur toute la surface et de manière homogène. Le support doit être prétraité avec UniPrimer au moins 24 heures avant l'application de l'enduit décoratif pâteux.

Informations générales et notes Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent ou protéger la façade en conséquence (filet d'échafaudage). Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage.

Protéger l'environnement des surfaces de revêtement, en particulier le verre, la céramique, la brique, la pierre naturelle, la peinture et le métal. Rincer immédiatement les éclaboussures à grande eau. Ne pas attendre le durcissement. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Recueillir l'eau de lavage et l'éliminer conformément aux prescriptions administratives.

Ne pas laisser pénétrer dans le sol, les eaux ou les eaux usées.

Il convient d'utiliser PremiumPrimer DG 27 comme prétraitement pour les enduits de finition minéraux.

Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550 et DIN 18350 (VOB, partie C) ainsi que les dispositions particulières des «autorisations générales de la surveillance des chantiers» (abZ).

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.