




StarTex Grob

Slipvast, alkalibestendig textielglasweefsel



Voordelen

- Vermindert scheurmarkering
- Zeer alkalibestendig
- Grove weefselstructuur

Product

Slipvast, alkalibestendig textielglasweefsel voor inbedding in lijmen en egalisatiemiddelen, systeemgetest.

Samenstelling

Textielglas met speciale afwerking voor glijweerstand / maatvastheid en alkalibestendigheid.

Kenmerken

- Vaste schuif.
- Alkalibestendig.
- Systeemcomponent van Baunit composiet systemen voor externe thermische isolatie.

Toepassing

- Wapeningsnet voor de productie (wapening) van wapeningslagen voor alle Baunit composiet buitensystemen voor thermische isolatie.
- Voor het creëren van versterkte egalisatielagen op gescheurde oude pleistergevels en voor het versterken van pleistersystemen.
- Daarnaast als diagonale versterking bij gebouwopeningen, bijv. ramen/deuren.

Technische gegevens

Produkt	
Oppervlaktegerelateerde massa:	$\geq 200 \text{ g/m}^2$
Markering:	Rol overdruk
Maaswijdte:	ca. 6.5×7 ($\pm 0,5 \text{ mm}$ tolerantie)
Scheurvastheid:	2.2 - 2.5 kN/5cm volgens leveringsvoorwaarden
Scheurvastheid:	1.2 - 1.3 kN/5cm 28 dagen volgens ETAG

Variant(en)	StarTex Grob 50 m ²
Opbrengst	ca. 45 m ² /Rol
Verbruik	ca. 1.1 m ² /m ² Oppervlakte

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

Leverbon

Rol: 50 m² (breedte 100 cm, lengte 50 m) 1 pallet = 20 rollen = 1.000 m²

Opslagruimte

De stof moet worden opgeslagen onder normale klimatologische omstandigheden. Het moet zo worden opgeslagen dat er geen vervorming mogelijk is. Vervormd doek mag niet geïnstalleerd worden.

Kwaliteitsgarantie

Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.

Verwerking

Steek het gaas zonder bellen of plooiën in de verse wapeningsmortel en positioneer het zo dat het in het bovenste derde deel van de wapeningspleister ligt. Het weefsel mag niet op maat worden gesneden op een rol.

Algemene informatie en opmerkingen

Neem het productinformatieblad van de betreffende lijm en wapeningsmortel in acht.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.