



ClassicoCreativ

Minerale edele pleister voor laagdiktes van 2 - 10 mm



Voordelen

- **Veelzijdig te structureren**
- **Makkelijk toepasbaar**
- **Verwerkbaar van 2 tot 10 mm**

Product

Minerale afwerkpleister voor een brede waaier texturen voor manuele en machinale toepassing. Fijne pleistermortel CR en CS II volgens DIN EN 998-1.

Samenstelling

Aggregaat, bouw kalk, wit cement en additieven voor een betere verwerking en hechting. Gekleurde pleisters bevatten ook lichtechte pigmenten.

Kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen, minerale, gladde, machinaal aangebrachte, aanpasbare structuurpleister.
- Na uitharding weer- en vorstbestendig met lage vuilneiging.
- Niet ontvlambaar, zeer doorlaatbaar voor waterdamp en CO₂

Toepassing

- Gipsmortel voor gebruik als binnen- en buitenpleister voor muren, plafonds, pilaren en scheidingswanden.
- Minerale afwerkpleister als eindlaag (toplaag) op minerale grondlagen, renovatiepleisters en egalisatiemiddelen.
- Voor het produceren van decoratieve, fijn en grof gemodelleerde oppervlakken zoals kam- en bezemafwerking, trof-felafwerking of viltpleister en fijn klassiek kraspleister, natuurlijke witte of gekleurde pleisteroppervlakken in binnen- en buitenruimtes.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	15 01 10*; 17 01 01; 17 09 04
Brandgedrag:	A1
Druksterkte:	1.5 N/mm ² - 5 N/mm ²
Kleur:	wit en gekleurd volgens Baumit kleurenwaaier Life ®
GISCODE:	ZP1
Hechtsterkte bij trek:	≥ 0.08 N/mm ²
Pleistermortelgroep:	Fijne pleistermortel CR volgens DIN EN 998-1 P II volgens DIN 18550
μ-waarde:	≤ 20
Wateropname capillair:	Wc 2 volgens DIN EN 998-1
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ:	≤ 0.820 W/(m·K) (voor P = 50 %)
Tabelwaarde volgens EN 1745:	≤ 0.89 W/(m·K) (voor P = 90 %)

Variant(en)	ClassicoCreativ wit	ClassicoCreativ gekleurd
Opbrengst	9 m ² /zak	9 m ² /zak
Korrel dikte	0 mm - 1 mm	0 mm - 1 mm
Minimale laagdikte	2 mm	2 mm
Verbruik	ca. 3.5 kg/m ² bij 2 mm laagdikte	ca. 3.5 kg/m ² bij 2 mm laagdikte
Waterbehoefte	5.5 l/zak - 6.5 l/zak = 220 - 260 l/t	5.5 l/zak - 6.5 l/zak = 220 - 260 l/t

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit.de.



Leverbon	Papieren zakken, zakinhoud 25 kg (42 zakken per pallet = 1.050 kg)
Opslagruimte	Droog en beschermd. Niet langer dan 12 maanden bewaren.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	De ondergrond moet stabiel, vorstvrij en vrij van uitbloeiingen en hechttingsverminderende resten (vuil en stof) zijn. De basislaag of het te bepleisteren oppervlak moet geëgaliseerd, goed opgeruwd, voldoende droog en volledig uitgehard zijn (standtijd: 1 dag/mm pleisterdikte). Betonnen oppervlakken moeten eerst worden voorbehandeld met een geschikt hechtmiddel (bv. multiContact MC 55 W). Pleisters en vulmiddelen moeten worden voorbehandeld met PremiumPrimer DG 27 (onverdund op ondergronden op basis van gips). Sterk schurende pleisters verstevigen met SanovaPrimer. Laat de primer minstens 24 uur drogen.
Verwerking	Mengen met de hand met geschikt gereedschap, waarbij kleine hoeveelheden gemengd moeten worden met een garde met een langzaam draaiend roerwerk. Het is efficiënter om alle in de handel verkrijgbare continue of verplichte mengers (mengtijd max. 3 minuten) te gebruiken in de gebruikelijke mortelconsistentie, waarbij alleen schoon water zonder andere toevoegingen wordt gemengd. Zorg ervoor dat machines, containers en gereedschappen schoon zijn tijdens het mengen en verwerken. Aanbrengen met een roestvrijstalen spaan in een laagdikte van 2 - 10 mm of opspuiten en verdelen met een geschikte commerciële pleistermachine. Na uitharding tijdig fijnvilt en vrij structureren. Werk gelijkmatig en zonder onderbreking. Om steigeropbouw te voorkomen, moet gelijktijdig worden gewerkt, verspringend in steigerlagen. Gekraste oppervlakken kun je het beste de volgende dag maken met een rasterrobot met fijne tanden ("schuurwonder").
Algemene informatie en opmerkingen	Beschermen tegen fel zonlicht; bij snelle uitdroging (wind, zon) één of meerdere keren opnieuw bevochtigen, indien nodig de gevel beschermen tot hij volledig uitgehard is (steigernet). Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de uithardingstijd aanzienlijk verlengen. Onregelmatigheden in de ondergrond (structuur, absorptiegedrag) of verschillende weersomstandigheden resulteren in kleurverschillen (vlekken). Structuurverschillen, natuurlijke variaties in grondstoffen en de verwerkings- en droogomstandigheden kunnen leiden tot verschillen in kleurschakering ten opzichte van voorbeeldoppervlakken en kleurenkaarten. Dit is geen reden voor een materiaalklacht. In het geval van pleisterwerk met een korrelgrootte van minder dan 2 mm moet er een volledige oppervlakteversterkende pleister bestaande uit multiContact MC 55 W en StarTex Fine wapeningsnet worden aangebracht op de basislaag in buitengebieden. Bescherm de omgeving van de coatingoppervlakken, vooral glas, keramiek, klinkers, natuursteen, verf en metaal. Spatjes onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot de coating hard is. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet het benodigde materiaal voor een volledig object in één partij worden besteld; bij latere leveringen moet het materiaal worden gemengd met de eerder geleverde goederen. Levering is ook mogelijk in deelhoeveelheden. Neem bij het aanbrengen op warmte-isolerende pleisters of lichtgewicht metselwerk de referentiewaarden voor lichtheid (HBW) in acht (niet minder dan 20!). Wanneer u meerdere pallets van hetzelfde materiaal gebruikt, verwerkt u de zakken afwisselend. Let op: De vermelde verbruikswaarden zijn de minimale verbruikswaarden op een vlakke, voorgestreekte ondergrond. Ruwe ondergronden (bv. ruwe pleister) of ontbrekende primers leiden tot hogere verbruikshoeveelheden. Minerale afwerkpleisters moeten altijd aan de buitenkant worden gecoat (met een gevelbeschermingslaag of een gevelcoating indien nodig). Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem het informatieblad "Egalisatielaag op fijne pleisters", DIN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C) in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.