



KratzPutz KRP Jura

Minerale edelsteenpleister, structuurkorrel van gebroken kalksteen



Voordelen

- Hoge duurzaamheid zonder verflaag
- Zeer weinig neiging tot vervuiling
- Robuust oppervlak

Product

Minerale, natuurlijk witte of gekleurde fijne krablaag voor afwerkpleisters met een dikke laag voor zowel handmatig als machinaal gebruik. Fijne pleistermortel CR en CS I volgens DIN EN 998-1.

Samenstelling

Aggregaat, bouwkalk, wit cement en additieven voor een betere verwerking en hechting. Gekleurde pleisters bevatten ook lichtechte pigmenten.

Kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen, minerale, gladde, machinaal aangebrachte krabpleister.
- Textuurverschillen vrij te kiezen dankzij de maximale korrelgrootte van 2 mm, 3 mm en 4 mm.
- Na uitharding waterafstotend, weer- en vorstbestendig, onbrandbaar, zeer waterdamp- en CO₂
- Bijzonder lage vuilneiging door de edele krijtvorming van de gekraste pleisterlaag.

Toepassing

- Gipsmortel voor gebruik als buitenpleister voor muren, plafonds, pilaren en scheidingswanden.
- Minerale krabpleister als eindlaag (toplaag met dikke laag) op standaard minerale basislagen, direct op isolatiepleisters, renovatiepleisters en hechtplamuren.
- Voor het maken van gekraste structuren, voornamelijk aan de buitenkant, maar niet in het plintgebied.
- Systemcomponent van Baumit composiet systemen voor externe thermische isolatie.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	15 01 10*; 17 01 01; 17 09 04
Brandgedrag:	A1
Druksterkte:	0.4 N/mm ² - 2.5 N/mm ²
GISCODE:	ZP1
Hechtsterkte bij trek:	≥ 0.08 N/mm ²
Pleistermortelgroep:	Fijne pleistermortel CR volgens DIN EN 998-1 P II volgens DIN 18550
μ-waarde:	≤ 20
Wateropname capillair:	Wc 2 volgens DIN EN 998-1
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ:	≤ 0.820 W/(m·K) (voor P = 50 %)
Tabelwaarde volgens EN 1745:	≤ 0.89 W/(m·K) (voor P = 90 %)

Variant(en)	KratzPutz KRP Jura 02 wit	KratzPutz KRP Jura 02, gekleurd	KratzPutz KRP Jura 03, wit	KratzPutz KRP Jura 03, gekleurd
Opbrengst	ca. 1.6 m ² /zak	ca. 1.6 m ² /zak	ca. 1.3 m ² /zak	ca. 1.3 m ² /zak
Korrel dikte	0 mm - 2 mm	0 mm - 2 mm	0 mm - 3 mm	0 mm - 3 mm
Minimale laagdikte	6 - 8 mm + korrel dikte	6 - 8 mm + korrel dikte	10 mm + korrel dikte	10 mm + korrel dikte
Verbruik	ca. 16 kg/m ² in onbeschadigde staat	ca. 16 kg/m ² in onbeschadigde staat	ca. 20 kg/m ² in onbeschadigde staat	ca. 20 kg/m ² in onbeschadigde staat
Waterbehoefte	5 l/zak - 6 l/zak	5 l/zak - 6 l/zak	4.5 l/zak - 5.5 l/zak	4.5 l/zak - 5.5 l/zak

Variant(en)	KratzPutz KRP Jura 04, wit	KratzPutz KRP Jura 04, gekleurd
Opbrengst	ca. 1.2 m ² /zak	ca. 1.2 m ² /zak
Korrel dikte	0 mm - 4 mm	0 mm - 4 mm
Minimale laagdikte	10 mm + korreldikte	10 mm + korreldikte
Verbruik	ca. 22 kg/m ² in onbeschadigde staat	ca. 22 kg/m ² in onbeschadigde staat
Waterbehoefte	4.5 l/zak - 5.5 l/zak	4.5 l/zak - 5.5 l/zak

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit.de.

Leverbon

Papieren zakken, zakinhoud 25 kg (42 zakken per pallet = 1.050 kg)

Opslagruimte

Droog en beschermd. Niet langer dan 12 maanden bewaren.

Kwaliteitsgarantie

Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).

Ondergrond

De ondergrond moet stevig, stabiel, vorstvrij en vrij van uitbloeiingen en hechtingsverminderende resten (vuil en stof) zijn. De basislaag of het te bepleisteren oppervlak moet geëgaliseerd, opgeruwd en voldoende droog zijn en goed uitgehard (standtijd: minstens 1 dag/mm pleisterdikte). Gladde betonoppervlakken moeten eerst behandeld worden met een geschikt hechtmiddel (bv. multiContact MC 55 W), sterk zuigende onderlagen kunnen voorbehandeld worden met PremiumPrimer DG 27. Sterk schurende onderlagen verstevigen met SanovaPrimer. Wapeningspleisterlagen (bv. ProContact DC 56) niet voorbevochtigen.

Verwerking

Meng KratzPutz KRP Jura tot de gebruikelijke consistentie. Houd voor grote oppervlakken dezelfde hoeveelheid water per zak aan. Meng grondig met behulp van een langzaam draaiend roerwerk met een grote mengmand. Voor het aanbrengen van grote oppervlakken raden we het gebruik aan van in de handel verkrijgbare pleister- en mengmachines met een krasuitrusting. Meer informatie hierover vindt u op: <https://baumit.de/silo-maschinentechnik-kombi> Onder deze link vindt u de relevante informatie over de optimale combinatie van materiaal en machinetechnologie.

Meng alleen met schoon water en voeg geen andere materialen toe. Zorg ervoor dat machines, containers en gereedschappen schoon zijn tijdens het mengen en verwerken.

De afwerkpleister wordt aangebracht in ongeveer 4-voudige korreldikte. Het verse pleisterwerk wordt geëgaliseerd met een getande spaan om luchtzakken te vermijden. Als het pleisterwerk voldoende is uitgehard (dit hangt af van het weer), d.w.z. als de korrel "knalt", kan het worden afgeschraapt. De dikte van de afgewerkte afwerkpleister is ongeveer 3 keer de dikte van de korrel.

Baumit isolatiepleisters kunnen direct worden bepleisterd met KratzPutz KRP Jura. Isolatiepleisters moeten voldoende uitgehard zijn en horizontaal goed opgeruwd.

Om steigerbenaderingen te vermijden, moeten de werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd, gespreid in steigerlagen.

Algemene informatie en opmerkingen Beschermen tegen fel zonlicht; bij snelle uitdroging (wind, zon) één of meerdere keren opnieuw bevochtigen, indien nodig de gevel beschermen tot hij volledig uitgehard is (steigernet). Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de uithardingstijd aanzienlijk verlengen.

Als er gipsprofielen worden gebruikt, moeten geschikte roestvrijstalen profielen worden gebruikt en moeten deze worden gezet met VarioSpeed-mortel (geen gips!).

Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet het benodigde materiaal voor een compleet object in één partij worden besteld; bij naleveringen moet het materiaal worden gemengd met de eerder geleverde goederen. Levering is ook mogelijk in deelhoeveelheden. Neem bij gebruik op ETICS of warmte-isolerende pleisters de referentiewaarden voor lichtheid (HBW) in acht (niet minder dan 20!).

Wanneer u meerdere pallets van hetzelfde materiaal gebruikt, verwerkt u de zakken afwisselend.

Structuurverschillen, natuurlijke variaties in grondstoffen en de verwerkings- en droogomstandigheden kunnen leiden tot verschillen in kleurschakering ten opzichte van voorbeeldoppervlakken en kleurenkaarten. Dit is geen reden voor een materiële klacht.

Na voldoende uitharding veeg je losse delen weg met een bezem.

Bescherm bedreigde gebieden (glas, keramiek, metaal, enz.). Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik.

Donkere verkleuring is normaal na neerslag of dauw en verdwijnt weer na het drogen.

Draag een veiligheidsbril en lange broek tijdens het verwerken en bescherm de handen met waterdichte, stevige handschoenen.

Als pleister in contact komt met de ogen, onmiddellijk uitspoelen met veel water en een oogarts raadplegen.

Vermijd langdurig huidcontact met verse pleister, reinig aangetaste huid onmiddellijk grondig met water.

Hoe langer verse pleister op de huid blijft zitten, hoe groter het risico op ernstige huidbeschadiging.

Houd kinderen uit de buurt van vers gips!

Tijdens het aanbrengen moeten de gezondheids- en veiligheidsinstructies van de fabrikant worden opgevolgd.

Niet verwerken beneden + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem de "Richtlijnen voor het bepleisteren van metselwerk en beton", DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C) en de speciale bepalingen van de "algemene bouwinspectie toelatingen" (abZ) in acht.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.