

DichtungsSchlämme DS 27 Contact

Dispersiegebonden lijm,
wapenings- en afdichtingsmortel



- Toepasbaar als lijm mortel
- Opwrijfbare pleister
- Zeer goede hechting, ook op bitumenondergronden

Product Vochtbestendige dispersieverbinding die kan worden gemengd met cement.

Samenstelling Polymeerdispersie, vulstoffen, water.

Kenmerken

- Ongevoelig voor vocht.
- Sterke hechting op bitumensubstraten.
- Veelzijdig in gebruik.

Toepassing

- Voor het verlijmen en verstevigen van plint- en perimeterisolatieplaten op plaatsen die blootstaan aan spatwater en in contact staan met de grond.
- Als pleisterafdichting en afwerklaag in de plint, spatwater en aanhechtingszone.
- Kan worden gebruikt in combinatie met "DS 27 Contact - Component B" als vilt afwerkpleister.
- Vulmateriaal voor capillairbrekende scheidingsvoegen in plintrenovaties.

Technische gegevens

Densiteit: ca. 1.2 kg
pH-waarde: 8.5

	DichtungsSchlämme DS 27 Contact	DichtungsSchlämme DS 27 Contact Komponente B
Min. toepassingsdikte	2 mm (droog) als pleisterafdichting	
Rendement	ca. 9 m ² /emmer (verlijming), ca. 13,8 m ² /emmer (versterking), ca. 25,7 m ² (2-laags vochtwerende coating)	ca. 2,0 kg/m ² als hechtmortel, ca. 1,3 kg/m ² als wapeningsmassa, ca. 0,7 kg/m ² als 2-laags vochtwerende coating, ca. 1,0 kg/m ² als pleisterlaag
Kleurvariant	wit	grijs
Verbruik	ca. 2 kg/m ² (verlijming), ca. 1,3 kg/m ² (wapening), ca. 0,7 kg/m ² (2-laags vochtbeschermingslaag)	

De vermelde verbruiksgegevens zijn louter indicatief. In de praktijk dient u rekening te houden met een extra verbruik van ca. 10 %. De verbruiksgegevens hangen af van de ruwheid en het absorptievermogen van de ondergrond en de wijze van verwerking.

De prestatieverklaring is te downloaden na invoering van de productcode op de website www.baumit.de of www.dopcap.eu.

Leverbon Plastic emmer, capaciteit 18 kg (32 emmers per pallet = 576 kg)
Zak, inhoud 18 kg (32 zakken per pallet = 576 kg)

Opslagruimte In een ongeopende emmer, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren.

Kwaliteitsgarantie Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

**Indeling
overeenkomstig de
Wet chemische stoffen**

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).

Ondergrond

De ondergrond moet stevig, stabiel, vlak en vrij van olie, vet, stof en andere scheidende lagen zijn. Vochtdoorslag van binnenuit of optrekkend vocht in de muurconstructie moet worden uitgesloten. Alle noodzakelijke horizontale en verticale vochtbarrières moeten aanwezig zijn en geïnstalleerd in overeenstemming met DIN 18533. De te behandelen pleisterlagen en het metselwerk moeten volledig droog zijn.

Verwerking

Roer vers cement of DS 27 Contact - component B met een langzaam draaiend roerwerk in een gewichtsverhouding van 1 : 1 door de dispersieverbinding tot een homogene, klontvrije verbinding is verkregen. Voor meer stabiliteit kan de mengverhouding worden verhoogd tot 1 : 1,3 met cement. Verwerk het gemengde materiaal binnen 2 - 3 uur. Materiaal dat al is opgestijfd, kan niet opnieuw worden geroerd.

Verwerking van coating:

Indien nodig kan het gemengde materiaal worden verdund met ongeveer 5% water. Voor vochtbescherming zijn twee lagen met een vlakspaan of troffel nodig.

Lijmen:

Breng het gemengde materiaal onverdund aan! Breng de lijm aan met een getande spaan 10x10 of 15x15 mm over het hele oppervlak of met de dotparelmethode (verlijming minstens 40%). De platen moeten persvast worden verlijmd en stevig worden aangedrukt. Er mag geen lijm in de voegen komen.

Bepantsering:

Breng het gemengde materiaal aan op het volledige oppervlak van de isolatieplaten met behulp van de kamedmethode.

Afwerklaag:

Breng het materiaal gemengd met DS 27 Contact - Component B gelijkmatig aan en vilt het af met een zacht en licht bevochtigd sponsbord.

Sokkelrenovatie:

Bij gebruik als vulmateriaal voor capillairbrekende scheidingsvoegen bij plintrenovatie moet de geleidende oude pleisterlaag tot op de ondergrond verwijderd en gereinigd worden. De afdichtingslaag moet de scheidingsvoeg volledig opvullen.

**Algemene informatie
en opmerkingen**

Baumit DichtungsSchlämme DS 27 Contact is geen bouwkit.

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, luchtbeweging, vochtigheid en dikte van de coating.

Na volledige droging kunnen volgende lagen (verflaggen) worden aangebracht.

Bij gebruik als vochtwerende coating moet het materiaal volledig droog zijn voordat beschermende lagen worden aangebracht of voordat de grond wordt opgevuld.

De waterdichtingslaag moet voldoende beschermd zijn (bv. met een membraan met inkepingen).

Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

EAK / AVV afvalcode: 08 04 10

Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem de richtlijn "Gevelbepleistering/buitenmontage", DIN EN 13914 en DIN 18345 (VOB, deel C) in acht.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.