



DivinaPerfect

Hoogwaardige dispersieverf voor binnen
ELF, ongevoelig voor strijklicht

Voordelen

- Niet gevoelig voor strijklicht
- Laat zich makkelijk bijwerken
- Zonder conserveermiddelen



Product

Gebruiksklare, hoogwaardige, gemakkelijk aan te brengen emulsieverf voor binnen volgens DIN EN 13300 met zeer hoge dekkraft en goede weerstand tegen schuren op nat wegdek.

Samenstelling

Organische bindmiddelen (volgens DIN 55947), pigmenten, vulstoffen, water.

Kenmerken

- Gebruiksklare, gemakkelijk aan te brengen, reukarme binnenemulsieverf met een zeer hoge dekkraft.
- Lange open tijd.
- Kan worden gebruikt als één-laagskleur.
- Structuurbehoudend, zeer goed nivellerend en optimaal herstelbaar.
- Kan worden gespoten met standaard airless apparatuur.
- Zorgt voor een slijtvast, dof mat en lichtecht oppervlak na het drogen.
- Zonder oplosmiddelen en weekmakers, dus minimale uitstoot (ELF).
- Vrij van beslaan-actieve stoffen.
- Bestand tegen waterige ontsmettingsmiddelen.
- Verkrijgbaar in wit of gekleurd.

Toepassing

- Als een zeer goed dekkende nieuwe en renovatiecoating voor gecoate en ongecoate binnenmuren en plafonds.
- Geschikt voor oude en nieuwe ondergronden, bijv. pleisters op basis van minerale en kunsthars, emulsieverven, gipsplaat en behang.
- Bijzonder goed nivellerend en weinig vullend om de substraatstructuren beter te accentueren.
- Zeer geschikt voor oppervlakken met strijklicht.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.5 kg/dm ³ (afhankelijk van de kleurschakering)
GISCODE:	BSW10
Glansgraad:	G4 stumpfmatt volgens DIN EN 13300
Contrastverhouding:	H10-Klasse 1 bij 7 m ² /l volgens DIN EN 13300
Korrelgrootte EN 1062-1:	S1 fijn
Natte slijtageklasse:	R-Klasse 1 volgens DIN EN 13300
VOC: EU-grenswaarde:	30 g/l Letter A: Categorie a (Wb);
VOC: werkelijke waarde:	< 0.1 g/l

Variant(en)	DivinaPerfect, 12,5 l wit	DivinaPerfect, 12,5 l gekleurd	DivinaPerfect, 5 l wit	DivinaPerfect, 5 l gekleurd
Opbrengst	ca. 96 m ² /emmer	ca. 96 m ² /emmer	ca. 38 m ² /emmer	ca. 38 m ² /emmer
Verbruik	ca. 0.13 l/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)	ca. 0.13 l/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)	ca. 0.13 l/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)	ca. 0.13 l/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

Leverbon	Plastic emmer, inhoud 12,5 l (32 emmers per pallet = 400 l) Plastic emmer, inhoud 5 l (48 emmers per pallet = 240 l)
Opslagruimte	In een gesloten emmer, koel, maar vorstvrij. Niet langer dan 24 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken gebruiken.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Minerale pleisters, andere cementgebonden bouwmaterialen, gipspleisters, vulmiddelen en behang, goed hechtende minerale en emulsieverven en pleisters zijn geschikt, mits ze stevig, stabiel, schoon en droog zijn. Er mag geen vocht in de ondergrond zitten. De levensduur van het pleistersysteem voordat de laag wordt aangebracht, hangt af van de dikte van het pleisterwerk en de heersende klimaatomstandigheden (maar minstens 7 dagen). Losse delen en holle ruimten, afbladderende verflagen, oude lijm- en kalkverflagen, olie en vet moeten worden verwijderd.
Vorbereiding van de ondergrond	Sterk absorberende, krijtende of schurende oppervlakken reinigen en voorbehandelen met GelPrimer Pure of MultiPrimer, afhankelijk van de absorptie. Indien nodig gipsplaat voorbehandelen met een barrièreprimer en/of GelPrimer of MultiPrimer. Oppervlakken die niet worden behandeld, moeten worden beschermd door ze af te dekken.
Verwerking	Voor het aanbrengen grondig roeren met een langzaam draaiend roerwerk en, indien nodig, de applicatieconsistentie aanpassen met water (tot ongeveer 5 - 10% voor basislagen). Verkeerd aangepaste consistenties kunnen leiden tot dekkingsproblemen, vlekken en een hoger verbruik. Verpakkingen met verschillende chargenummers moeten met elkaar worden gemengd om kleurverschillen te voorkomen. Niet mengen met andere materialen (met uitzondering van gebonden effen en bonte kleuren, maximale toevoeging van 20%). Aanbrengen met kwast, rol of spuit (spuitkop 0,021" - 0,026", spuitdruk 150 - 180 bar, spuihoek 40° - 50°) gelijkmatig over het hele oppervlak. Het aanbrengen gebeurt meestal in één of twee lagen. Als er twee lagen worden aangebracht, moet er een droogtijd van 4 - 6 uur tussen de lagen in acht worden genomen, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

Algemene informatie en opmerkingen

Hoge vochtigheid en lage temperaturen (bv. late herfst) kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen.

Bescherm aangrenzende gebieden (glas, hout, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk afspoelen met schoon water. Wacht niet tot het hard is. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Waswater opvangen en afvoeren volgens de officiële voorschriften. Laat het gereedschap tijdens werkpauzes in de verf staan om uitdrogen te voorkomen.

Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet het benodigde materiaal voor een volledig object in één partij worden besteld; bij volgende leveringen moet het materiaal worden gemengd met de eerder geleverde goederen. Neem BFS informatieblad nr. 25 in acht.

De uiteindelijke natte schuurklasse wordt bereikt na volledige droging. De opgegeven droogeigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van + 20 °C en 55 % relatieve luchtvochtigheid en kunnen aanzienlijk variëren onder andere omgevingsomstandigheden.

Als de basiskleur of een muurverf wordt gekleurd met een pigmentpasta of kleuropbouw pasta die niet voldoet aan de eisen van het Blauwe Ebgeel-keurmerk, voldoet de gekleurde verf niet meer aan de criteria van het Blauwe Engel-keurmerk.

Indien spuitbaar: bij spuitwerkzaamheden een veiligheidsbril en combifilter A2/P2 gebruiken.

Bij spuitgevaar een veiligheidsbril dragen.

Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie.

Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf moet worden vermeden.

Niet in het riool, water of de bodem laten terechtkomen.

Alleen volledig lege verpakkingen recycleren.

Opgedroogde materiaalresten kunnen als huisvuil worden afgevoerd.

Inhoudsstoffen volgens VdL-RL 01.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. DIN 18363 (VOB, deel C) en de bijbehorende BFS informatiebladen in acht nemen.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.