



EasyPrimer

Transparante grondlaag



Voordelen

- Regelt het absorptievermogen
- Kleurloos
- Waterdampdoorlatend

Product

Fijne, oplosmiddel- en weekmakervrije primer op dispersiebasis.

Samenstelling

Organische bindmiddelen, speciale additieven, water.

Kenmerken

- Op water gebaseerde, zeer reukarme, oplosmiddelvrije primer voor het reguleren van het absorptievermogen van alle minerale en organische ondergronden die gewoonlijk in de bouw worden gebruikt.
- Het hoge penetratievermogen en de vernauwing van de poriën verminderen het absorptievermogen van het substraat.
- EasyPrimer vermindert de verwijdering van bindmiddel en water door absorberende bouwmaterialen, zodat het uithardings- en droogproces van volgende lagen kan worden geoptimaliseerd.
- De samenstelling van de primer verbetert de hechting en heeft een licht oppervlaktehardend effect.
- Weerbestendig, geurloos, onbrandbaar.
- Kan ook gebruikt worden in ruimtes met slechte ventilatie en voedselopslag.
- Zonder oplosmiddelen, zonder weekmakers en met minimale uitstoot.

Toepassing

- Voor voorbehandeling van zuigende ondergronden (bijv. pleisters van mortelgroepen P II, P III en P IV, beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, gipsplaten) vóór het schilderen met Baumit verven binnen en buiten.
- Voor het voorstrijken van sterk of anderszins absorberende ondergronden binnenshuis en normaal absorberende ondergronden buitenshuis.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.01 kg/l
Kleur:	groenachtig transparant
Verdunning:	buiten maximaal 1:1, binnen maximaal 1:5
VOC: EU-grenswaarde:	30 g/l Letter A: Categorie h (Wb); uitstoot geminimaliseerd
VOC: werkelijke waarde:	< 1 g/l resp. < 60 µg/m ³
Statusdocument:	vloeistof

Variant(en)	EasyPrimer, 10 l
Opbrengst	ca. 65 m ² /10kg bus
Verbruik	ca. 0.15 l/m ²

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

Leverbon

Kunststof bus, inhoud 10 l (60 bussen per pallet = 600 l)

Opslagruimte	In een gesloten, ongeopende bus, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 24 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en spoedig consumeren.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn sterk of verschillend absorberende minerale en organische pleisters en verven, betonnen oppervlakken, dekvloeren, gipsplaten en andere kalk- en/of cementgebonden bouwmaterialen, op voorwaarde dat ze stevig, stabiel, schoon, stofvrij en droog zijn (statijd minstens 7 dagen). De ondergrond mag niet blootgesteld worden aan vocht. Losse delen en holle ruimtes, sinterlagen en oude, ondeugdelijke verflagen moeten volledig worden verwijderd; sterk verveerd pleisterwerk moet worden afgebladderd en vervangen. Lijmverven moeten volledig worden afgewassen, controleer de ondergrond op draagkracht, verwijder gesinterde lagen. Bescherm onderdelen die niet moeten worden verwerkt tegen spatten.
Verwerking	EasyPrimer wordt gewoonlijk onverdund aangebracht. Voeg geen andere materialen toe. Goed mengen voor gebruik / schudden. EasyPrimer kan worden geborsteld, gerold en gespoten. Breng alleen zoveel aan dat er geen glimmende oppervlakken ontstaan na het drogen. Het is daarom altijd aan te raden om vooraf proefvlakken aan te brengen. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Spoel verontreinigde plekken indien nodig onmiddellijk af met water en wacht niet tot ze droog zijn. Laat volledig drogen voordat je het verder aanbrengt.
Algemene informatie en opmerkingen	Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind of de gevel dienovereenkomstig beschermen (steigernet). Een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het hard is. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Waswater opvangen en afvoeren volgens officiële voorschriften. Niet in de bodem, het water of het afvalwater laten terechtkomen. EasyPrimer kan niet worden gebruikt als eindlaag voor gevelbescherming. Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN 18550, DIN 18350, DIN 18363 (VOB, deel C, paragraaf 3.1.1) en de bijbehorende BFS informatiebladen in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.