



ElastikSchaum

Elastisch vulschuim voor ETICS
componentverbindingen



Voordelen

- **Snelle verwerking**
- **Voor het flexibel afdichten van aansluitvoegen**
- **Elastisch en bestand tegen slagregen**

Product

Snel reagerend polyurethaanschuim voor het afdichten van componentovergangen in ETICS.

Kenmerken

- Vocht uitharding.
- Enkele component.
- Hoge elasticiteit van meer dan 30%.
- Snelle verwerking dankzij korte opkomst- en uithardingstijden.

Toepassing

- Opvulschuim voor werkzaamheden aan aangrenzende onderdelen in de ETICS, zoals dakranden, leidingdoorvoeren of balkonrelingen (kan niet worden gebruikt voor aansluitingen op ramen en vensterbanken)

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	16 05 04*; 08 05 01*
Brandgedrag:	B2
GISCODE:	PU80
Lijmvrij (30 mm streng):	10 min. (afhankelijk van temperatuur en vochtigheid)
Ruwe dichtheid:	20 kg/m ³ - 30 kg/m ³ (gewrichtsschuim)
Verwerkingstemperatuur:	0 - 35 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ:	0.036 W/(m·K) (nominale waarde)
Variant(en)	
Opbrengst	tot 40 l

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

Leverbon

Aluminium blik met pistoolgreepdeksel; 1 blik = 880 ml, 1 karton = 12 blikken, 64 dozen per pallet = 768 stuks

Opslagruimte

Droog, koel, vorstvrij. Niet in het interieur van auto's vervoeren, alleen in de kofferbak. Kan rechtop en afgesloten 18 maanden bewaard worden.

Kwaliteitsgarantie

Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscntrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.

Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, vlak, droog, stabiel, vrij van vorst en stof en vrij van resten die de hechting verminderen zijn. Bevochtig harde oppervlakken (bijv. hout, metaal of EPS) voor het opschuimen.

Niet geschikt voor aansluitingen op ramen en vensterbanken!

Verwerking

Schud Baunit ElastikSchaum ten minste 20 keer krachtig vóór gebruik.

Het schuim wordt langzaam en gelijkmatig aangebracht door de trekker en de doseerschroef te bedienen.

Bij voegen van meer dan 30 mm diep moeten deze in meerdere lagen worden opgevuld en tussendoor worden bevochtigd. Maximale voegbreedte voor het vullen met ElasticFoam < 30 mm.

Overtollig schuim kan na ongeveer 45 minuten worden afgesneden. ElasticFoam kan niet worden geschuurd. De volledige draagkracht wordt na 24 uur bereikt. De volgende laag wapening en afwerkpleister wordt over het schuimgedeelte op het aangrenzende onderdeel aangebracht. Maak een scheidingssnede in de pleisterlaag naar het aangrenzende onderdeel.

Schuimspatten moeten onmiddellijk verwijderd worden. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Algemene informatie en opmerkingen

Bevat isocyaanaat, neem het veiligheidsinformatieblad in acht.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet tegen vlammen of op gloeiende voorwerpen spuiten.

ElasticFoam is niet UV-bestendig. Langere blootstelling aan de buitenlucht moet worden vermeden.

Niet van toepassing op aansluitingen voor ramen en vensterbanken!

Niet aanbrengen onder 0 °C en boven + 35 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.