



FineTop

Pasteuze siliconenharspleister
voor fijn gewreven en vilten
structuren



- **Perfect voor gladde structuren**
- **Robuust**
- **Geringe vervuiling**

Product Gebruiksklaar, pasta-achtig afwerkingspleister op basis van siliconenhars voor handmatig en machinaal aanbrengen op kleine oppervlakken.

Samenstelling Emulsie van siliconenhars, organische bindmiddelen, minerale vulstoffen, additieven, water.

Kenmerken

- Gebruiksklare, machinaal aangebrachte, volledig dekkende en gemakkelijk te structureren pleister met goede hechting op de ondergrond.
- Droogt met lage spanning.
- Zeer waterafstotend na het drogen, weer- en vorstbestendig met lage vuilneiging.
- Waterdampdoorlatend, slag- en krasbestendig.
- Foliebescherming om de duurzaamheid van de gevel te verbeteren.

Toepassing

- Fijn pleisterwerk als eindlaag (toplaag) op beton, minerale onderlagen en egalisatiemiddelen.
- Voor de productie van decoratieve witte of gekleurde pleisteroppervlakken in buitenruimten, voor fijnkorrelige, vervilde of gemoedelleerde structuren.

Technische gegevens	EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
	Brandgedrag:	A2 -s1, d0 volgens DIN EN 15824
	Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.8 kg/dm ³
	Inhoud vaste stoffen:	ca. 80 %
	Hechtsterkte:	≥ 0.3 MPa volgens DIN EN 15824
	pH-waarde:	ca. 8.5
	sd-waarde H ₂ O:	0.12 m - 0.16 m (bij 2 mm laagdikte), middel volgens DIN EN 15824
	μ-waarde:	ca. 60 - 80
	V-waarde:	V2
	VOC: EU-grenswaarde:	40 g/l Letter A: Categorie c (Wb);
	VOC: werkelijke waarde:	< 40 g/l
	Warmtegeleidingscoëfficiënt λ:	ca. 0.700 W/m.K KLF volgens DIN EN 15824
	W-waarde:	< 0.1 W3 laag volgens DIN EN 15824

	FineTop, wit	FineTop, gekleurd
Opbrengst	ca. 14.7 m ² /emmer	ca. 14.7 m ² /emmer
Korrel dikte	0 mm - 1 mm	0 mm - 1 mm
Minimale laagdikte	2 mm als afwerkpleister	2 mm als afwerkpleister
Verbruik	ca. 1.7 kg/m ² Geraspte structuur	ca. 1.7 kg/m ² Geraspte structuur
Verbruik_2	ca. 3 kg/m ² Gevilte structuur	ca. 3 kg/m ² Gevilte structuur

De vermelde verbruiksgegevens zijn louter indicatief. In de praktijk dient u rekening te houden met een extra verbruik van ca. 10 %. De verbruiksgegevens hangen af van de ruwheid en het absorptievermogen van de ondergrond en de wijze van verwerking.

De prestatieverklaring is te downloaden na invoering van de productcode op de website www.baumit.de of www.dopcap.eu.

Leverbon	Plastic emmer, capaciteit 25 kg (32 emmers per pallet = 800 kg)
Opslagruimte	In een gesloten emmer, koel maar niet onder + 5 °C of boven + 30 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken gebruiken.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn minerale pleisters en andere cementgebonden bouwmaterialen, goed hechtende minerale, silicaat-, siliconen- en dispersieverflaggen en -pleisters, organisch gebonden egalisatiemiddelen en wapeningslagen, mits ze stevig, stabiel, schoon en droog zijn. De ondergrond mag niet worden blootgesteld aan vocht. Losse delen en holle ruimten, evenals niet-hechtende verf, olie en vet moeten worden verwijderd. De basislaag moet uitgehard en voldoende droog zijn. Standtijd per mm pleisterdikte 1 dag, maar minstens 7 dagen. De minimale druksterkte van de pleistergrondlaag moet hoger zijn dan 2,5 N/mm²; dit is vooral belangrijk voor lichtgewichtpleisters. Dit geldt niet voor Baumit lichtgewicht pleisters. De ondergrond moet 24 uur voor het aanbrengen van FineTop voorbehandeld worden met UniPrimer of PremiumPrimer DG 27. Een primer heeft een aanzienlijke invloed op de gelijkmatige droging van de pleisterlaag en de gelijkmatige texturering van de afwerkpleister. Afhankelijk van de aard van de ondergrond, vooral wat betreft het absorptiegedrag, kan een primer noodzakelijk zijn. Als FineTop in een geraspte textuur nodig is als afwerkpleister in buitengebieden, moet de dag ervoor eerst een basislaag SilikonTop 1.5 of 2.0 worden aangebracht. Op ETICS mag FineTop alleen worden gebruikt op kleine oppervlakken zoals dakranden en kieren.
Verwerking	Voor gebruik grondig roeren met een langzaam draaiend roerwerk en vervolgens de werkconsistentie aanpassen met water (tot maximaal 5%). Voeg geen andere materialen toe. Containers met verschillende batchnummers moeten samen worden gemengd om kleurverschillen te voorkomen. Nadat de primer ten minste 24 uur heeft gedroogd, brengt u FineTop aan met een roestvrijstalen troffel/spaan, in korrel dikte of dikker, afhankelijk van de textuur, of spuit u het op met een geschikte machine. Gebruik voor machinaal aanbrengen alleen fijnpleistermachines of wormpompen die geschikt zijn voor pasteuze pleisters. Werk gelijkmatig en zonder onderbreking. Na kort drogen wrijven met een plastic schuurbord, vilt of licht model (maximale dikte 4 mm). Voor toepassing over het hele oppervlak raden we de Zwitserse versie aan (twee lagen, eerste laag met siliconen top 2 mm).

Algemene informatie en opmerkingen

Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind en bescherm de gevel totdat deze volledig is uitgehard (steigernet). Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de uithardingstijd aanzienlijk verlengen. In het geval van afwerkpleisters met een korrelgrootte van minder dan 2 mm moet een egalisatiemiddel met gaas over het hele oppervlak worden aangebracht op de basislaag in buitengebieden.

Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het hard is. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet het benodigde materiaal voor een volledig object in één partij worden besteld; bij latere leveringen moet het materiaal worden gemengd met de eerder geleverde goederen.

Houd bij het aanbrengen op ETICS, lichtgewicht metselwerk of thermisch isolerende pleisters de referentiewaarden voor lichtheid (HBW) aan (niet lager dan 20). Als de waarde hieronder valt, neem dan contact op met Baumit Building Consultancy voor advies.

De filmbescherming in het product biedt een duurzame maar tijdelijke bescherming, waarvan de effectiviteit sterk afhangt van de omstandigheden van het object, zoals de locatie en de vochtbelasting van het object.

Een aangroeivrij oppervlak kan niet worden gegarandeerd op oppervlakken met een verhoogde neiging tot vervuiling door algen enz.

Let op: De opgegeven verbruikswaarden zijn de **minimumverbruikswaarden** op een vlakke, gegronde ondergrond. Ruwe ondergronden (bijv. geschuurde onderpleister) of ontbrekende grondlagen leiden tot een hoger verbruik.

Aangezien de steenstructuurkorrels in FineTop een natuurproduct zijn, kunnen donkere korrels ondanks zorgvuldige selectie niet worden uitgesloten.

Afhankelijk van de kleur, en in het bijzonder in het geval van gele tinten, kan de structuurkorrel in afzonderlijke gevallen zichtbaar zijn als gevolg van doorschijnende effecten. De producteigenschappen worden niet aangetast.

Structuurverschillen, natuurlijke variaties in grondstoffen en de verwerkings- en droogomstandigheden kunnen leiden tot verschillen in kleurschakering ten opzichte van voorbeeldoppervlakken en kleurenkaarten. Dit is geen reden voor een materiële klacht.

Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C ondergrond-, materiaal- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18558 en DIN 18350 (VOB, deel C) en de speciale bepalingen van de "algemene bouwinspectie goedkeuringen" (abZ) in acht.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.