



FinishSuperior

Witte plamuurpleister met minerale dolomiet



Voordelen

- **Sterke hechting**
- **Hoge witheidsgraad en gladheid**
- **Voor handmatig aanbrengen, rollen of verspuiten**

Product

Gebruiksklaar, wit egalisatiemiddel voor het egaliseren van grote oppervlakken binnenshuis, handmatig of met geschikte airless apparatuur.

Samenstelling

Rotsmeel (dolomitische kalk), organische bindmiddelen en additieven voor betere verwerking en hechting.

Kenmerken

- Efficiënte, handmatige toepassing mogelijk met de roller.
- Droogt op tot een hoge witheidsgraad en produceert zeer gemakkelijk te schuren, egale, naadloze plafond- en muur-oppervlakken.
- Klaar voor gebruik.
- Organisch gehalte < 3%.
- Zonder oplosmiddelen en weekmakers.

Toepassing

- FinishSuperior is geschikt voor het coaten van binnenmuren en plafonds.
- Geschikt voor gebruik in klasse W0-I conform DIN 18543-1 op wandoppervlakken in woonkeukens en badkamers buiten de spatwaterzone.
- Ideaal voor het egaliseren van gladde oppervlakken en egaliseren met structuur (spikkeltechniek) op verschillende ondergronden, zoals gipsplaat, beton, gasbetonpanelen, oude verflagen en kalkzandsteen.
- **Niet gebruiken in commercieel gebruikte vochtige ruimtes.**

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
Brandgedrag:	A2 -s1, d0 volgens EN 13501-1, onbrandbaar bij $\leq 6 \text{ kg/m}^2$, resp. laagdiktes $\leq 2 \text{ mm}$
Dichtheid:	ca. 1.8 kg/dm^3
Max. Laagdikte:	2 mm per bewerking
pH-waarde:	ca. 8 - 9
sd-waarde H_2O :	ca. 0.1 mm bij 1 mm laagdikte
Droogtijd:	volgens ca. 24 h schuurbaar
μ -waarde:	ca. 10

Variant(en)	FinishSuperior, 25 kg zak	FinishSuperior, 20 kg emmer
Opbrengst	ca. $14 \text{ m}^2/\text{zak}$ bij een laagdikte van 1 mm	ca. $11 \text{ m}^2/\text{emmer}$ bij een laagdikte van 1 mm
Korrel dikte	0.1 mm	
Verbruik	ca. $1.8 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$ voor behang- en schilder-bare ondergronden	ca. $1.8 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$ voor behang- en schilder-bare ondergronden
Verbruik_2	ca. 1.6 kg/m^2 - 2.3 kg/m^2 bij sprenkeltechniek	ca. 1.6 kg/m^2 - 2.3 kg/m^2 bij sprenkeltechniek

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit.de.



Leverbon

Plastic zakken, zakinhoud 25 kg (40 zakken per pallet = 1.000 kg)
Emmer, inhoud 20 kg (32 emmers per pallet = 640 kg)

Opslagruimte

In een gesloten zak/emmer, koel maar niet onder + 5 °C. De opslagtijd mag niet langer zijn dan 12 maanden.

Kwaliteitsgarantie

Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).

Ondergrond

De ondergrond moet stevig, droog, draagkrachtig en vrij van stof, vuil en scheidingsmiddelen zijn. Alle gebruikelijke wand- en plafondoppervlakken, zoals gipskarton (gipsplaat of gipsvezelplaat), pleisterwerk, deugdelijke oude verflagen, vlak steenmetselwerk en beton zijn geschikte ondergronden.
Sterk absorberende ondergronden kunnen worden voorbehandeld met Baumit MultiPrimer.
Mechanisch aanbrengen met geschikte apparatuur of handmatig met een vlakspaan of een geschikte roller.

Verwerking

FinishSuperior wordt mechanisch aangebracht met conventionele spuitniveleerpompen, bijv. Strobl 406 S, Wagner PC-5/-15/-25, THAB 67, HEMO A22, HEMO 10/Elmyggen of vergelijkbaar. Bij gebruik van airless apparaten moeten dienovereenkomstig krachtige types worden gebruikt (bijv. Graco Mark V, neem de technische specificaties in acht). Afhankelijk van het type apparaat is een sproeiergrootte 5/35, 5/37, 5/39 of 5/41 geschikt. De geschiktheid van het te gebruiken airless apparaat moet vooraf worden gecontroleerd. Het aanbrengen kan ook met de hand gebeuren met een roestvrijstalen troffel/spaan of iets dergelijks.
Het materiaal wordt in gelijkmatige laagdiktes opgespoten en vervolgens uitgevlakt met de gladstrijker. Een tweede laag kan nodig zijn op zeer ongelijke ondergronden of poreuze oppervlakken. Wacht altijd tot de lagen volledig droog zijn (minstens 12 uur).
Het oppervlak moet worden geschuurd om bijzonder gladde oppervlakken te verkrijgen. De maximale laagdikte is ongeveer 2 mm per laag.
Het drogen is sterk afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, waarbij een aanzienlijke vertraging optreedt bij een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen.

Tot slot kan FinishSuperior gelijkmatig op de gedroogde laag worden gespoten als een structuurlaag. Het textuurpatroon wordt aangepast met de hoeveelheid en de grootte van de spuitmond.

Algemene informatie en opmerkingen

Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Hoge vochtigheid en lage temperaturen (bv. late herfst) kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen.

Draag een veiligheidsbril en ademhalingsbescherming tijdens slijpwerkzaamheden.

Stof geschuurde oppervlakken af voor het behangen of schilderen en breng indien nodig een grondlaag aan.
Plak geëgaliseerde oppervlakken voor het behangen.

Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN 18550 en DIN 18363 (VOB, deel C) in acht worden genomen.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.