



FungoFluid

Behandeling van gevels tegen schimmel en algen

Voordelen

- Ondersteunende reiniging
- Makkelijk aan te brengen
- Gebruiksklaar



Product

Waterige oplossing voor het reinigen van geveloppervlakken aangetast door schimmels en/of algen.

Samenstelling

Water, niet-ionogene en kationogene oppervlakactieve stoffen (< 5 %).

Kenmerken

- Zonder oplosmiddelen.
- Goed reinigend effect.
- Gemakkelijk te gebruiken.

Toepassing

- Voor het reinigen van geveloppervlakken die aangetast zijn door schimmels en/of algen.
- Om het transport van ontkiemende sporen naar buiten te voorkomen.
- Vloeibaar reinigingsmiddel voor particulier en commercieel gebruik.
- Voor buiten.

Technische gegevens

Product	
EAK/AVV afvalcode:	07 06 99; 15 01 02
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1 kg/dm ³
Kleur:	kleurloos
GISCODE:	GD30
pH-waarde:	ca. 7
Statusdocument:	vloeistof

Variant(en)	FungoFluid, 10 l
Opbrengst	ca. 25 m ² /bus - 50 m ² /bus
Verbruik	ca. 0.2 l/m ² - 0.4 l/m ² afhankelijk van de ondergrond (bij twee lagen)

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

Leverbon

Kunststof jerrycan, inhoud 10 l (40 jerrycans per pallet = 400 kg)

Opslagruimte

In een gesloten bus, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 24 maanden bewaren.

Kwaliteitsgarantie

Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baunit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitssysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).

Ondergrond

Minerale ondergronden en cementgebonden bouwmaterialen, egalisatiemiddelen en organisch gebonden afwerkpleisters en verven zijn geschikt.
Verwijder grove aangroei vooraf mechanisch; reinigen met een stoomstraal of hogedrukreiniger is bijzonder geschikt voor de ondergrond. Laat de ondergrond altijd drogen voor de behandeling.

Verwerking

FungoFluid wordt onverdund aangebracht, bij voorkeur met een roller of kwast, op de aangetaste gebieden. Er moet voor worden gezorgd dat FungoFluid tijdens de verwerking niet in de bodem, het water of het afvalwater terecht komt, zodat indien nodig beschermende maatregelen op de grond moeten worden genomen.

Bescherm de behandelde oppervlakken ten minste 24 uur tegen regen en werk ze daarna af met een verf- of pleisterlaag.

Algemene informatie en opmerkingen

De andere coatings worden aangebracht na droging (minstens 24 uur bij 20 °C) en moeten preventief worden voorzien van filmbescherming.

Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind of de gevel dienovereenkomstig beschermen (steigernet).

Voor een goede reiniging mag FungoFluid niet worden gecombineerd met andere reinigingsmiddelen.

Lage temperaturen kunnen de blootstellingstijd aanzienlijk verlengen.

Bescherm de omgeving, vooral glas, keramiek, klinkers, natuursteen, verf en metaal. Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het droog is. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Niet in de bodem, het water of het afvalwater laten terechtkomen.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Hieruit kan geen garantie voor de toepassing worden afgeleid, aangezien wij geen invloed hebben op de betreffende toepassing en verwerking.

Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.