



HandSpachtel S

Gebruiksklare plamuurpleister



Voordelen

- **Vrij van oplosmiddelen en weekmakers**
- **Zeer goede hechting**
- **Oppervlakteplamuurpleister**

Product

Natuurwit, gebruiksklaar, praktisch universeel toepasbaar handnivelleringsmiddel op dispersiebasis voor binnen.

Samenstelling

Rotsmeel (kalksteen), organische bindmiddelen en additieven voor betere verwerking en hechting.

Kenmerken

- Mat dispersie egalisatiemiddel met uitstekende hechting en vuleigenschappen.
- Baumit HandSpachtel S is gemakkelijk te vullen, vooral in dunne lagen.
- Organisch gehalte < 3%.
- Klaar voor gebruik.
- Zonder oplosmiddelen en weekmakers.
- Onbrandbaar voor laagdiktes ≤ 2 mm.

Toepassing

- Interne vulstof met zeer goede vuleigenschappen.
- Geschikt voor gebruik in klasse W0-I conform DIN 18543-1 op wandoppervlakken in woonkeukens en badkamers buiten de spatwaterzone.
- Ideaal voor het creëren van een glad oppervlak op verschillende ondergronden, zoals gipsplaat, beton, oude verflagen, gasbetonpanelen en kalkzandsteen.
- **Niet gebruiken in commercieel gebruikte vochtige ruimtes.**

Technische gegevens

Product	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
Brandgedrag:	A2 -s1, d0 bij ≤ 6 kg/m ² resp. laagdiktes ≤ 2 mm
Dichtheid:	ca. 1.7 kg/dm ³
GISCODE:	BSW20
Max. Laagdikte:	2 mm per bewerking
pH-waarde:	ca. 8
sd-waarde H ₂ O:	ca. 0.1 mm tot 1 mm laagdikte
Droogtijd:	volgens ca. 48 h schuurbaar
μ-waarde:	10

Variant(en)	HandSpachtel S, 20 kg
Opbrengst	ca. 15 m ² /emmer
Korrel dikte	0.1 mm
Verbruik	ca. 1.8 kg/m ² /mm

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit.de.

Leverbon	Kunststof emmers, inhoud 20 kg (33 emmers per pallet = 660 kg)
Opslagruimte	In een gesloten emmer, koel maar vorstvrij bewaren. De opslagtijd mag niet langer zijn dan 12 maanden. Aangebroken verpakkingen direct na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken verwerken.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	De ondergrond moet stevig, droog, draagkrachtig en vrij van stof, vuil en scheidingsmiddelen zijn. Alle standaard wand- en plafondoppervlakken, zoals gipskarton of gipsvezelplaten, pleisterwerk, metselwerk van vlakke steen en beton, zijn geschikt als ondergrond. Diepere of bredere voegen of oneffenheden moeten vooraf worden opgevuld, bijvoorbeeld met Fino Bello. Gipsgebaseerde of sterk absorberende ondergronden kunnen worden voorbehandeld met MultiPrimer.
Verwerking	Roer grondig met een roerwerk met lage snelheid voor gebruik. Aanbrengen en gladstrijken met een roestvrijstalen spaan/dubbele spaan tot een maximale laagdikte van ongeveer 1 - 2 mm. Afhankelijk van het type en de staat van de ondergrond moet het gladmaken 1 - 2 keer herhaald worden (wacht minstens 12 uur tussen de herhalingen). Om bijzonder gladde oppervlakken te verkrijgen, moet het oppervlak elke keer worden geschuurd. Volledig droog en schuurbaar na ongeveer 48 uur. Het drogen is sterk afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, waarbij een aanzienlijke vertraging optreedt bij een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen.
Algemene informatie en opmerkingen	Reinig gereedschap na gebruik met water. Vang het waswater op en voer het af volgens de officiële voorschriften. Een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Draag een veiligheidsbril en ademhalingsbescherming tijdens slijpwerkzaamheden. Stof geschuurde oppervlakken af voor het behangen of schilderen en breng indien nodig een grondlaag aan. Plak geëgaliseerde oppervlakken voor het behangen. De algemene regels van de bouwwetenschap, de momenteel geldende informatiebladen van de Zwitserse vereniging van meester-schilders en stukadoors SMGV, de aanbeveling SIA 242 "Stukadoors- en gipsplatenwerk" en de informatie in de technische informatiebladen zijn van toepassing. Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN 18550 en DIN 18363 (VOB, deel C) in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.
In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.