



MosaikTop Natural Line

Pasteus, organisch gebonden gekleurd steengips



- **Extreem robuust**
- **Groot kleurengamma**
- **Veelzijdig toepasbaar**

Product	Gebruiksklare, organisch gebonden dunpleister (gekleurd steenpleister) voor muuroppervlakken.		
Samenstelling	Zuiver acrylbindmiddel, gekleurd kwartszand, water, additieven en natuurlijk mica.		
Kenmerken	■ Gekleurde (bonte), oplosmiddelvrije, pasta-achtige, kunstharsgebonden, gebruiksklare en gemakkelijk aan te brengen gekleurde steenpleister voor het volledig dekkend aanbrengen van pleisterwerk. ■ Zeer goed bestand tegen mechanische belasting, waterafstotend, afwasbaar en bijzonder slijtvast.		
Toepassing	■ Gips voor de productie van decoratieve oppervlakken in één laag. ■ Voor het naderhand coaten van minerale grondlagen, beton en wapeningslagen van externe thermische isolatiecomposietsystemen (alleen plintgebied). ■ Kan worden gebruikt voor buiten, binnen en in plintzones.		
Technische gegevens	EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02	
	Brandgedrag:	B-s1, d0 volgens DIN EN 15824	
	Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.7 kg/dm³	
	Inhoud vaste stoffen:	ca. 80 %	
	pH-waarde:	ca. 8.5	
	sd-waarde H ₂ O:	0.22 m - 0.28 m (bij 2 mm laagdikte), middel volgens DIN EN 15824	
	µ-waarde:	ca. 110 - 140	
	V-waarde:	V2	
	VOC: EU-grenswaarde:	40 g/l Letter A: Categorie c (Wb);	
	VOC: werkelijke waarde:	< 40 g/l	
	Warmtegeleidingscoëfficiënt λ:	ca. 0.700 W/m.K	
	W-waarde:	< 0.15 W2 middel volgens DIN EN 15824	

	MosaikTop Natural Line, M 337 Mont-blanc	MosaikTop Natural Line, M 338 Olympus	MosaikTop Natural Line, M 339 Kasteel	MosaikTop Natural Line, M 340 Babia
Opbrengst	ca. 5.5 m²/emmer	ca. 5.5 m²/emmer	ca. 5.5 m²/emmer	ca. 5.5 m²/emmer
Korrel dikte	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Verbruik	ca. 4.5 kg/m²	ca. 4.5 kg/m²	ca. 4.5 kg/m²	ca. 4.5 kg/m²

	MosaikTop Natural Line, M 341 Rocky	MosaikTop Natural Line, M 342 Everest	MosaikTop Natural Line, M 343 Etna	MosaikTop Natural Line, M 344 Vesuvius
Opbrengst	ca. 5.5 m²/emmer	ca. 5.5 m²/emmer	ca. 5.5 m²/emmer	ca. 5.5 m²/emmer
Korrel dikte	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Verbruik	ca. 4.5 kg/m²	ca. 4.5 kg/m²	ca. 4.5 kg/m²	ca. 4.5 kg/m²

De vermelde verbruiksgegevens zijn louter indicatief. In de praktijk dient u rekening te houden met een extra verbruik van ca. 10 %. De verbruiksgegevens hangen af van de ruwheid en het absorptievermogen van de ondergrond en de wijze van verwerking.

Leverbon	Plastic emmer, capaciteit 25 kg (32 emmers per pallet = 800 kg)
Opslagruimte	In een gesloten emmer, koel maar niet onder + 5 °C of boven + 30 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken gebruiken.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Gezette, droge pleisters (kalkcementpleisters, gewreven of vervilte cementpleisters, standtijd minstens 7 dagen), gipspleisters en gipsplaten (indien nodig voorbehandelen met SperrGrund), beton- en wapeningslagen, die vrij moeten zijn van scheuren en scheidende bestanddelen (bekistingsolie, stof) en vervuiling. Behandel ook gebeitste, verkleurde ondergronden vooraf met SperrGrund. De ondergrond moet vlak, droog, vorstvrij en vrij van uitbloeiingen zijn. De ondergrond mag niet blootgesteld worden aan vocht. Vóór het bepleisteren moeten de te bepleisteren oppervlakken in één of meer lagen worden geveerd met UniPrimer of met Premium-Primer DG 27 in de juiste kleur om een uniform gekleurde en gelijkmatig absorberende ondergrond te verkrijgen. De bijpassende kleur vind je in de tabel hieronder. Laat de ondergrond minimaal 24 uur drogen voordat u de MosaikTop aanbrengt.
Verwerking	MosaikTop is klaar voor gebruik. Meng er geen andere materialen door. Voor gebruik voorzichtig roeren met een roestvrijstalen spaan of met een langzaam draaiend roerwerk. Containers met verschillende batchnummers moeten met elkaar gemengd worden om kleurverschil te voorkomen. MosaikTop Essential Line met een RVS spaan aanbrengen in ca. 1,5 maal de korreldikte, MosaikTop Natural Line in 1 - 1,5 maal de korreldikte en direct gladstrijken zonder spleten, steeds in dezelfde richting met de spaan vlak gehouden. Werk aaneengesloten oppervlakken af zonder onderbreking.
Algemene informatie en opmerkingen	Bescherm tegen vorst, wind, regen en direct zonlicht tijdens het droogproces. De melkachtige kleur van de vers aangebrachte MosaikTop verdwijnt als deze opdroogt. Hoge luchtvochtigheid of lage temperaturen verlengen de droogtijd aanzienlijk. MosaikTop kan ook later aanslag vertonen als het aan vocht wordt blootgesteld. Vochtbelasting vanuit de ondergrond moet worden voorkomen (steunmuren, omkastingen, dakranden, enz.). MosaikTop kan niet gebruikt worden als coating op horizontale oppervlakken (vloeren, metselwerk, etc.). Als je binnenshuis werkt, zorg dan de eerste dagen voor goede ventilatie vanwege de geur van het materiaal. Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Verwijder indien nodig spatten onmiddellijk met veel water. Wacht niet tot het opdroogt. Reinig gereedschap met water als het vers is. Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18363 en DIN 18350 (VOB, deel C) en de speciale bepalingen van de "algemene bouwinspectie goedkeuringen" (abZ) in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.