



MultiPrimer

Hydrosol diepe grondlaag



Voordelen

- **Hoge indringdiepte**
- **Oppervlakteverstevigend**
- **Waterdampdoorlatend**

Product

Ultrafijn gedispergeerd, oplosmiddelvrij, organisch gebonden hydrosol diepgrondconcentraat voor gebruik buiten en binnen.

Samenstelling

Organische bindmiddelen, speciale additieven, water.

Kenmerken

- Ultrafijne, gedispergeerde, oplosmiddelvrije primer op waterbasis voor het verstevigen van alle schurende minerale en organische ondergronden die gewoonlijk in de bouw worden gebruikt.
- Door het bijzonder hoge penetratievermogen en de vernauwing van de poriën wordt het absorptievermogen van de substraten verminderd.
- MultiPrimer vermindert de verwijdering van bindmiddel en water door absorberende bouwmaterialen, zodat het uithardings- en droogproces van volgende lagen kan worden geoptimaliseerd.
- De samenstelling van de primer verbetert de lijmverbinding en heeft een sterk oppervlakteverhardend effect.
- Weerbestendig, geurloos, onbrandbaar.
- Kan ook gebruikt worden in ruimtes met slechte ventilatie en voedselopslag.
- Zonder oplosmiddelen, zonder weekmakers en met lage emissie (ELF).
- EMICODE EC 1 plus.

Toepassing

- Voor voorbehandeling van zuigende ondergronden (bijv. pleisters van mortelgroepen P II, P III en P IV, beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, gipsplaten) vóór het schilderen met Baunit verven binnen en buiten.
- Geschikt voor het voorstrijken van gipsgebaseerde pleisters voordat dispersiesilicaatverven voor binnen worden aangebracht, zoals Baunit KlimaColor, om schadelijke reacties tussen de bindmiddelen te voorkomen.
- Bijzonder hoog penetratievermogen voor het consolideren van krijtende maar stabiele emulsie- en minerale verflagen.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.02 kg/l
Kleur:	groen gekleurd
GISCODE:	BSW20
TVOC 3d:	EMICODE EC 1 PLUS
Verdunning:	buiten maximaal 1:1, binnen maximaal 1:5
VOC: EU-grenswaarde:	30 g/l Letter A: Categorie h (Wb);
VOC: werkelijke waarde:	< 1 g/l resp. < 60 µg/m ³
Statusdocument:	vloeistof

Variant(en)	MultiPrimer 10 I
Opbrengst	ca. 80 m ² - 200 m ² afhankelijk van substraat (verdunning 1:1)
Opbrengst 2	ca. 240 m ² - 500 m ² afhankelijk van substraat (verdunning 1:5)
Verbruik	ca. 0.1 l/m ² - 0.25 l/m ² (afhankelijk van de ondergrond) ca. 40 m ² - 100 m ² (onverdund)

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek



Leverbon	Kunststof bus, inhoud 10 l (60 bussen per pallet = 600 l)
Opslagruimte	In een gesloten, ongeopende bus, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 24 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en spoedig consumeren.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn sterk schurende of anderszins absorberende minerale en organische pleisters en verven, betonnen oppervlakken, dekvloeren, gipsplaten en andere kalk- en/of cementgebonden bouwmaterialen, op voorwaarde dat ze stevig, stabiel, schoon, stofvrij en droog zijn (statijd minimaal 7 dagen). De ondergrond mag niet blootgesteld worden aan vocht. Losse delen en holle ruimtes, sinterlagen en oude, ondeugdelijke verflagen moeten volledig worden verwijderd; sterk verweerd pleisterwerk moet worden afgebladderd en vervangen. Lijmverven moeten volledig worden afgewassen, controleer de ondergrond op draagkracht, verwijder gesinterde lagen. Bescherm onderdelen die niet moeten worden verwerkt tegen spatten.
Verwerking	MultiPrimer kan onverdund worden aangebracht. Afhankelijk van het absorptievermogen maximaal 1:1 buiten verdunnen en 1:3 tot 1:5 binnen. Niet mengen met andere materialen behalve water. Goed mengen voor gebruik / schudden. MultiPrimer kan worden geborsteld, gerold en gespoten. Om het penetratievermogen te verbeteren, moet indien nodig een sterkere verdunner worden gebruikt voor de eerste toepassing. Breng alleen zoveel verdunner aan dat er geen glimmende oppervlakken ontstaan na het drogen. Het is daarom altijd aan te raden om vooraf testoppervlakken te creëren. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Spoel verontreinigde plekken indien nodig onmiddellijk af met water en wacht niet tot ze droog zijn. Laat volledig drogen voordat je het verder aanbrengt.
Algemene informatie en opmerkingen	Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind of de gevel dienovereenkomstig beschermen (steigernet). Een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het hard is. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Waswater opvangen en afvoeren volgens officiële voorschriften. Niet in de bodem, het water of het afvalwater laten terechtkomen. MultiPrimer kan niet worden gebruikt als eindcoating voor gevelbescherming. Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN 18550, DIN 18350, DIN 18363 (VOB, deel C, paragraaf 3.1.1) en de bijbehorende BFS informatiebladen in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.