

PuracrylColor



- **U.V-weerkaatsend en afkoelend proces**
- **Breed kleurengamma**
- **Goede lichtbestendigheid**

Product

Dispersieverf op basis van zuiver acrylaat voor buiten conform DIN 55945.
G3, E2, S1, V2, W3, A0, C1 volgens DIN EN 1062-1.

Samenstelling

Dispersie op basis van zuiver acrylaat, pigmenten, vulstoffen, toelagstoffen, water.

Kenmerken

- Gebruiksklare, makkelijk verwerkbaar gevelverf met een zeer goed uitstrijkrendement, een bijzonder goede hechting en een goed dekkend vermogen.
- Te spuiten met conventionele airless-spuittoestellen.
- Droogt op zonder spanningen te creëren.
- Na het drogen ontstaat er een zeer waterafstotend, mat, waterdampdoorlatend, slagregendicht, lichtecht, vlek vrij, weer- en vorstbestendig gevloppervlak.
- Creëert een beschermende laag voor betonoppervlakken overeenkomstig de OS-richtlijn (vermindering van de doorlaatbaarheid van kooldioxide, sd-waarde CO_2 : > 50 m).
- Oplosmiddelvrij en niet onderhevig aan verouderingsverschijnselen.
- Filmlaag die de duurzaamheid van de gevel zal verbeteren.
- Indien gewenst ook verkrijgbaar zonder beschermende filmlaag.
- In het wit of in kleur verkrijgbaar.

Toepassing

- Dit product zorgt voor een volledig dekkende, eerste of renovatielaag voor gevel- en sokkeloppervlakken buiten.
- Mag zowel op oude als nieuwe minerale pleisterlagen worden aangebracht alsook op dispersiesilicaat-, siliconen- en kunstharpleisters en -verven.
- Gezien het hoge vermogen om pigmenten aan zich te binden, is dit product in een zeer ruime waaier kleurschakeringen mogelijk.
- Met toevoeging van Cooling-pigmenten is het product ook geschikt voor donkere kleurtinten op gevelisolatiesystemen en op licht metselwerk.

Technische gegevens

Glansniveau:	mat G3 conform DIN EN 1062-1
Densiteit ISO 2811:	ca. 1.4 kg/dm ³ (al naargelang de kleurtint)
VOC: werkelijke waarde:	< 40 g/l VOC
VOC: EU-grenswaarde:	Letter A: Categorie c (Wb); 40 g/l
sd-waarde:	≥ 0.14 en ≤ 1.4 m beantwoordt aan het niveau 'gemiddelde waterdampdoorlaatbaarheid' conform DIN EN 1062-1
V-waarde:	V2
sd-waarde:	> 50 m beantwoordt aan C1 conform DIN EN 1062-1
W-waarde:	≤ 0.1 kg/(m ² .h ^{0,5}) W3 'laag', conform DIN EN 1062-1
Produktcode:	BSW50

	PuracrylColor 5 l wit	PuracrylColor 5 l, gekleurd	PuracrylColor 14 l, wit	PuracrylColor 14 l, gekleurd
Korrel dikte	fijn, S1 volgens DIN EN 1062-1	fijn, S1 volgens DIN EN 1062-1	fijn, S1 volgens DIN EN 1062-1	fijn, S1 volgens DIN EN 1062-1
Verbruik	ca. 0.2 l/m ² Per laag (afhankelijk van de ondergrond)	ca. 0.2 l/m ² Per laag (afhankelijk van de ondergrond)	ca. 0.2 l/m ² Per laag (afhankelijk van de ondergrond)	ca. 0.2 l/m ² Per laag (afhankelijk van de ondergrond)
Rendement	ca. 25 m ² /emmer	ca. 25 m ² /emmer	ca. 70 m ² /emmer	ca. 70 m ² /emmer

Leverbon	Kunststof emmer, inhoud 5 l (48 emmers per pallet = 240 l) Kunststof emmer, inhoud 14 l (32 emmers per pallet = 448 l)
Opslagruimte	Bewaar de ongeopende emmers op een koele maar vorstvrije plaats. De maximale bewaartijd is 24 maanden. Aangebroken emmers moeten onmiddellijk na gebruik gesloten worden en binnen 4 weken verwerkt worden indien mogelijk.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	<p>Dit product kan worden aangebracht op minerale pleisters en andere cementgebonden bouwmaterialen, goed hechtende minerale of silicaatverven en -pleisters alsook op goed hechtende dispersiegebonden verf- en pleisterlagen. De ondergrond moet stevig, droog en zuiver zijn en voldoende draagvermogen hebben. Losse stukken en holle ruimtes alsook afbladderende verflagen, vuil, oliën en vetten moeten volledig worden verwijderd. De ondergrond mag niet vochtig zijn.</p> <p>Is het geveloppervlak aangetast door algen of schimmels, dan moet het eerst worden voorbehandeld met FungoFluid.</p> <p>Om overal een gelijkmatig en verlaagd absorptievermogen te verkrijgen, moet het absorberende vermogen van de ondergrond worden berekend en dient er indien nodig vooraf een primer te worden aangebracht.</p> <p>Dit product kan worden gebruikt op oudere ondergronden, ongeacht of ze reeds geleverd of ongeleverd zijn. Al naargelang het absorptievermogen moet u eerst MultiPrimer aanbrengen (verdunding 1:1 tot 1:5) en dit minstens 1 dag laten drogen.</p> <p>Minerale afwerkklagen en sterk absorberende, krijtachtige of zandachtige oppervlakken moeten worden schoongemaakt en met SanovaPrimer worden voorbehandeld (verdunding 1:1). Laat dit minstens 2 tot 3 dagen drogen.</p> <p>Bij nieuwe, pasteuze afwerkklagen kan de gevelverf direct na opdroging van de afwerkpleister worden aangebracht. Een extra primer is niet nodig.</p> <p>Nieuwe, minerale afwerkklagen moeten eerst met primer worden voorbehandeld. Gebruik hiervoor MultiPrimer (verdunding 1:1 tot 1:5) en laat minstens 1 dag drogen of gebruik SanovaPrimer (verdunding 1:1). Bij SanovaPrimer geldt een droogtijd van minstens 2-3 dagen.</p> <p>Nieuwe onderpleisters moeten voldoende uitgehard en droog zijn en moeten een carbonatatieproces ondergaan. De droogtijd van het pleistersysteem vooraleer u een verflaag kunt aanbrengen, hangt af van de pleisterdikte en de klimatologische omstandigheden. Voor afwerkklagen geldt echter wel een droogtijd van minstens 7 dagen. Test eerst de carbonatatiegraad. Vooral bij donkere afwerkpleisters en bij heet, koud en/of vochtig weer is dit heel belangrijk. Om kalkuitbloeiingen te voorkomen, dient u de droogtijd eventueel te verlengen of de ondergrond voor te behandelen met een meervoudig fluaat. Het carbonatatieproces van de pleisterlaag moet afgerond zijn voordat SilikatColor wordt aangebracht.</p> <p>Dit product is niet geschikt voor kunststoffen en harsen, lak- en oliefilmlagen en lijmverven.</p>
Verwerking	<p>Roer eerst grondig met een roerder langzaam door en verdun vervolgens met water tot een verwerkbaar consistentie (max. 5% water bij de deklaag en max. 10% water bij grondlagen toevoegen).</p> <p>Werken met onjuiste consistenties kan leiden tot dekkingsproblemen of vlekken.</p> <p>Verpakkingen met verschillende lotnummers moeten worden gemengd om kleurverschillen te voorkomen. Meng geen andere materialen door het product, met uitzondering van weerbestendig gebonden kleurintensieve verven.</p> <p>PuracrylColor moet met een verfborstel, een roller of een spuitpistool (sproeikopdiameter 0,5-0,6 mm) over het volledige oppervlak gelijkmatig worden aangebracht. Het product wordt aangebracht in twee lagen (grondlaag en deklaag). Laat elke laag 12 uur drogen voordat u een nieuwe laag aanbrengt.</p>

Algemene informatie en opmerkingen

Mag niet worden verwerkt in situaties met direct zonlicht, bij regen of wind en de gevel moet worden beschermd tegen volledige uitharding (railingnet).

In geval van een hoge luchtvochtigheid of lage temperaturen kan de vereiste droogtijd aanzienlijk langer zijn.

Bescherm de aangrenzende zones (glas, hout, metaal, enz.) om aantasting te voorkomen. Spoel de spuittoestellen onmiddellijk af met proper water. Wacht niet tot het materiaal is uitgehard. Maak het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoon. Vang het reinigingswater op en voer het af volgens de geldende voorschriften. Laat tijdens pauzes het verf gereedschap in de pot/emmer staan om uitdrogen te voorkomen.

Te snelle blootstelling aan vocht, bijvoorbeeld regen of dauw, kan leiden tot het uitwassen van bevochtigingsmiddelen of emulgatoren die op het oppervlak zichtbaar zullen worden als glanzende afdruiptsporen. Al naargelang de kleurintensiteit kan dit meer of minder zichtbaar zijn. Uitwassen van wateroplosbare hulpstoffen zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden.

Na verloop van tijd zullen door de weersomstandigheden de aftekeningen van de druiptsporen vanzelf verdwijnen. Het oppervlak mag dan ook niet direct worden opnieuw behandeld om de sporen te verwijderen, tenzij hiervoor eerst overleg is gepleegd met Baumit.

Om kleurverschillen te voorkomen, moet u voor één volledig vertrek voldoende product van hetzelfde lotnummer bestellen. Hebt u toch nog extra product nodig, meng dan oude en nieuwe producten.

Neem ook het BFS-informatieblad nr. 25 in acht.

Wanneer er wordt gecoat op gevelisolatie-elementen, licht metselwerk of thermisch isolerende pleister, dient u te letten op de reflectiewaarde. Deze moet minstens 20 zijn. Is de reflectiewaarde lager, vraag dan advies aan de afdeling Baumit Bauberatung. Ook over de mogelijkheden van de Cooling-technologie kunnen de medewerkers van deze afdeling u adviseren.

De in het product aanwezige, beschermende filmlaag tegen algen, mos en schimmels biedt een duurzame, zij het wel tijdelijke bescherming waarvan de werkzaamheid sterk afhankelijk is van gebouwtechnische omstandigheden zoals de ligging en de vochtbelasting van het gebouw.

Productcode: BSW50

Afvalsleutel (AVV/EAK): 08 01 12

Niet gebruiken indien de temperatuur van het materiaal, de ondergrond of de lucht lager is dan 5 °C of hoger dan 30 °C. Neem in het bijzonder de DIN-norm DIN 18363 (VOB, deel C) alsook de respectieve BFS-informatiebladen in acht.

Wenst u meer informatie over dit product of de verwerking ervan, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Die zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.