



ReMineral

Gepigmenteerde, silicaatachtige kwartsgrond

Voordelen

- **Opvulling van scheuren**
- **Hoog waterdamp- en CO₂-doorlatend**
- **Hechtbrug voor silicaatcoatings**



Product

Fijne, hechtingsbevorderende, gepigmenteerde, silicaatkwartsgrondverf voor binnen en buiten.

Samenstelling

Kaliumsilicaat met organische stabilisatie (< 5%), kwarts poeder, vulstoffen, additieven, water, pigmenten.

Kenmerken

- Primer voor latere verven en pleisters op silicaat- en/of kunstharsbasis.
- Hechtmiddel op vaste, weinig absorberende ondergronden.
- Remineralisatie van vaste, organisch gebonden pleisters en verven voor latere coatings op silicaatbasis.
- Hoge vulkracht.
- Gepigmenteerd voor optische nivellering van de ondergrond.
- Microporeus, zeer waterdampdoorlatend (klasse 1), spanningsarm en CO₂
- Goede scheurvulling door fijne kwartskorrel.
- Geschikt voor binnen- en buitenmuren.
- Verkrijgbaar in wit of gekleurd.

Toepassing

- Als primer op goed hechtende, minerale en organisch gebonden ondergronden voor latere bewerking met silicaat en/of organisch gebonden verven en pleisters.
- Vloeit goed. Geschikt als volledige primer voor kleine, sluimerende haarscheurtjes tot 0,3 mm.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02; 15 01 04
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.6 kg/dm ³
GISCODE:	BSW40
VOC: EU-grenswaarde:	30 g/l Letter A: Categorie h (Wb);
VOC: werkelijke waarde:	< 30 g/l
Statusdocument:	pastei

Variant(en)	ReMineral 15 l wit
Opbrengst	ca. 50 m ² /emmer - 75 m ² /emmer
Kleurtype	wit
Korrel dikte	0 mm - 0.3 mm
Verbruik	ca. 0.2 l/m ² - 0.3 l/m ² Per laag (afhankelijk van ondergrond)

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek



Leverbon	Plastic emmer, inhoud 15 l (24 emmers per pallet = 360 kg)
Opslagruimte	In een gesloten emmer, droog en koel, maar niet onder + 5 °C of boven + 30 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken gebruiken.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn minerale pleisters en andere kalk- en/of cementhoudende bouwmaterialen, evenals pasteuze verven en pleisters, op voorwaarde dat ze stevig, stabiel, schoon en droog zijn. De ondergrond mag niet worden blootgesteld aan vocht. Loszittende delen en holle ruimtes, niet hechtende oude verflagen en vervuiling moeten volledig worden verwijderd; sterk verweerde pleisters moeten worden afgebladderd en vervangen. Verstevig sterk schurende ondergronden met MultiPrimer, behandel eventueel met schimmels en/of algen aangetaste geveloppervlakken met FungoFluid. De wachttijd van het pleistersysteem voor het aanbrengen van de laag hangt af van de laagdikte van het pleisterwerk en de heersende klimatologische omstandigheden (maar minstens 7 dagen). Oppervlakken die niet worden behandeld, moeten worden afgeschermd met een masker. Als er een risico is op vlekken door uitbloeden van kleurstoffen uit de ondergrond (gipsplaat, nicotine, oud papier, enz.), kan voorbehandeling met SperrGrund nodig zijn. Niet gebruiken op plastoelastische coatings.
Verwerking	Niet mengen met andere materialen. Indien nodig gelijkmatig verdunnen met water tot maximaal 5%. Grondig roeren voor gebruik (met een langzaam draaiend roerwerk). ReMineral moet gelijkmatig over het gehele oppervlak van geschikte buitenondergronden worden aangebracht met een kwast of rollend. ReMineral is een grondlaag en moet na droging opnieuw worden aangebracht.
Algemene informatie en opmerkingen	Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind of de gevel dienovereenkomstig beschermen (steigernet). Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de uithardingstijd aanzienlijk verlengen. Bescherm het gebied rondom de coatingoppervlakken zorgvuldig, vooral glas, keramiek, klinkers, natuursteen, verf en metaal (risico op chemische brandwonden). Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Verzamel het waswater en voer het af volgens de officiële voorschriften. Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet het benodigde materiaal voor een heel object in één batch worden besteld. Let bij gebruik op ETICS of thermisch isolerende pleisters op de referentiewaarden voor lichtheid (HBW) (> 20). Als de waarde hieronder valt, vraag dan Baumit bouwadviseurs naar de mogelijkheden. Niet in de bodem, het water of het afvalwater laten terechtkomen. Niet aanbrengen onder + 8 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C) en de speciale bepalingen van de "algemene bouwinspectie goedkeuringen" (abZ) in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.