



SanovaPre

Hechtmiddel voor saneringsspuitswerk met hoge sulfaatbestendigheid



Voordelen

- Stabilisatie van het substraat
- Hoge adhesie
- Gecertificeerd voor een gezond binnenklimaat

Product

WTA-gecertificeerde cementvoorstrijkmortel voor handmatig en machinaal aanbrengen. Standaard pleistermortel GP en CS IV volgens DIN EN 998-1. Gecertificeerd voor binnenruimtes volgens het eco-INSTITUT-label ID 1112-11256-010.

Samenstelling

Aggregaat, bindmiddel met hoge sulfaatbestendigheid en additieven voor betere verwerking en hechting.

Kenmerken

- Minerale, machinaal aangebrachte voorstrijkmortel met een goed watervasthoudend vermogen en een goede hechting op de ondergrond.
- SanovaPre kan gemakkelijk worden gegoten of machinaal worden verwerkt.
- Dankzij de aangepaste sterkte en het hoge capillaire geleidingsvermogen is deze voorstrijkmortel speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van vochtig en zout metselwerk.

Toepassing

- SPUITCOATING speciaal afgestemd op het renovatieprogramma van Baunit.
- Voor de voorbehandeling van vochtige en/of zoute minerale ondergronden (metselwerk, oud, absorberend beton) als hechtbrug tussen de muur en de restauratiepleister.
- Absoluut noodzakelijk op ondergronden van natuursteen.
- SanovaPre egaliseert de absorberende eigenschappen van sterk absorberende ondergronden.
- Ook geschikt voor volledig dekkende toepassingen, waarbij indien mogelijk een dekking van 50-60% moet worden gebruikt.
- Stabilisatie kan worden bereikt met SanovaPre als de ondergrond onstabiel is.
- Ook geschikt voor met sulfaat vervuild of gipshoudend metselwerk met volledige dekking.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	15 01 10*; 17 01 01; 17 09 04
Brandgedrag:	A1
Druksterkte:	> 6 N/mm ²
Weerstandsklasse:	CS IV volgens DIN EN 998-1
GISCODE:	ZP1
Hechtsterkte bij trek:	≥ 0.08 N/mm ²
Norm:	DIN EN 998-1
Pleistermortelgroep:	Normale pleistermortel GP volgens DIN EN 998-1 P III volgens DIN 18550
Waterindringingsdiepte:	> 5 mm na 1 uur, > 20 mm na 24 uur
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ10, droog, mat:	≤ 0.820 W/(m·K) (voor P = 50 %)
Tabelwaarde volgens EN 1745:	≤ 0.89 W/(m·K) (voor P = 90 %)

Variant(en)	SanovaPre, 35 kg
Opbrengst	ca. 18 l/zak
Korrel dikte	0 mm - 4 mm
Verbruik	ca. 5 kg/m ² - 6 kg/m ² , bij 50-60% dekking
Verbruik_2	ca. 9 kg/m ² - 10 kg/m ² , volledige dekking
Waterbehoefte	6 l/zak - 7 l/zak

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit.de.



- Leverbon** Papieren zakken, zakinhoud 35 kg (36 zakken per pallet = 1.260 kg)
- Opslagruimte** Droog en beschermd, niet langer dan 12 maanden bewaren.
- Kwaliteitsgarantie** Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.
- Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen** Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
- Ondergrond** Verwijder oud pleisterwerk tot ca. 100 cm boven de vochtgrens. Schraap brokkelige metselwerkvoegen uit tot een diepte van ca. 2 - 3 cm. Losse delen, vuil, stof, bitumen etc. zo droog mogelijk verwijderen, bouwpuin dagelijks afvoeren. Vervang beschadigde stenen. Reinig het metselwerk grondig (perslucht, staalborstel, enz.) en laat indien nodig drogen. Maak bij twijfel sterk absorberende ondergronden vooraf nat (geen waterfilm). Zorg voor een goede hechting aan de ondergrond.
- Verwerking** **Bekijk de gipsanalyse en renovatiebrief!**
Meng SanovaPre met schoon water zonder andere toevoegingen.
Meng met de hand met geschikt gereedschap, in een mortelbak met een langzaam draaiend roerwerk of met standaard continue of geforceerde mengers (mengtijd ongeveer 3 minuten) tot de gebruikelijke consistentie voor het voorsproeien. Gebruik bij geschikte pleistermachines gebruikte schroefmantels vanwege de grove korrelgrootte en smeerslangen in met kalkmelk.
Indien mogelijk, breng SanovaPre alleen aan in de vorm van een wrat en bedek ongeveer 50 - 60 %. Afhankelijk van de behoefte kan SanovaPre ook volledig dekkend worden aangebracht (5 mm dik).
Het mag in geen geval worden gebruikt om oneffenheden te egaliseren.
Bescherm indien nodig de aangebrachte voorstrijkmortel tegen te snel uitdrogen door deze vochtig te houden.
Het materiaal moet verwerkt worden voordat het stollen begint. Materiaal dat al is gestold, mag niet opnieuw worden gemengd.
- Algemene informatie en opmerkingen** Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of harde wind (tocht) en bescherm het oppervlak ten minste 1 - 2 dagen tegen uitdrogen en andere schadelijke invloeden.
In gesloten ruimtes moet er geventileerd en/of ontvochtigd worden om ervoor te zorgen dat het product snel droogt. Een wachttijd van 1 - 2 dagen moet in acht worden genomen voordat een volgende laag wordt aangebracht. Te lange wachttijden op nat metselwerk kunnen leiden tot een sinterlaag op het voorgespoten oppervlak en dus tot hechtingsproblemen.
Bescherm bedreigde gebieden (glas, keramiek, metaal, enz.).
Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik.
Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C ondergrond-, materiaal- en luchttemperatuur en laten drogen. De geldende WTA-richtlijnen, de Richtlijnen voor het pleisteren van metselwerk en beton, DIN EN 998-1, DIN EN 13914, Neem DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C) in acht.
Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.