

SanovaPrimer

Gebruiksklare, minerale primer



- **Oppervlakteverstevigend**
- **Nog steeds waterdampdoorlatend**
- **Verdunningsmiddel voor silicaatverven**

Product Gebruiksklare, minerale pleisterprimer op silicaatbasis voor binnen en buiten.

Samenstelling Kali-waterglas, weinig organische additieven, water.

Kenmerken

- Waterige, gebruiksklare, oplosmiddelvrije vloeistof voor het verstevigen van alle schurende minerale ondergronden die gewoonlijk in de bouw worden gebruikt.
- Door de poriën te vernauwen, wordt het absorptievermogen van pleisters gedeeltelijk verminderd.
- Niet filmvormend.
- De primer vermindert de bindmiddel- en waterabsorptie door absorberende minerale bouwmaterialen (ondergronden) zodat het uithardingsproces kan worden geoptimaliseerd.
- De samenstelling van de primer verbetert de lijmverbinding en heeft een stabiliserend effect.
- Adhesiebevordering en substraatconsolidatie door silicificatie met het substraat.
- Dit belemmert de waterdampdiffusie niet.
- **Niet geschikt voor zichtbaar metselwerk.**

Toepassing

- Pleisterverharder en pleisterprimer voor minerale oppervlakken, voornamelijk vóór het aanbrengen van hydraulische en silicaatuihardende pleisters en verven.
- Om de oppervlaktesterkte van schuurkalk, kalkcement en cementpleisters (geen ondergronden op gipsbasis) en andere minerale bouwmaterialen te verhogen en het absorptievermogen van de ondergrond te verminderen.
- Verdunner voor silicaatverven zoals Baunit SanovaColor en KlimaColor.

Technische gegevens

Kleur:	melkachtig
pH-waarde:	ca. 11
Ruwe dichtheid:	ca. 1 kg/l
TVOC 3d:	EMICODE EC 1 PLUS
VOC: EU-grenswaarde:	30 g/l Letter A: Categorie c (Wb);
VOC: werkelijke waarde:	< 3 g/l resp. < 60 µg/m ³
Statusdocument:	vloeistof

	Sanova Primer, 10 l
Opbrengst	ca. 50 m ² /bus
Verbruik	ca. 0.2 l/m ² per laag (afhankelijk van ondergrond)

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek



Leverbon Kunststof bus, inhoud 10 l (60 bussen per pallet = 600 l)

Opslagruimte In een gesloten bus, koel maar niet onder + 5 °C. Beschermen tegen hitte en direct zonlicht. Niet langer dan 12 maanden bewaren.

Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn sterk schurende of anderszins absorberende minerale pleisters en andere minerale, kalk- en/of cement-gebonden bouwmaterialen, mits ze stevig, stabiel, schoon en droog zijn. Losse delen en holle ruimtes en oude, ondeugdelijke verflagen moeten volledig worden verwijderd. Sterk verweerde pleisters moeten worden verwijderd en vervangen. Gebruik VitonFestiger voor kleipleisters. De ondergrond mag niet worden blootgesteld aan vocht. Oppervlakken die niet worden behandeld, moeten worden afgeschermd met een masker.
Verwerking	SanovaPrimer is klaar voor gebruik. Voeg geen andere materialen toe. Indien nodig gelijkmatig verdunnen met water in een verhouding van maximaal 1:1 voor pleisterverharding. Voor gebruik goed doorroeren. Het substraat moet volledig uitgehard zijn. Breng SanovaPrimer aan op de gereinigde ondergrond, onverdund of verdund afhankelijk van het absorptievermogen en de grootte van het oppervlak, door te borstelen, rollen of spuiten over het gehele oppervlak volgens de vloedmethode (VitonFestiger moet worden gebruikt voor kleipleisters). Een uithardingstijd van ten minste 2 - 3 dagen is vereist voordat met het volgende werk kan worden begonnen, en ten minste 5 dagen voor volgende lagen met StarColor, SilikonColor of PuracrylColor. Voeg bij gebruik als verdunner voor SanovaColor of KlimaColor maximaal 10% SanovaPrimer toe voor de eerste laag en maximaal 5% voor de volgende lagen.
Algemene informatie en opmerkingen	Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind of de gevel dienovereenkomstig beschermen (steigernet). Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de uithardingstijd aanzienlijk verlengen. Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het hard is geworden. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Vang het waswater op en voer het af volgens de officiële voorschriften. Niet in de bodem, het water of het afvalwater laten terechtkomen. Niet aanbrengen onder + 8 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, Deel C) moet worden nageleefd. Dit product is getest en gecertificeerd door eco-INSTITUT. U kunt het eco-certificaat bekijken op onze website www.baumit.de onder het relevante product in de sectie "DOCUMENTEN". Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.