



SinterFluid

Azijnzuur toneroplossing



Voordelen

- Verwijderen van de gesinterde huid
- Verbetering van open porositeit
- Verbetering van de hechting

Product

Gebruiksklare, zure toneroplossing.

Samenstelling

Azijnzuur, fruitzuren, klei, water.

Kenmerken

- Lichtgele vloeistof, vrij van andere organische bestanddelen.

Toepassing

- Voor het verwijderen van sinterhuid op pleisteroppervlakken, voor het verbeteren van de open porositeit en hechting van dichte, niet-absorberende of licht absorberende pleisteroppervlakken, vooral bij historische kalkpleisters.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1 kg
pH-waarde:	ca. 2
Kwaliteitscategorie:	Professional

Variant(en)	SinterFluid, 10 l
Opbrengst	ca. 50 m ² /10l verpakkingseenheid
Verbruik	ca. 0.2 l/m ² per laag

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek



Leverbon

Bus 10 l

Opslagruimte

Kan droog, koel en vorstvrij bewaard worden voor ongeveer 36 maanden.

Kwaliteitsgarantie

Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

**Indeling overeen-
komstig de Wet
chemische stoffen**

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).

Ondergrond

Gesinterde, licht absorberende of niet-absorberende minerale pleisteroppervlakken.

Verwerking

Baumit SinterFluid wordt onverdund op de ondergrond aangebracht met een kwast, kwast of roller of een geschikt spuitapparaat. Bij een zeer lage absorptie of een dikke sinterlaag worden twee toepassingen aanbevolen. Het aanmaken van testvlakken wordt aanbevolen. Niet aanbrengen onder +5°C. Bescherm tegen vorst tijdens het aanbrengen en de droogtijd. Na droging en verwijdering van losse delen (ongeveer 12 uur) is herwerken, bepleisteren of schilderen mogelijk.

**Algemene informa-
tie en opmerkingen**

De lucht-, materiaal- en substraattemperatuur moet minstens +5 C zijn tijdens verwerking en droging. Onze schriftelijke en mondelinge toepassingsadviezen, die we geven om de koper/verwerker te ondersteunen op basis van onze ervaring en in overeenstemming met de huidige stand van kennis in wetenschap en praktijk, zijn niet-bindend en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om onze producten te testen op hun geschiktheid voor het beoogde doel.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.