



# SpeedTop Star



## Voordelen

- **Snel te gebruiken**
- **Geschikt voor lage temperaturen en mist**
- **Langere verwerkingstijd**

## Product

Additief om de filmvorming van StarTop te versnellen.

## Samenstelling

Organische additieven, ammoniak, water.

## Kenmerken

- Additief om de filmvorming te versnellen en de stabiliteit van StarTop op de gevel te verbeteren bij hoge vochtigheid, lage temperaturen en mist.
- Als SpeedTop Star correct wordt aangebracht en toegevoegd, wordt de beginsterkte versneld en treedt deze meestal na ongeveer 4 - 6 uur op (afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid). De aangebrachte pleister mag gedurende deze tijd niet bevriezen.

## Toepassing

- Voor verdere afwerking vooral van StarTop Star in het temperatuurbereik van  $\geq +1\text{ °C}$  en  $\leq +15\text{ °C}$  en een luchtvochtigheid van  $\leq 95\%$  (andere weersomstandigheden hebben een negatief effect op de droogeigenschappen).
- De toevoeging vindt direct op de bouwplaats plaats.

## Technische gegevens

| Produkt                          |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| EAK/AVV afvalcode:               | 11 01 98*; 15 01 02                               |
| Dichtheid ISO 2811:              | ca. 1.1 kg                                        |
| Kleur:                           | amberkleurig                                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid: | 95 %                                              |
| pH-waarde:                       | ca. 10 - 10.5                                     |
| Verwerkingstemperatuur:          | $\geq 1 \leq 15\text{ °C}$ (lucht en oppervlakte) |

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

## Leverbon

Plastic fles, inhoud 400 ml (12 stuks per karton = 4,8 l)

## Opslagruimte

In een gesloten plastic fles, koel maar niet onder  $+5\text{ °C}$ . Niet langer dan 18 maanden bewaren.

## Kwaliteitsgarantie

Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baunit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitssysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

## Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website [www.baunit.be](http://www.baunit.be)).

## Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vorstvrij, stofvrij, niet waterafstotend, vrij van uitbloeiingen, draagkrachtig en vrij van losse deeltjes zijn. De temperatuur van de ondergrond mag niet lager zijn dan + 1 °C.

## Verwerking

Meng één pot SpeedTop Star met één pot StarTop met behulp van een roerwerk. Pas de werkconsistentie van de pleister niet aan met extra water. Meng er geen andere materialen door. SpeedTop Star moet altijd volledig worden toegevoegd om de verwerkingseigenschappen niet nadelig te beïnvloeden. Het temperatuurbereik waarin het gipsmateriaal kan worden verwerkt, kan niet verder worden verkleind door grotere hoeveelheden toe te voegen. Voeg SpeedTop Star direct voor verwerking toe (voorkom onnodige wachttijden).

Maak alleen voldoende containers klaar zodat ze binnen ongeveer 1,5 uur verwerkt kunnen worden. Na deze tijd is de reactie van het materiaal voltooid en is het vast in de container. Verstijfde pleisters kunnen niet meer geroerd worden.

SpeedTop Star mag niet in aangrenzende gebieden worden aangebracht en het werk moet worden voortgezet met niet-versnelde pleisters.

## Algemene informatie en opmerkingen

SpeedTop Star dient als bescherming tegen onvoorspelbare weersomstandigheden. Als het te verwachten is dat de temperaturen tijdens de verwerking constant in het vorstbereik zullen liggen, als er langdurige condensatie te verwachten is op het pleisteroppervlak, als het voortdurend regent of als er voortdurend mist hangt, moeten de werkzaamheden worden uitgesteld of moeten er geschikte beschermende maatregelen worden genomen (overdekking, dekzeil, enz.).

Gebruik SpeedTop Star alleen bij objecttemperaturen  $\geq + 1\text{ °C}$  en  $\leq + 15\text{ °C}$  en een luchtvochtigheid van  $\leq 95\%$ . Bij temperaturen  $> 15\text{ °C}$  wordt de open tijd sterk verkort.

Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het droog is. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Waswater opvangen en afvoeren volgens officiële voorschriften.

**Niet aanbrengen bij temperaturen onder + 1 °C en boven + 15 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen.**

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

---

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.