



UniPrimer

Gepigmenteerde kwartshoudende grondlaag voor pasteuze pleisters

Voordelen

- **Hechtingsbevorderend**
- **Drukcompenserend**
- **Economische basis**



Product

Gebruiksklare, kwartsge vulde, acrylaatprimer op waterbasis voor buiten.

Samenstelling

Organische bindmiddelen, kwartzand, siliconen houdende additieven, vulstoffen, water, pigmenten.

Kenmerken

- Fijn gedispergeerde, gebruiksklare, oplosmiddelvrije primer op waterbasis.
- Hechting door kruiskoppeling met het substraat.
- Standaardiseert het absorptiegedrag van het substraat.
- Het absorptievermogen van substraten wordt gedeeltelijk verminderd door de poriën te vernauwen.
- De primer vermindert de bindmiddel- en waterabsorptie door absorberende minerale bouwmaterialen (ondergronden) zodat het uithardingsproces kan worden geoptimaliseerd.
- Dit belemmert de waterdampdiffusie niet.

Toepassing

- Pleisterprimer voor minerale en organische oppervlakken, als absorptieniveller en hechtingsbevorderaar voor het aanbrengen van een volgende laag met alle pasta-achtige afwerkpleisters, zoals StarTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoTop en MosaikTop.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.65 kg/dm ³
Kleur:	wit
Inhoud vaste stoffen:	ca. 59 %
GISCODE:	BSW20
pH-waarde:	ca. 8.5
VOC: EU-grenswaarde:	30 g/l Letter A: Categorie g (Wb);
VOC: werkelijke waarde:	< 30 g/l
Statusdocument:	vloeistof

Variant(en)	UniPrimer, 25 kg
Opbrengst	ca. 62.5 m ² /emmer
Verbruik	ca. 0.4 kg/m ² Afhankelijk van substraat

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

Leverbon

Plastic emmer, capaciteit 25 kg (32 emmers per pallet = 800 kg)

Opslagruimte	In een ongeopende emmer, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en indien mogelijk binnen 4 weken gebruiken.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn absorberende minerale pleisters en andere kalk- en/of cementhoudende bouwmaterialen, mits ze stevig, stabiel, schoon en droog zijn. Losse delen, holle ruimtes en oude, ondeugdelijke verflagen moeten volledig worden verwijderd; sterk verweerde pleisters moeten worden afgebladderd en vervangen. Sterk schurende ondergronden moeten worden gestabiliseerd met MultiPrimer. De grondlaag moet uitgehard, volledig uitgehard en voldoende droog zijn. De wachttijd van het pleistersysteem vóór het aanbrengen van de primer hangt af van de dikte van het pleisterwerk en de heersende klimatologische omstandigheden (maar minstens 7 dagen). De ondergrond mag niet worden blootgesteld aan vocht. Oppervlakken die niet worden behandeld, moeten worden afgeschermd met een masker. Als er een risico is op vlekken door het uitbloeden van kleurstoffen uit de ondergrond, bijvoorbeeld watervlekken, is voorbehandeling met een multi-vloeistof vereist.
Verwerking	Niet mengen met andere materialen. Indien nodig gelijkmatig verdunnen met water tot maximaal 5%. Voor gebruik grondig roeren met een roerwerk met lage snelheid. Breng UniPrimer gelijkmatig aan op het gehele oppervlak van de voorbereide ondergrond door borstelen of rollen. De ondergrond moet minstens 24 uur worden voorbehandeld met UniPrimer voordat de pasta-achtige sierpleister wordt aangebracht.
Algemene informatie en opmerkingen	Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind of de gevel dienovereenkomstig beschermen (steigernet). Een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Bescherm de omgeving van de coatingoppervlakken, vooral glas, keramiek, klinkers, natuursteen, verf en metaal. Spatjes onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot de coating hard is. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Waswater opvangen en afvoeren volgens de officiële voorschriften. Niet in de bodem, het water of het afvalwater laten terechtkomen. PremiumPrimer DG 27 moet worden gebruikt als voorbehandeling voor minerale afwerkpleisters. Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, Deel C) en de speciale bepalingen van de "algemene goedkeuringen van de bouwinspectie" (abZ). Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.