



VitonHaft

Leemprimer met een hoog kleigehalte

Voordelen

- Regeling van het absorptievermogen
- Bouwmateriaal met een rijke geschiedenis
- Gecertificeerd voor een gezond binnenklimaat



Product

Kleigrond met een hoog kleigehalte voor de voorbereiding van de pleistergrond op bijna alle ondergronden, voor handmatig en machinaal aanbrengen. Sterkte komt overeen met CS I volgens DIN EN 998-1. Gecertificeerd voor binnenruimtes volgens het eco-INSTITUT-label ID 1112-11256-006.

Samenstelling

Aggregaat, klei als bindmiddel. Geen verdere toevoegingen.

Kenmerken

- Als lijmslurry heeft het positieve eigenschappen met betrekking tot bouwbiologische en bouw fysieke vereisten.
- Een alternatief voor producten die gips en cement bevatten.
- Door het bindmiddel klei is deze hecht pasta waterdampdoorlatend en capillair geleidend.
- De lijmspecie wordt gebruikt om de hechting te verbeteren en het absorptievermogen van de pleisterondergrond te regelen.

Toepassing

- VitonHaft is een primer voor de voorbehandeling van alle soorten absorberend metselwerk, ruw gestort beton en mineraalgebonden pleisters.
- Hechtlaag tussen de afzonderlijke kleipleisterlagen en voorbehandelingsmiddel bij gebruik van pleistermodules en juteweefsels.
- Als basis voor renovatiewerkzaamheden aan beschermde gebouwen en voor nieuwbouw.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	01 04 09; 17 09 04
Brandgedrag:	A1
Druksterkte:	> 1 N/mm ²
Weerstandsklasse:	CS I volgens DIN EN 998-1
μ-waarde:	< 10

Variant(en)	VitonHaft
Opbrengst	ca. 11 l/zak = ca. 11 m ² /zak bij 2 mm applicatiedikte
Korrel dikte	0 mm - 1.2 mm
Verbruik	ca. 1.1 kg/m ² /mm
Waterbehoefte	ca. 12 l/zak - 13 l/zak

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek



Leverbon	Papieren zakken, zakinhoud 25 kg (42 zakken per pallet = 1.050 kg)
Opslagruimte	Droog en beschermd. De opslagtijd is onbeperkt.
Kwaliteitsgarantie	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	De ondergrond moet stevig, ruw, dragend en absorberend zijn en vrij van vuil en stof. Pleisterlagen moeten goed uitgehard zijn. Het te pleisteren oppervlak moet gelijkmatig droog zijn. Niet-absorberende en/of gladde ondergronden, zoals gladde betonnen oppervlakken, maar ook sommige bakstenen, moeten worden voorbehandeld met een geschikt hechtmiddel, bijv. Baumit HaftMörtel HM 50, multiContact MC 55 W of multiFine RK 70 N. Ondergronden op basis van gips zijn niet geschikt. Groene bakstenen kunnen niet worden bepleisterd. Alle andere kleiblokken en kleibouwplaten moeten getest worden op hun geschiktheid om met kleipleister gecoat te worden (voer indien nodig een voorafgaande test uit).
Verwerking	De hoeveelheid toegevoegd water per zak is ongeveer 12 - 13 liter. De primer wordt gemengd tot een yoghurtachtige consistentie. Niet mengen met andere materialen. VitonHaft kan met de hand worden aangebracht met geschikt gereedschap, waarbij kleine hoeveelheden moeten worden gemengd met een garde (water toevoegen). Verwerking met een trechterpistool of schroefpompen is efficiënter. VitonHaft wordt royaal op de ondergrond aangebracht met een kwast. Bij machinale verwerking wordt VitonHaft dun over het gehele oppervlak van de droge ondergrond gespoten - licht voorbevochtigd bij sterk zuigende ondergronden. VitonHaft niet gladstrijken met een troffel of achteraf verwijderen. De dikte van de primerlaag is meestal 1 - 2 mm, maar is sterk afhankelijk van het absorptievermogen en de staat van de ondergrond. Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, kan het nodig zijn om deze één of meerdere keren te primen.
Algemene informatie en opmerkingen	VitonHaft vereist geen speciale nabehandeling. Het is echter essentieel om ervoor te zorgen dat volgende lagen kleipleister alleen worden aangebracht op vochtige en dus hechtende grondlagen. Gedroogde oppervlakken kunnen pas na bevochtiging verder worden bewerkt of gecoat. In het algemeen is het bij het gebruik van pleisterwerk van klei belangrijk om ervoor te zorgen dat het snel genoeg droogt. Klei is pH-neutraal en daarom gevoelig voor schimmelaantasting als de luchtvochtigheid permanent hoog is (relatieve luchtvochtigheid in de kamer > 70 %). Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. De "Richtlijn voor het pleisteren van metselwerk en beton", Neem DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C) in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.