



ZementSockelputz ZP 62

Cementpleister speciaal voor plinten en natte ruimtes



Voordelen

- Handmatig en machinaal te bewerken
- Uitstekend draagvermogen
- Gecertificeerd voor een gezond binnenklimaat

Product

Cementpleister voor handmatig en machinaal gebruik. Standaard pleistermortel GP en CS IV volgens DIN EN 998-1. Gecertificeerd voor binnenruimtes volgens het eco-INSTITUT-label ID 1112-11256-008.

Samenstelling

Aggregaat, cement, additieven voor betere verwerking.

Kenmerken

- Minerale cementpleistermortel, klaar voor gebruik na toevoeging van water, glad, machinaal verwerkbaar, gemakkelijk te vervilten.
- Hoge sterkte, goed watervasthoudend vermogen en goede hechting aan de ondergrond.
- Na uitharding weer- en vorstbestendig, open voor diffusie en extreem slag- en krasbestendig.

Toepassing

- Voor machinaal pleisteren van sterk belaste oppervlakken van metselwerk of beton, zoals in de plint en kelder van buitenmuren en in vochtige ruimten.
- Kan worden gebruikt als basis- en topcoat.
- Onderpleister geschikt voor alle minerale afwerkpleisters, pasteuze pleisters en minerale of bitumineuze afdichtingsmaterialen en onderpleister voor tegelbekledingen met een oppervlaktegewicht van meer dan 25 kg/m² (inclusief tegellijm) in woonkeukens, badkamers en kelders.
- Gipsmortel voor gebruik als binnen- en buitenpleister voor muren, plafonds, pilaren en scheidingswanden.

Technische gegevens

Product	
EAK/AVV afvalcode:	15 01 10*; 17 01 01; 17 09 04
Brandgedrag:	A1
Druksterkte:	> 6 N/mm ²
Weerstandsklasse:	CS IV volgens DIN EN 998-1
GISCODE:	ZP1
Hechtsterkte bij trek:	≥ 0.08 N/mm ²
Norm:	DIN EN 998-1
Pleistermortelgroep:	Normale pleistermortel GP volgens DIN EN 998-1 P III volgens DIN 18550
μ-waarde:	≤ 25
Wateropname:	Wc 2
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ10, droog, mat:	≤ 0.820 W/(m·K) (voor P = 50 %)
Tabelwaarde volgens EN 1745:	≤ 0.89 W/(m·K) (voor P = 90 %)

Variant(en)	ZementSockelputz ZP 62
Opbrengst	ca. 25 l/zak = ca. 1,7 m ² /zak bij 15 mm applicatiedikte
Korrel dikte	0 mm - 1.2 mm
Min. laagdikte afwerkpleister	3 mm
Min. laagdikte onderpleister	10 mm
Verbruik	ca. 1.4 kg/m ² /mm
Waterbehoefte	ca. 7.5 l/zak - 8.5 l/zak = 170 - 220 l/t

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit.de.



- Leverbon** Papieren zakken, zakinhoud 35 kg (36 zakken per pallet = 1.260 kg)
- Opslagruimte** Droog en beschermd. Niet langer dan 12 maanden bewaren.
- Kwaliteitsgarantie** Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.
- Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen** Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
- Ondergrond** De ondergrond moet stevig, stabiel, vorstvrij en vrij van uitbloeiingen en hechtingsverminderende resten (vuil en stof) zijn. Het te bepleisteren oppervlak moet gelijkmatig droog zijn. Gladde betonoppervlakken voorbehandelen met een geschikt hechtmiddel (bijv. HaftMörtel HM 50 tot een pleisterdikte van de cementbasispleister ZP 62 van < 10 mm of Baumacol FlexTop voor dikkere pleisters). Sterk absorberende ondergronden voorbehandelen met Baumit Primer.
- Verwerking** ZementSockelputz ZP 62 kan met de hand worden aangebracht met behulp van geschikt gereedschap, waarbij kleine hoeveelheden kunnen worden gemengd met een garde. Voor grootschalige toepassing wordt het gebruik van in de handel verkrijgbare pleister- en mengmachines met standaardapparatuur aanbevolen. Meer informatie is te vinden op: <https://baumit.de/silo-maschinentechnik> Onder deze link vindt u de relevante informatie over de optimale combinatie van materiaal en machinetechnologie.
- De minimale laagdikte vindt u in de tabel. Werk bij pleisterdiktes van meer dan 20 mm en andere ongunstige omstandigheden in meerdere lagen, waarbij een voldoende standtijd van de basislaag (1 dag per mm pleisterdikte) in acht moet worden genomen voordat de volgende laag wordt aangebracht (de vorige laag goed opruwen). Dit is vooral belangrijk bij lage temperaturen en dus vertraagde uitharding! Als de ondergrond erg absorberend is, breng de basislaag dan in twee lagen aan - nat op nat.
- Egaliseer het oppervlak na het aanbrengen met een borstel.
Na uitharding in de tijd inwrijven, viltten of opruwen met de Gitterabot voor latere coating (met fijne pleisters of keramiek).

Algemene informatie en opmerkingen Lichtgewicht metselwerk met een warmtegeleidingsvermogen van minder dan 0,13 W/(m-K) moet aan de buitenkant worden bepleisterd met lichtgewicht metselwerk LW volgens DIN EN 998-1, d.w.z. multiSockelbase 520 of LeichtSockelputz LS 62 of MPS 60 Speed moet worden gebruikt in het plintgebied voor metselwerk met baksteensterkte klasse < 6. Let op onze systeemaanbevelingen!
Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind en bescherm de gevel totdat deze volledig is uitgehard (steigernet).
Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen onder 10 °C kunnen de uithardingstijd aanzienlijk verlengen.
Alvorens een volgende laag aan te brengen, moet een wachttijd van minstens één dag per mm pleisterdikte in acht worden genomen.
Als er gipsprofielen worden gebruikt, moeten geschikte roestvrijstalen profielen worden gebruikt en moeten deze worden gezet met VarioSpeed-mortel (geen gips!).
Voordat de grond wordt opgevuld, platen worden gelegd, enz., moeten de voorgeschreven pleisterafdichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd, bijv. met Dichtungsschlämme DS 26 Flex.

Reinig gereedschap direct na gebruik met water
Bedek bedreigde gebieden (glas, keramiek, metaal, enz.) of plak ze af met tape.

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. De "Richtlijn voor het bepleisteren van metselwerk en beton", de richtlijn "Gevelbasispleister/buitenmontage" evenals DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C).

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.
In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.