



Баумит Баумакол Пруф

Течна хидроизолация

Предимства

- Еластична
- Безшевна и безфугова
- За вътрешно приложение



Продукт

Водонепропусклива, без разтворители, безфугова и безшевна, течна хидроизолация.

Състав

Акрилатна дисперсия на водна основа, без разтворители.

Свойства

Еднокомпонентно, трайноеластично, уплътнително фолио, готово за употреба – може да се нанася с валик или с маламашка.

Приложение

Само за вътрешно приложение. За безфугово хидроизолиране срещу безнапорно оттичаща се вода, директно под керамичното покритие в мокри помещения, душ-кабини и бани.

Технически данни

Продукт	
Класификация:	DM
Стандарт:	БДС EN 14891

Вариант(и)	Пруф 7 kg	Пруф 25 kg
Разход	ок. 1.5 kg/m ² /mm	ок. 1.5 kg/m ² /mm

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка

Кофа 7 kg, 1 палет = 85 кофи = 595 kg
Кофа 25 kg, 1 палет = 24 кофи = 600 kg

Съхранение

На сухо и защитено от замръзване място, върху дървени скари, в неотворени оригинални опаковки – около 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да е суха, здрава, незамръзнала, с добра носимоспособност, със стабилна форма, обезпачена, без остатъци от мазнини и масла, вкл. кофражни масла, без нездравни и ронещи се частици, и да отговаря на изискванията на актуално действащите стандарти.

Подходящо за приложение върху:

- бетон
- газобетон
- циментови и анхидритни замазки
- мазилки на циментова основа
- гипсови продукти
- плочи от твърда пiana
- полиестер
- плочки

Не е приложимо:

- при води под налягане, например водни басейни
- във външни условия, например балкони и тераси

Подготовка на основата

Остатъчната влажност на основата не трябва да надвишава 2,5 %.

Всички попииващи основи се грундира с Баумит Грунд. Грундът се нанася по цялата повърхност с валеж, четка или с машина за пръскане и се оставя да съхне около 15-30 мин. (до 1 час). За непопииващи основи се използва Баумит СуперПраймер, който съхне минимум 1 час (повърхността не трябва да лепне при допир).

Преработка

Материалът се нанася директно от кофата, посредством подходящ валеж в равномерен слой, без непокривни участъци, по цялата основа. Необходимо е минимум двукратно нанасяне с валежа! За постигане на по-голяма сигурност на покритието се препоръчва нанасянето му на три ръце! Между отделните слоеве трябва да се изчака достатъчно време за съхнене (обикновено мин. 3 часа). В областта на преходите между „стена-стена“ и „стена-под“ се полага уплътнителна лента Баумакол СтранПлюс. В областта на сифони се полага маншет за сифони (който може да е част от окомплектовката им или да се закупи отделно), а при водоотводни тръби – уплътнителен маншет.

Указания и общи положения

Да се вземат под внимание стандартите, указанията и техническата информация, отнасящи се до основата и покритието. Да не се работи при температури под +5°C или по-високи от +30°C, както и при директно слънцегреене или течение, респективно покритието да се предпазва по подходящ начин до набиране на необходимата якост на уплътнителното фолио!

- Висока влажност на въздуха и ниски температури удължават времето за съхнене, съответно, високи температури ускоряват процеса на свързване и втвърдяване!
- Да не се добавят други продукти!

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.