



Баумит Дивина Класик

Вътрешна бяла дисперсна боя

Предимства

- Изгодна
- Без омекотители и разтворители
- Съхне без мирис



Продукт

Готова за полагане декоративна дисперсна боя, паропропусклива, матова, с много добра покриваемост, средно устойчива при миене, за вътрешно боядисване.

Състав

Вода, пълнители и органични свързващи вещества.

Свойства

С отлична белота и покривна способност (клас 2), устойчива при миене - изтриваемост в мокро състояние (клас 2, съгл. EN 13300), без вътрешни напрежения, трайна, без разтворители, дисперсна декоративна боя.

Приложение

За вътрешно приложение върху минерални основи и мазилки, други дисперсни бои, плочи от гипсокартон и бетонови повърхности.

Технически данни

Продукт		
Обемна плътност:		ок. 1.65 kg/m ³
Вариант(и)	Дивина Класик 5 l	Дивина Класик 14 l
Рангеман	ок. 42 m ² /кофа за едно нанасяне	ок. 117 m ² /кофа за едно нанасяне
Разход	ок. 0.12 l/m ² за едно нанасяне	ок. 0.12 l/m ² за едно нанасяне

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.



Форма на доставка

Кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l
Кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l

Съхранение

На сухо, студено и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 18 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се частици. Проверка на основата може да се извърши в съответствие с австрийските стандарти ONORM B 2230-2 и B 3346.

Подходяща за нанасяне върху:

- Пердашени варо-циментови и циментови мазилки и други минерални основи;
- Бетон;
- Дисперсни покрития и бои с добро сцепление

Не е пригодна за нанасяне върху:

- Лакови или маслени покрития
- PVC, синтетични материали
- Варови бои (покрития)

Подготовка на основата

- Стари бои с недостатъчна носимоспособност се отстраняват механично;
- При пресни мазилки е задължително да се изчака тяхното технологично време за свързване;
- Ронещи се или силно попиващи основи се обработват предварително (например с Баумит МултиПраймер - дълбочинен грунд или Баумит Изипраймер);
- Гипскартонени плочи да се грундират двукратно с Баумит Изолраш Грунд.

Преработка

Баумит Дивина Класик се нанася с четка, валик или машинно, включително с бояджийск еърлес („airless“) машина.

Изграждане на покритието:

Грундиране на силно попиващи основи: Баумит Изипраймер, който, в зависимост от основата, се нанася в един до два слоя, неразреден или разреден с вода в съотношение 1:1 до 1:2. Технологичното време за съхнене - докато основата престане да лепне (ок. 1-3 часа).

Покривен слой: Баумит Дивина Класик се нанася на 2 ръце:

- Първи слой може да се разрежи с максимум 10% вода, време за съхнене 4 часа;
- Втори слой Дивина Класик се нанася неразреден или разреден с максимум 5% вода.

Нанасянето на първия слой се извършва в хоризонтална посока, а на втория във вертикална посока.

При използването на „airless“ машини за боядисване да се използва дюза с диаметър 0,026 - 0,031 за слой 0,66 - 0,79 mm, с налягане 160 - 180 бара. Баумит Дивина Класик се произвежда само в цвят Life 0019 - бял.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C и не по-висока от +30°C.

Окончателната устойчивост на миене се достига след ок. 28 дни. Зададените свойства по отношение на съхненето се отнасят за температура на въздуха от +20°C и относителна влажност на въздуха 55%, и могат да бъдат повлияни значително при други климатични условия.

Мерки за безопасност

Дивина Класик е в групата А.а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани - ППВО и съдържанието на летливи органични съединения е < 30 g/l (виж Директива 2004/42/ЕО и Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти).

Да се пазят пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се измият обилно с вода, да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на боята.

Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.