



Баумит Дивина Професионал

Вътрешна бяла дисперсна боя Професионал

Предимства

- **Професионално качество**
- **Оптимални възможности за поправки**
- **Бедна на емисии**



Продукт

Готова за полагане декоративна дисперсна боя, паропропусклива, матова, с отлична покриваемост, устойчива при миене, за вътрешно боядисване.

Състав

Вода, пълнители и органични свързващи вещества.

Свойства

С отлична белота и покривна способност (клас 1), устойчива при миене и изтриваемост в мокро състояние (клас 2, съгл. EN 13300), без вътрешни напрежения, трайна, без разтворители дисперсна декоративна боя. Боята се предлага в цвят от каталога Баумит Лайф 0019 – бял.

Приложение

За вътрешно приложение върху минерални основи и мазилки, други дисперсни бои, плочи от гипсокартон и релефни фазерни тапети; добра за саниращи работи.

Технически данни

Продукт	
Степен на гланц:	G3 матов
Обемна плътност:	ок. 1.57 kg/l

Вариант(и)	Дивина Професионал 14 l	Дивина Професионал 5 l
Рангеман	ок. 140 m ² /кофа за едно нанасяне	ок. 50 m ² /кофа за едно нанасяне
Разход	ок. 0.1 l/m ² за едно нанасяне	ок. 0.1 l/m ² за едно нанасяне

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка

Кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l
Кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

Съхранение

На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 18 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронеци се частици. Проверка на основата може да се извърши в съответствие с австрийски стандарти ÖNORM B 2230-2 и B 3346.

Подходяща за нанасяне върху:

- Пердашени варо-циментови и циментови мазилки
- Бетон и други минерални основи
- Дисперсни покрития и бои с добро сцепление

Условно пригодна за нанасяне върху:

- Варови мазилки (задължително да се вземе под внимание степента на карбонизация!)
- Пласти от гипсокартон (обработени с Баумит Изолпраймер)
- Гипсови мазилки (обработени с Баумит Дивина Праймер)

Не е пригодна за нанасяне върху:

- Синтетични материали и смоли
- Лакови или маслени покрития
- Тукталови бои
- Варови бои (покрития)

Подготовка на основата

- Стари бои с недостатъчна носимоспособност се отстраняват механично;
- При пресни мазилки е задължително да се изчака тяхното технологично време за свързване;
- Ронеци се или силно попиращи основи се обработват предварително (например с Баумит МултиПраймер - дълбочинен грунд или Баумит ИзолПраймер);
- Гипсокартонени плочи да се грундират 2-3 пъти с Баумит Изолпраймер Грунд.

Преработка

Баумит Дивина Професионал се нанася с четка, валик или машинно, включително с бояджийски еърлес ("airless") машини.

Изграждане на покритието

Грундиране на силно попиращи основи: Баумит ИзолПраймер, който, в зависимост от основата, се нанася в един до два слоя, неразреден или разреден с вода в съотношение 1:1 до 1:2. Технологичното време за съхнене - докато основата престане да лепне (ок. 1-3 часа).

Покривен слой: Баумит Дивина Професионал се нанася на 2 ръце:

- Първият слой може да се разрежи с максимум 10% вода, време за съхнене 4 часа;
- Вторият слой Дивина Професионал се нанася неразреден или разреден с максимум 5% вода.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C и да не е по-висока от +30°C.

Окончателната устойчивост на миене се достига след ок. 28 дни. Загадените свойства по отношение на съхненето се отнасят за температура на въздуха от +20°C и относителна влажност на въздуха 55%, и могат да бъдат повлияни значително при други климатични условия.

Мерки за безопасност

Дивина Професионал е в групата А.а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани - ППВО и съдържанието на летливи органични съединения е < 30 g/l (виж Директива 2004/42/ЕО и Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти).

Да се пазят пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се измият обилно с вода, да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на боята.

Инструменти и машини да се измият веднага след употреба.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.